

సీప్ గార్డ్ క్షితిజ సమాంతర ఉపరితలాలు



పైకప్పులు డాబులకోసం వైట్ సిమెంటుతో కూడిన ఒక భాగం వేడి ప్రతిబింబించే వాటర్ ప్రూఫ్ కోటింగ్

సీప్ గార్డ్ క్షితిజసమాంతర సర్ఫేస్ అనేది క్షితిజ సమాంతర ఆర్ సిసి, కాంక్రీటు వైట్ సిమెంటుతో కూడిన ఉపరితలాల కోసం పాలిమర్ సవరించబడిన, సిమెంటుతో కూడిన, హై పెర్ఫార్మెన్స్ కోటింగ్ సిస్టమ్. ఇది జర్మన్ ఎలాస్టామెరిక్ పాలిమర్ మరియు వైట్ సిమెంట్ రూపొందించబడింది. ఇది ఒకే ఉత్పత్తిలో వేడి తగ్గింపు మరియు వాటర్ ప్రూఫింగ్ ప్రయోజనాలను మిళితం చేస్తుంది.

వినియోగ ప్రాంతాలు

- ▶ అన్ని రకాల కొత్త మరియు ఇప్పటికే ఉన్న క్షితిజసమాంతర కాంక్రీటు, ఆర్ సిసి మరియు సిమెంట్తో కూడిన ఉపరితలాలు.
- ▶ బిల్డింగ్ రూఫ్లు టెర్రస్లు, వాటర్ బ్యాంకులు, బాల్కనీలు, స్వమ్మింగ్ పూల్స్, బేస్మెంట్స్, పార్కింగ్.

ఉత్పత్తి ఫీచర్లు - ప్రయోజనాలు

- ▶ **నీటిని అత్యధికంగా నిరోధిస్తుంది:** సానుకూల హైడ్రోస్టాటిక్ పీడనం యొక్క 7 బార్ల వరకు వాటర్ ప్రూఫింగ్ రక్షణ.
- ▶ **అంటుకోవడం:** ఆర్ సిసి కాంక్రీటు మరియు సిమెంట్తో కూడిన ఉపరితలాలు చాలా బలంగా అంటుకోవడం.
- ▶ **మన్నిక:** మీ భవన ఉపరితలాన్ని లీకేజీ మరియు సీవీజీ నష్టాల నుండి సంరక్షిస్తుంది.
- ▶ **క్రాక్ బ్రిడ్జింగ్:** జర్మన్ ఎలాస్టామెరిక్ పాలిమర్ల ఉనికి కారణంగా అద్భుతమైన క్రాక్ బ్రిడ్జింగ్ లక్షణాలు.
- ▶ **ఉపయోగం - నిర్వహణ:** ఇది సింగిల్ ప్యాక్, వైట్ సిమెంట్ ఆధారిత పాలిమర్ సవరించిన పొడి ఉత్పత్తి.
- ▶ **యాంటీ-ఎఫ్లోరెసెన్స్:** ఈ ఉత్పత్తి ఎఫ్లోరెసెన్స్ నిరోధిస్తుంది మరియు దీర్ఘకాలిక ప్రభావాన్ని అందిస్తుంది.
- ▶ **హీట్ రిఫ్లెక్టివ్ మరియు గనిరోధకం:** ఇది మెరుగైన గనిరోధక రిఫ్లెక్టివ్ కోటింగ్ మరియు సూర్యరశ్మికి గురయ్యే ఉపరితలాల్పై అప్లై చేసినప్పుడు ఊనిక వేడిమిని తగ్గిస్తుంది.
- ▶ **పర్యావరణ అనుకూలత:** రో వోలటైల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ (విఓసి).
- ▶ **ఆల్ఫ్ - శిలీంధ్రాలకు నిరోధకత**
- ▶ **వారంటీ:** ఈ ప్రొడక్ట్ 08 సంవత్సరాల వాటర్ ప్రూఫింగ్ వారంటీని అందిస్తుంది.
- ▶ **వుడ్ గ్రేడ్ సర్టిఫైడ్:** ప్రొడక్ట్ సెంట్రల్ వుడ్ టెక్నాలజీకల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుండి సర్టిఫై పొందినది మరియు వాటర్ బ్యాంక్స్, రిజర్వాయర్స్ మొదలైన చోట్ల అప్లై చేయడం సురక్షితం.

ప్యాకేజింగ్

- ▶ 15 కేజీలు

సాంకేతిక సమాచారం

Properties	Seep Guard Horizontal Surfaces	Test Method
Tensile Adhesion Strength (pull off) (n/mm ²) @ 28 days	2.21	ASTM D7234
Water Impermeability (Against Hydrostatic Pressure) (Bar)	Positive: Nil at 7 bar & 4mm @10 bar Negative: Pass @ 5 bar	EN 12390-8:2000
Crack Bridging (MM)	No cracking up to 2.10 mm	EN 1062-7
Alkali Resistance	No colour change	IS 15489
Fungal Resistant	Zero rating	ASTM G 21
Coverage* Horizontal Surface: Three coats on RCC/concrete surface (Priming coat with 100% + Two coat with 60-65%, Sq.ft./Kg)	12-13	In-House
Pot Life (hours)	1.5	In-House
Reduction of surface temp. at Noon time (°C)	6-8	In-House
Food Grade Certification	Pass	CFTRI Certification

*This value is on ideal concrete surface; however, this may change according to surface pattern/ texture.



షెల్డ్ జీవితం

తెరవని సరైన నిల్వ పరిస్థితులలో తయారీ నెల నుండి 12 నెలలు



అధిక నీటి నిరోధకత



ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత తగ్గింపు



యువి నిరోధకత



ఎలా అపై చేయాలి

ఉపరితల తయారీ

- ▶ ఎమెరీ పేపర్, ఉలి లేదా వైర్ బ్రష్ మొదలైన వాటిని ఉపయోగించి ఉపరితలం నుంచి దుమ్ము, దూళి, సేంద్రీయ ద్రావకం (డి-పట్టరింగ్/క్యూరింగ్ ఫ్రీ కాంపౌండ్) నూనె మొదలైన అన్ని వదులుగా అంటిపెట్టుకునే పదార్థాలను తొలగించండి.
- ▶ ఎఫ్లారెసెన్స్ (పుష్పించడం) జరిగినట్లయితే, ఉపరితలం నుంచి వదులుగా ఉండే కణాలన్నింటినీ తొలగించడం కొరకు ఉపరితలాన్ని పూర్తిగా శుభ్రం చేయాలి.
- ▶ ఉపరితలాన్ని శుభ్రమైన నీటితో సరిగ్గా కడగాలి మరియు ప్రాడక్ట్స్ అపై చేయడానికి ముందు ఉపరితలాన్ని పూర్తిగా ఆరనివ్వండి.
- ▶ నప్ గార్డ్ క్రాక్ ఎండ్ ద్వారా ఉపరితల పగుళ్లను నింపాలి (3మిమి) మరియు పెద్ద పగుళ్లు, పాడైపోయిన భాగం మరియు ఖాళీ ప్రాంతాలను బిర్లా వైబ్ లెవల్ ప్లాస్ట్ (పాలిమర్ సిమెంట్ మాడిఫైడ్ మోర్టార్ ప్రాడక్ట్) ద్వారా రిపేర్ చేయాలి.

ఫైమింగ్ కోట్

- ▶ 1 కిలోల ఉత్పత్తిని 100% స్వచ్ఛమైన నీటితో (1 కిలోల ఉత్పత్తి + 1000 ఝజూ నీరు) స్లరీ (ముద్దగా) చేయడానికి నెమ్మదిగా కలపండి.

- ▶ అత్యుత్తమ పనితీరును పొందడం కొరకు పూర్తిగా మిక్సింగ్ చేసిన తరువాత స్లరీని 5 నిమిషాలపాటు వదిలివేయండి. తయారుచేసిన స్లరీని 1-1.5 గంటల్లోపు ఉపయోగించాలి.
- ▶ బాగా కలిపిన తర్వాత, పెయింటింగ్ బ్రష్ / రోలర్ సహాయంతో శుభ్రమైన మరియు పొడి గోడ/నబ్ స్ట్రీట్ ఉపరితలంపై ఫైమింగ్ కోటును సమానంగా వేయండి.

1వ మరియు 2వ కోటు

- ▶ 1 కిలోల ఉత్పత్తిని 60%-65% స్వచ్ఛమైన నీటితో (1 కిలోల ఉత్పత్తి + 600-650 ఝజూ నీరు) స్లరీ (ముద్దగా) చేయడానికి నెమ్మదిగా కలపండి.
- ▶ మెకానికల్ స్పిరర్ ద్వారా మిక్సింగ్ (3-5 నిమిషాలు) చేయాలి.
- ▶ పూర్తిగా కలిపిన తర్వాత, మెరుగుగా అంటుకొవడానికి మరియు కవరేజ్ కోసం 4-6 గంటల వ్యవధిలో క్రాస్ వైస్ దిశలో ఉత్పత్తి యొక్క రెండు కోటులను వేయండి.
- ▶ టెర్రెస్పై ఉత్తమ పనితీరు కోసం, పారాపెట్ గోడతో సహా మొత్తం పైకప్పుపై ఉత్పత్తి వేయబడిందని నిర్ధారించుకోండి.
- ▶ రెండు పొరల మొత్తం మందం గరిష్టంగా 1.5 మిమీకి పరిమితం చేయాలి.





SEEP GUARD™

WATERPROOFING SOLUTIONS

HORIZONTAL SURFACES

