

ସୀସ୍ ଗାର୍ଡ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର ସର୍ଫେସ୍



ବାଥରୁମ, ରୋଷେଇ ଘର, ସନକେନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଭିତର କାନ୍ଥ ପାଇଁ ଧଳା ସିମେଣ୍ଟମୁକ୍ତ ଏକ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଓ୍ଵାଟରପ୍ରୁଫିଂ କୋଟିଂ

ସୀସ୍ ଗାର୍ଡ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର ସର୍ଫେସ୍ ହେଉଛି ଏକ ପଲିମର ରୁପାନ୍ତରିତ, ସ୍ଵାଇଚ୍ ସିମେଣ୍ଟମୁକ୍ତ, ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ କୋଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ କଂକ୍ରିଟ୍ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ । ଉତ୍ପାଦିତ ଉତ୍ତମ ସକରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଓ୍ଵାଟରପ୍ରୁଫିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ । ଏହା କାନ୍ଥ, ଚଟାଣ ଏବଂ ଛାତ ଦେଇ ଜଳ ପ୍ରବେଶ ନକରିବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ । ଏହିପରି, ଏହା ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କ୍ଷତିରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ

- ▶ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ମେସନରୀ ପୃଷ୍ଠ, କଂକ୍ରିଟ୍ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଓ୍ଵାଟରପ୍ରୁଫିଂ ପାଇଁ ସକରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ।
- ▶ ଗାଧୁଆଘର, ରୋଷେଇ ଘର ପରି ସନକେନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ।
- ▶ ଲିଫ୍ଟ୍ ରୁମ୍, ବେଡ୍‌ରୁମ୍ ପରି ଇଣ୍ଟେରିୟର ।
- ▶ ପାଣି ଟାଙ୍କି ।

ଉତ୍ପାଦ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଉପକାରଣ

- ▶ **ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧୀ:** ସକରାତ୍ମକ ହାଇଡ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଚାପର 3 ଟି ବାର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ୍ଵାଟରପ୍ରୁଫିଂ ରୁ ସୁରକ୍ଷା ।
- ▶ **ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟତା:** ମେସନରୀ ଏବଂ କଂକ୍ରିଟ୍ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବହୁତ ମଜଭୁତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟତା ।
- ▶ **ସ୍ଥାୟୀତ୍ଵ:** ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ ପୃଷ୍ଠକୁ ଲିକେଜ୍ ଏବଂ ସୀପେଜ୍ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ।
- ▶ **କ୍ରାକ୍ ଟ୍ରିଜିଂ:** ଜର୍ମାନ୍ ଇଲାଷ୍ଟୋମେରିକ୍ ପଲିମର ଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥିତି ହେତୁ ଉତ୍ତମ କ୍ରାକ୍ ଟ୍ରିଜିଂ ଗୁଣ ।
- ▶ **ଆଣ୍ଟି-ଇଫ୍ଲୋରେସେନ୍ସ:** ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଇଫ୍ଲୋରେସେନ୍ସକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
- ▶ **ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ:** କିରୋ ଭୋଲ୍ୟାଟାଇଲ୍ ଅର୍ଗାନିକ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ (ଭିଓସି) ।
- ▶ **ଆଲଗା ଏବଂ ପୁନଃ ପ୍ରତିରୋଧକ**
- ▶ **ଓ୍ଵାଟରଟ୍ରି:** ଏହି ଉତ୍ପାଦ 5 ବର୍ଷର ଓ୍ଵାଟରପ୍ରୁଫିଂ ଓ୍ଵାଟରଟ୍ରି ପ୍ରଦାନ କରେ ।
- ▶ **ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ରମାଣିତ :** ଏହି ଉତ୍ପାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବୈଷୟିକ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାଙ୍କୁ ଠାରୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିଛି ଏବଂ ପାଣି ଟାଙ୍କି, ଜଳଭଣ୍ଡାର ଆଦିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି ଏହା ଛୁରାପଦ ।

Packaging

- ▶ 2 କେଜି, 10 କେଜି

ବିକଳ୍ପିକାଳୀନ ସୂଚନା

Properties	Seep Guard Interior Surfaces	Test Method
Tensile Adhesion Strength (pull off) (n/mm ²) @ 28 days	1.44	ASTM D7234
Water Impermeability (Against Hydrostatic Pressure) (Bar)	Positive: Nil @ 3 bar & 3mm @ 5 bar Negative: Pass @ 3 bar	EN 12390-8:2000
Crack Bridging (MM)	No cracking up to 1.28 mm	EN 1062-7
Alkali Resistance	No colour change	IS 15489
Fungal Resistant	Zero rating	ASTM G 21
Coverage* Two coats on Brick masonry, Sq.ft./Kg	10-12	In-House
Pot Life (hours)	1.5	In-House
Reduction of surface temp. at Noon time (°C)	5-7	In-House
Food Grade Certification	Pass	CFTRI Certification

*This value is on ideal concrete surface; however, this may change according to surface pattern/ texture.



ଶେଲ୍‌ଫ ଲାଇଫ୍

ଖୋଲା ନହୋଇଥିବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ବିନିର୍ମାଣ ମାସରୁ 12 ମାସ ।



ସର୍ବୋତ୍ତମ
କଭରେଜ୍



ଉଚ୍ଚ ଜଳ
ପ୍ରତିରୋଧକ



ଆଣ୍ଟି-
ଇଫ୍ଲୋରସେନ୍ସ



କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ

ପୃଷ୍ଠଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି

- ▶ ମଇଳା, ଧୂଳି, ଜୈବ ଦ୍ରବଣ (ଡି-ସଟରିଂ / କିୟୋରିଂ ଫ୍ଲୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ) ଏବଂ ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଇମେରୀ ଯେପରି, ଟିସେଲ୍ କିମ୍ବା ଓୟାର ବ୍ରୁଶ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରି ପୃଷ୍ଠଭାଗରୁ ସମସ୍ତ ଲୁଜ୍ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
- ▶ ଇଫ୍ଲୋରୋସେଟ୍ ସେକ୍ସଟ୍ରେରେ, ପୃଷ୍ଠଭାଗରୁ ସମସ୍ତ ଲୁଜ୍ କଣିକାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରାଯିବା ଉଚିତ ।
- ▶ ପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ ପୃଷ୍ଠକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ▶ ସୀମ୍ ଗାର୍ଡ କ୍ରାକ୍ ଏଣ୍ଡ ଦ୍ଵାରା ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଫାଟ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେବା ଉଚିତ (<3mm) ଏବଂ ବଡ଼ ଫାଟ, ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଅଂଶ ଏବଂ ଖାଲ ଗ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକ ବିର୍ଲିା ହାଇଲ୍ ଲିଭେଲପ୍ଲାଷ୍ଟ (ପଲିମର ସିମେଣ୍ଟ ରୂପାନ୍ତରିତ ମୋର୍ଟାର ପ୍ରଡକ୍ଟ) ଦ୍ଵାରା ମରାମତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ମିଶ୍ରଣ

- ▶ ଧିରେ ଧିରେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ବ୍ରବ୍ୟକୁ 60%-65% ପରିଷ୍କାର ଜଳ (1 କେଜି ଉତ୍ପାଦ 600-650 ମିଲି ପାଣି) ମିଶାନ୍ତୁ ।

- ▶ ମେକାନିକାଲ ଷ୍ଟିରର୍ (3-5 ମିନିଟ) ଦ୍ଵାରା ମିଶ୍ରଣକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ।
- ▶ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ମିଶ୍ରଣ ପରେ 5 ମିନିଟ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରାପ୍ କରାଯିବ । 1-1.5 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍କ୍ରାପ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ।

1ମ ଏବଂ 2ୟ କୋର୍

- ▶ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଯେଣି ବ୍ରୁଶ୍/ରୋଲର ସାହାଯ୍ୟରେ ସଫା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରଥମ କୋର୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ ।
- ▶ ଅତିକମରେ 4-6 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ପରେ ଉତ୍ପାଦର ଦ୍ଵିତୀୟ କୋର୍ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଉତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଦ୍ଵିତୀୟ କୋର୍ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ରମ୍ ଭିତ୍ତିକ ଦିଗରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ ।
- ▶ ଅନ୍ୟ ଟପ୍ କୋର୍ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗର 10-12 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ▶ ଉତ୍ତମ କୋର୍ ମୋଟ ମୋଟେଲ ସର୍ବାଧିକ 1.5 ମି.ମି. ହେବା ଉଚିତ ।
- ▶ ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ପୁନଃ-ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ । ବିର୍ଲିା ହାଇଲ୍ ଡ୍ରାଇସିଲ୍ ଡ୍ରାଟରପୁଫ୍ ପୁଜିର ଟୁଇଟି କୋର୍ ପ୍ରୟୋଗର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠର ଉପଚାର କରନ୍ତୁ ।
- ▶ ଉନ୍ନତ ମାନର ଫିନିଶ୍ ପୃଷ୍ଠ ପାଇବା ପାଇଁ ଟପ୍ କୋର୍ ଯେଣ୍ ପରେ ବିର୍ଲିା ହାଇଲ୍ ଆକ୍ରିଭ୍ କୋର୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର ପ୍ରାଇମର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।



SEEP GUARD™

WATERPROOFING SOLUTIONS

INTERIOR SURFACES

