



## పైకప్పు, వాటర్ ట్యాంక్ మరియు స్విమ్మింగ్ పూల్ కోసం అత్యధిక పర్ఫార్మెన్స్ వైట్ సిమెంటిషియస్ + పోలిమరైజ్డ్ 2కె వాటర్ ప్రూఫ్ కోటింగ్

రెండు - మిశ్రమాలు అక్రిలిక్ పోలిమర్ - మోడిఫైడ్ సిమెంటిషియస్ కోటింగ్ యొక్క అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ దృఢమైన బాండింగ్, సువీరియర్ వాటర్ ప్రూఫింగ్, మరియు హైడ్రోస్టాటిక్ వాటర్ ప్రజర్ కు అద్భుతమైన రెసిస్టెన్స్ నిర్ధారిస్తాయి. ఇది హైగ్రేడ్ వైట్ పోర్ట్ ల్యాండ్ సిమెంట్, మెటిచ్యులస్ గ్రేడ్డ్ వైట్ సిలికా సాండ్, స్పెషల్ ఎడిటివ్ ఇంకా అక్రిలిక్ పోలిమర్ ఇమర్షన్ బైండర్ గా తయారుచేసారు. అత్యధిక ఎలాస్టిక్ సీమ్ లెస్ కోటింగ్ ని సృష్టించడం వల్ల కాంక్రీట్ లేదా మస్సూరీ ఉపరితలాలు వేయడం వల్ల, ఇది వాటర్ డ్యామేజీ నుంచి మన్నికైన సురక్షతని అందిస్తుంది.

### ఉపయోగించే ప్రదేశాలు

- ▶ వాటర్ ప్రూఫింగ్ కోసం పాజిటివ్ మరియు నెగెటివ్ వైపు, ముఖ్యంగా మస్సూరీ సర్ఫేస్ అయిన ఇటుక గోడ, ఏపిసి గోడ, హాలో బ్లాక్ గోడ, కాంక్రీట్ స్లాబ్ మొదలైనవి
- ▶ పైకప్పు మరియు టెర్రస్, బాల్కనీలు మొదలైనవి నిర్మించడం
- ▶ నీరు నిలిచి ఉండే నిర్మాణాలు అంటే స్విమ్మింగ్ పూల్స్, వాటర్ ట్యాంక్స్ మొదలైనవి

### ప్రాజెక్ట్ ఫీచర్స్ మరియు బెనిఫిట్స్

- ▶ **నీటిని అత్యధికంగా నిరోధిస్తుంది** : పాజిటివ్ మరియు నెగెటివ్ హైడ్రోస్టాటిక్ ప్రజర్ యొక్క 5 బార్స్ వరకు వాటర్ ప్రూఫింగ్ ప్రాటెక్షన్
- ▶ **అడెషన్** : కాంక్రీట్, ఇటుక పని మరియు ముడతలు గల ఆస్పెస్టాస్ సిమెంట్ పీల్స్ ని బలంగా అతికించినట్లు కనిపిస్తుంది
- ▶ **మన్నిక** : బిల్డింగ్ ఉపరితలం లీకేజీ మరియు సీపిజ్ కారణంగా డ్యామేజీ కాకుండా సురక్షితంగా ఉంచుతుంది
- ▶ **ఎలాంగ్షన్** : ధర్మల్ విస్తరణ మరియు కాంట్రాక్షన్ నుండి అత్యధిక ఎలాస్టామెరిక్ స్వభావం ఉన్నందువల్ల ఒత్తిడిని తట్టుకునే సామర్థ్యం ఉంటుంది. ఇది 90% వరకు పగుళ్ళు మూసుకునేలా పెరుగుతుంది.
- ▶ **క్రాక్ బ్రిడ్జింగ్** : జర్మన్ ఎలాస్టామెరిక్ పోలిమర్స్ ఉనికి కారణంగా అద్భుతమైన క్రాక్ బ్రిడ్జింగ్ స్వభావం ఉంటుంది
- ▶ **ఫుడ్ గ్రేడ్ సర్టిఫైడ్** : ప్రాజెక్ట్ సెంట్రల్ ఫుడ్ టెక్నాలజికల్ రిసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుండి సర్టిఫైడ్ పొందినది మరియు వాటర్ ట్యాంక్స్, రిజర్వాయర్స్ మొదలైన చోట్ల అప్లై చేయడం సురక్షితం.
- ▶ **యాంటి-ఎఫ్లోసెన్స్** : ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎఫ్లోసెన్స్ ని ప్రతిఘటిస్తుంది మరియు దీర్ఘకాలం ప్రభావాన్ని అందిస్తుంది
- ▶ **యాంటి-కార్పొనేషన్** : కార్పొనేషన్ ప్రభావం నుండి కాంక్రీట్ నిర్మాణాన్ని కాపాడుతుంది
- ▶ **స్నేహపూరితం** : జీరో వాలటైల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ (విఓసి)
- ▶ **ఆల్టే మరియు ఫంగస్ రెసిస్టెంట్** : ఆల్టే మరియు ఫంగస్ ఏర్పడకుండా భవనాన్ని కాపాడుతుంది
- ▶ **వారంటీ** : ఈ ప్రాజెక్ట్ 3 ఏళ్ళు వాటర్ ప్రూఫింగ్ వారంటీని అందిస్తుంది.

### ప్యాకేజింగ్

- ▶ 12 కిలోలు

# సాంకేతిక సమాచారం

Properties	Seep Guard Seep Blocker Pro 2K	Test Method
Mix ratio by weight (Powder: Liquid)	3:2	
Surface Dry Time, minutes	60	ASTM D1640
Recoatibility Time, Hrs	3 - 5	
Elongation at Break (%)	174	ASTM D2370-2016
Crack Bridging (mm)	No cracking up to 2.41 mm	EN 1062-7-2004
Water Permeability (Against Hydrostatic Pressure) (Bar)	Positive: Nil @ 5 bar Negative: Pass @ 5 bar	EN 12390-8-2019
Pull-off Adhesion Strength, 14 days (n/mm <sup>2</sup> )	1.10	ASTM D7234-2022
Tensile Strength (n/mm <sup>2</sup> )	1.22	ASTM D2370-2016
Food Grade Certification	Pass	CFTRI Certification
Water Vapor Transmission, (g/m <sup>2</sup> /day)	26	ASTM E 96:2022
Coverage (Two coats) (Sq. ft/Kg)*	7.5 - 8.0	
Coverage (Three coats) (Sq. ft/Kg)*	3.8 - 4.3	
Alkali Resistance	No colour change	IS 15489
Fungal Resistant	Zero rating	ASTM G 21
Pot Life @ 27°C	3.5 hrs	Third-party test result

\*This value is on ideal concrete surface; however, this may change according to surface pattern/ texture.



## ఎర్స్ లైప్

తయారీ తేదీ నుండి 12 నెలలు వరకు తెరవనిది మరియు సరైన నిలవ స్థితిలో ఉన్నది.



అత్యుత్తమ  
పొడవు



సరిపోలని  
అడెషన్



అధిక నీటి  
నిరోధకత



## ఎలా ఆపై చేయాలి

### ఉపరితలం తయారీ

- ▶ ప్లంబింగ్ వ్యవస్థలో లీక్-లేకుండా ప్రజర్ పరీక్ష చేసి నిర్ధారించుకోండి. ప్రస్తుతం ఉన్న లీకేజీని సరి చేసి వాటర్ ప్రూఫింగ్ అప్లికేషన్ మొదలుపెట్టాలి.
- ▶ వదులుగా ఉన్న ధూళి, ఆర్గానిక్ సాల్యేబ్ (డి-పట్టరింగ్ / క్యూరింగ్ ఫ్రీ కాంపౌండ్) మరియు ఆయిల్ మొదలైన అక్కర్లైన మెటీరియల్స్ ఎమెరి పేపర్, చెనెల్ లేదా వైర్ బ్రష్ మొదలైన వాటితో ఉపరితలంపై నుంచి తొలగించండి.
- ▶ ఎఫ్లూయింగ్ ఉన్నట్లయితే, ఇటుక స్థాయిలో ప్లాస్టర్ తొలగించండి మరియు మసానీ సర్ఫేస్ ని పూర్తిగా శుభ్రం చేయాలి
- ▶ ఉపరితలం పై వగుళ్ళు (3 మిమి కంటే తక్కువ)నిస్ గార్డ్ క్రాక్ ఎండ్ మరియు పెద్ద వగుళ్ళు (3 మిమి కంటే పెద్దవి), కాంక్రీట్ లో హానీకోంబింగ్, డ్యామేజ్ అయిన పార్షన్ మరియు గుల్లగా ఉన్న ప్రదేశాలని అప్లికేషన్ కు ముందు తప్పక పాలిమర్ మోడిఫైడ్ మోర్టార్ / పాలిమర్ మోడిఫైడ్ ఫైబర్ రివన్ఫోర్స్ మెంట్ తో రిపేయర్ చేయాలి
- ▶ ఉపరితలాన్ని ముందుగా తడి చేసి సాబ్యురేటెడ్ సర్ఫేస్ డ్రై స్టిటికి తీసుకురావాలి.

### మిక్సింగ్

- ▶ మిక్సింగ్ రేషియో - పాడర్: లిక్విడ్ = 3:2
- ▶ నెమ్మదిగా 7.2 కిలోల పాడర్ ప్రొడక్ట్ ని వేసి 4.8 కిలో లిక్విడ్ పాలిమర్ కలిపి జారుగా చేయాలి
- ▶ మిక్సింగ్ ని మెకానికల్ స్పిర్రర్ (3-5 నిమిషాలు) తో చేయమని సిఫారుసు చేయబడింది
- ▶ బాగా కలిపి అందులో ఉన్న గాలి బయటికి వచ్చేసిన తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని 5 నిమిషాల పాటు వదిలేయాలి, దాంతో మంచి పర్ఫార్మెన్స్ పొందగలరు. తయారైన మిశ్రమాన్ని తక్షణం ఉపయోగించాలి.

### ప్రోడక్ట్ అప్లికేషన్

- ▶ బాగా కలిపిన తర్వాత, సీప్ బ్లాకర్ ప్రో 23 యొక్క మొదటి కోట్ ని పెయింట్ బ్రష్ తో సమానంగా తయారైన ఉపరితలంపై వేయాలి.
- ▶ ఉపరితలాన్ని 5-6 గంటలపాటు ఆరనివ్వండి, తర్వాత సీప్ బ్లాకర్ ప్రో 23 రెండో కోట్ ని వ్యతిరేకదశలో మెరుగైన ఫలితాల కోసం వేయాలి.

### పైకప్పు మరియు టెర్రస్ కోసం

- ▶ మొదటి కోట్ తర్వాత, మొదటి కోట్ తడిగా ఉన్నప్పుడు ఫైబర్ గ్లాస్ క్లాత్ యొక్క అదనపు బలాన్నిచ్చే పొరని వేయాలి. మరియు 2-4 గంటల పాటు ఆరనివ్వాలి.
- ▶ సీప్ బ్లాకర్ ప్రో 23 యొక్క 2వ కోట్ మరియు 3వ కోట్ ఉత్తమ ఫలితాల కోసం నవ్యదిశలో వేయాలి, రెండు కోట్స్ మధ్య కనీసం 6 నుండి 8 గంటలు వ్యత్యాసం ఉండాలి (అనువైన ఉష్ణోగ్రతపై ఆధారపడుతుంది.)
- ▶ సంపూర్ణంగా వినియోగం 1 కిలో జారుగా ఉండేలా 4.3 చ.అ ప్రదేశంలో 3వ కోట్ వేయాలి.
- ▶ అన్ని అప్లికేషన్ ప్రదేశాలకు చికిత్స పొందింగ్ పరీక్ష చేసి ముందు 3-5 రోజుల పాటు ఎయిర్ క్యూర్ కోసం వదిలేయాలి.

### పొందింగ్ పరీక్ష

- ▶ 48 గంటల పొందింగ్ పరీక్షని 50 మిమి లోతు వద్ద అన్ని అవుట్ లెట్స్ మూసివేసిన నిర్వహించాలి మరియు ఏవైనా నీరు కారడం లేదా లీకేజీ ఉంటే మర్రామిత్తులు చేయాలి.

### Protective Sreed

- ▶ పొందింగ్ పరీక్ష విజయవంతంగా చేసిన తరువాత, అడ్వెన్స్ ని పెంపొందించడానికి 2-3 మి.మీ బిర్లా వైట్ లెవెల్ షాస్ట్ లేదా సిమెంట్, ఎస్ బిఆర్ లాటెక్స్ పాలిమర్ మరియు ముతక ఇసుకతో (1:1:1.5) తయారుచేసిన స్పాటర్ డ్యాప్ ని సీప్ గార్డ్ సీప్ బ్లాకర్ 23 కోట్ తో వేయండి.
- ▶ 24-48 గంటల తరువాత, వినియోగించిన ఉపరితలంపై సిమెంట్ బురద వేయండి (సిమెంట్: నీరు: : 2:1.2) ఆ తరువాత నున్న ఫినిష్ ఇవ్వడానికి బురద గట్టిపడటానికి ముందు 12-15 మి.మీ ప్లాస్టర్ (సిమెంట్: ఇసుక:: 1:4) వేయండి.
- ▶ డ్రైనేజ్ షైప్స్ నేలపై ఉంటే, స్క్రీన్ యొక్క కనీస మందం 20 మిమీ ఉండాలి
- ▶ **పైకప్పులు మరియు టెర్రస్ కోసం (బ్రిక్ బాట్ కోబ్ వాటర్ ప్రూఫింగ్)**

- ▶ పొందింగ్ పరీక్ష విజయవంతంగా పూర్తయిన తర్వాత, బ్రిక్ బాట్స్ (విరిగిన ఇటుకలు) ని ఉపయోగించి ఇంటిగ్రల్ వాటర్ ప్రూఫింగ్ కాంపౌండ్ వేయాలి.
- ▶ చైనా మొజాయిక్ తో టాప్ ఫినిషింగ్ ఇచ్చి 20 మిమి మందం గల బెడ్ మోర్టార్ సిమెంట్ మరియు ఇసుక రేషియో 1:4 ఉండాలి, ఇంటిగ్రల్ వాటర్ ప్రూఫింగ్ కాంపౌండ్ తో కలపండి.



# SEEP GUARD<sup>TM</sup>

WATERPROOFING SOLUTIONS

## SEEP BLOCKER PRO 2K

*High Performance White Cementitious +  
Acrylic Waterproof coating*

