

ସାବଧାନତା :

ବାୟୋ-ଶୀଲ୍ଡ ପୁଚ୍ଚୀ କୁ 45% ସଫା ପିଇବା ପାଣିରେ ମିଶାନ୍ତୁ ।

ବାୟୋ-ଶୀଲ୍ଡ ପୁଚ୍ଚୀ ମିଶାଇବା ଅତି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ତେଣୁ ହାତରେ ବା ମେକାନିକାଲ୍ ସ୍ଫିରର୍ ଦ୍ୱାରା ଯଥୋଚିତ ଭାବେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଅତି ସାବଧାନ ରହିବା ଜରୁରୀ । ଯେପରି, ମନୋବାଞ୍ଚିତ ସ୍ପୁନ୍ନେସ୍ ଓ କଭରେଜ୍ ମିଳିବ ଏକ ସମାନ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶ୍ରଣ ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ ।

କେବଳ ସେତିକି ମାତ୍ରାର ବାୟୋ-ଶୀଲ୍ଡ ପୁଚ୍ଚୀ ମିକ୍ସ ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାକୁ ସାଢ଼େ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିହେବ ।

- ବିର୍ଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବାୟୋ-ଶୀଲ୍ଡ ପୁଚ୍ଚୀ କୁ ପିଲାଙ୍କ ହାତପାଆନ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ ।
- ପେଟକୁ ଗଲେ ଏହା କ୍ଷତି କରିପାରେ । ପେଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲ୍ ଉପଚାର କରାଇବା ଉଚିତ ।
- ଦେହରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ ହେଲେ କି ଚାଲୁ ରହିଲେ, ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଚୁର ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇବା ଆଉ ଡାକ୍ତରୀ ଉପଚାର କରାଇବା ଉଚିତ ।

କରିବା ଉଚିତ :

- କାଢ଼ ପୃଷ୍ଠକୁ ହୁଗୁଳା ଉପାଦାନ ଆଉ ମଇଳା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ଉଚିତ ।
- କାମରେ ଲଗାଇବା ଆଗରୁ ଭଲକରି ଘାଣ୍ଟିବା ଉଚିତ ।
- ଏକ ଶୁଖିଲା ଓ ଶୀତଳ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ ।
- ପ୍ରୟୋଗ କଲାବେଳେ ସେଫ୍ଟୀ ଗଗଲ୍ସ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ । ହାତ ଆଖିରେ ଲାଗିଗଲେ, ଆଖିକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଚୁର ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇବା ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ ।
- ସ୍ୟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ତଥା ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ଉଡ଼ିବା ଧୂଳି / ଗୁଣ୍ଡ ଆଦି ଶ୍ୱାସରେ ନଯିବା ପାଇଁ ନାକ ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ।
- ବିର୍ଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବାୟୋ-ଶୀଲ୍ଡ ପୁଚ୍ଚୀ କୁ ପିଲାଙ୍କ ହାତପାଆନ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ ।

କରିବା ଅନୁଚିତ :

- ହୁଗୁଳା ଉପାଦାନ ଥିବା / ମଇଳା କାଢ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ବିର୍ଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବାୟୋ-ଶୀଲ୍ଡ ପୁଚ୍ଚୀ ଲଗାଇବା ଅନୁଚିତ ।
- ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣରୁ ବେଶି ପାଣି ମିଶାଇବା ଅନୁଚିତ ।



ବିର୍ଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ – ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍ ସିମେଣ୍ଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ର ଏକ ଏକକ,
ଗ୍ରୀଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍, ଆହୁରା ସେଣ୍ଟର, ୮୨, ମହାକାଳୀ କେଉଁସ ରୋଡ୍,
ଏମ୍.ଆଇ.ଡି.ସି. ଅଫିସ ପାଖରେ, ଅକ୍ଷେରୀ (ପୂର୍ବ), ମୁମ୍ବାଇ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର – ୪୦୦୦୯୩ ।

Website: www.birlawhite.com | Toll Free No.: 1800 11 1717
www.facebook.com/BirlaWhiteCement | twitter.com/BirlaWhite

ମାରେ
99.9%
ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ
ଓ ଭାଇରସ୍ ।



ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଣ୍ଟି-ଭାଇରାଲ୍ ପୁଚ୍ଚୀ



କାନ୍ଥରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଧଳାପଣ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଉଭୟ ପାଆନ୍ତୁ



ମାତ୍ର
99.9%
ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ
ଓ ଭାଇରସ୍ ।



ବିଲ୍‌ସ୍ ହାଇଲ୍ ବାୟୋ-ଶୀଲ୍ଡ ପୁଟ୍ଟୀ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଣ୍ଟି-ଭାଇରାଲ୍ ପୁଟ୍ଟୀ ଏବଂ ପ୍ରିମିଅମ୍ କ୍ଲାସିଫି ହାଇଲ୍ ସିମେଣ୍ଟ-ଆଧାରିତ ପଲିମର୍-ମଡିଫାଇଡ୍ ପୁଟ୍ଟୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି ଆଣ୍ଟି-ଭାଇରାଲ୍ ଓ ଆଣ୍ଟି-ମାଇକ୍ରୋବିଏଲ୍ ଉପାଦାନ । ଏହା ଏକ ନିରାପଦ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପୁଟ୍ଟୀ ପୃଷ୍ଠ ସାଜକୁ ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଥକୁ ଦିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧଳାପଣ, ଯେପରି ଟପ୍‌କୋର୍ ଇମଲ୍‌ସନ୍ସ ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଥକୁ ଦିଏ ମାର୍ବଲ୍-ପରି ଫିନିଶ୍ ସାଜକୁ କର୍ମସଂଘ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ।



ଏକ୍ସେଲ୍ ପୁଟ୍ଟୀରେ ଅଛି
କର୍ମ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍



ସିଲଭର୍ ଆୟନ୍
ଟେକ୍ନୋଲଜୀ



ଆଣ୍ଟି-ଭାଇରାଲ୍,
ଆଣ୍ଟି-ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍,
ଆଣ୍ଟି-ଫଙ୍ଗି, ଆଣ୍ଟି-ଆଲ୍‌ଗେ



ଏନ୍‌ଏସିଏଲ୍ ଅନୁମୋଦିତ
ଲାଭ୍ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣସବୁ

- ଏକସମାନ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ମେକାନିକାଲ୍ ଷ୍ଟିରର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ।
- ପୁଟ୍ଟୀ ବ୍ଲେଡ୍ / ସ୍କାତୁଲା ଆଉ ଗର୍ମଲା, କାମରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ।

ଉପଯୋଗର ପରିସର

ଏହି ଉପାଦାନକୁ ଇଣ୍ଟିରିଅର୍ / ଏକ୍ସଟିରିଅର୍ ପୃଷ୍ଠରେ ସିମେଣ୍ଟ-ଆଧାରିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟର୍ / କଂକ୍ରିଟ୍ / ମୋର୍ଟାର କାନ୍ଥ ଆଉ ସାଲିଜ୍ ପୃଷ୍ଠରେ 1.5 ମି.ମି. ବହଳରେ ଦୁଇଟି କୋର୍ରେ ଲଗାଇହେବ । ଏହି ଉପାଦାନରେ ଅଛି କ୍ୟୋରିଜ୍-ପ୍ରୀ ଉପାଦାନ ।

ସୋପାନ 1 – ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରସ୍ତୁତି

ବିଲ୍‌ସ୍ ହାଇଲ୍ ବାୟୋ-ଶୀଲ୍ଡ ପୁଟ୍ଟୀ ଲଗାଇବା ଆଗରୁ, ଧୂଳି, ମଳି, ପରି ଯାବତୀୟ ଛଡ଼େଇହେବା ପଦାର୍ଥ, ଅର୍ଗାନିକ୍ ସଲ୍‌ଭେଣ୍ଟ୍ (ଡି-ଶଟରିଜ୍/କ୍ୟୋରିଜ୍-ପ୍ରୀ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ୍), ତେଲ, ଆଦିକୁ ଏମେରୀ ପେପର୍, ପୁଟ୍ଟୀ ବ୍ଲେଡ୍, ବା ଡ୍ରାଇର୍ ବ୍ରଶ୍ ଦ୍ୱାରା ଛଡ଼ାନ୍ତୁ । ଲଗାଯିବା ପୃଷ୍ଠ ନିର୍ମଳ, ଧୂଳି ତଥା ଅର୍ଗାନିକ୍ ସଲ୍‌ଭେଣ୍ଟ୍, ଏବଂ ହୁଗୁଲା ପଦାର୍ଥ ଠାରୁ ସଫାସୁତରା ରହିବା ଉଚିତ ।

ସୋପାନ 2 – ବିଲ୍‌ସ୍ ହାଇଲ୍ ବାୟୋ-ଶୀଲ୍ଡ ପୁଟ୍ଟୀ ମିଶାଇବା

ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 1 କେଜି ବିଲ୍‌ସ୍ ହାଇଲ୍ ବାୟୋ-ଶୀଲ୍ଡ ପୁଟ୍ଟୀକୁ 45% ସଫା ପାଣି (1 କେଜି ବାୟୋ-ଶୀଲ୍ଡ ପୁଟ୍ଟୀ ଓ 450 ମି.ଲି. ପାଣି) ରେ ଗୋଳାଇ ପିଠଉ ପରି କରନ୍ତୁ । ଭଲ ହେବ, ଯଦି ପୁଟ୍ଟୀ ଆଉ ପାଣିକୁ ମେକାନିକାଲ୍ ଷ୍ଟିରର୍ ଦ୍ୱାରା 3 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶାଇବେ । ଅଥବା, ଖଣ୍ଡେ ଧାତବ ଛଡ଼ ଦ୍ୱାରା 10-15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋର୍ରେ ଗୋଳାଇବେ, ଯେପରି ଭଲ କଭରେଜ୍ ମିଳିବ । ଭଲକରି ମିଶାଇବା ପରେ ସୁଫଳ ପାଇଁ ମିଶ୍ରଣକୁ 5 ମିନିଟ୍ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ । ସେତିକି ମାତ୍ରାର ମିଶ୍ରଣ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ 3 ରୁ 3.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

ସୋପାନ 3 – ବିରଳା ହାଇଲ୍ ବାୟୋ-ଶୀଲ୍ଡ ପୁଟ୍ଟୀର ପ୍ରୟୋଗ

ବିଲ୍‌ସ୍ ହାଇଲ୍ ବାୟୋ-ଶୀଲ୍ଡ ପୁଟ୍ଟୀ ପ୍ରି-ଫ୍ରେଟିଜ୍-ପ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ, ବାୟୋ-ଶୀଲ୍ଡ ପୁଟ୍ଟୀ ଲଗାଯିବା ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ଆଗରୁ ଓଦା କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ । ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଏଠାରେ ବତାଯାଇଛି :

- ବାୟୋ-ଶୀଲ୍ଡ ପୁଟ୍ଟୀକୁ ଭଲଭାବେ ମିଶାଇବା ପରେ, ପୁଟ୍ଟୀ ବ୍ଲେଡ୍ ଦ୍ୱାରା କାନ୍ଥ / ପୃଷ୍ଠରେ ଏକସମାନ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ । ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ଯେ ପୁଟ୍ଟୀ ଲଗାଇବା ବେଳେ ପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ରୁ ବେଶି ହୋଇନଥିବ ।
- ବାୟୋ-ଶୀଲ୍ଡ ପୁଟ୍ଟୀ ର ପ୍ରଥମ କୋର୍ ଶୁଖିବା ପରେ, ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠକୁ ଓଦା ସ୍ୱଞ୍ଜି ବା ପୁଟ୍ଟୀ ବ୍ଲେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘଷି ହୁଗୁଲା ଉପାଦାନକୁ ଛଡ଼ାନ୍ତୁ ।
- ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅତି କମରେ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ତାପରେ ବାୟୋ-ଶୀଲ୍ଡ ପୁଟ୍ଟୀ ର ଦ୍ୱିତୀୟ କୋର୍ ଲଗାନ୍ତୁ । କାମ ସରିଗଲେ, ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ପୁରା ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ 10-12 ଘଣ୍ଟା ଶୁଖିବାକୁ ଦେବା ପରେ ହିଁ ଟପ୍‌କୋର୍ ପେଣ୍ଟ୍ / ଡିସ୍‌ଟେମ୍ପର୍ ଲଗାଇପାରିବେ ।
- ବାୟୋ-ଶୀଲ୍ଡ ପୁଟ୍ଟୀ ର ଫାଇନାଲ୍ କୋର୍ କୁ ରଫ୍ ଏମେରୀ ପେପର୍ ଦ୍ୱାରା ଜୋର୍ରେ ଘଷିବା ମନା । ସେମିତି କଲେ, ପୁଟ୍ଟୀର ପାଣି ଦୂର କରିବା ଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ପେଣ୍ଟ୍ / ଡିସ୍‌ଟେମ୍ପର୍ ଲଗାଇବା ଆଗରୁ ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠରୁ ଅସମତଳପଣ / ପ୍ୟାର ଆଦି ଦୂର କରିବାକୁ ଥିଲେ, 500 ନମ୍ବରରୁ ଅଧିକର ଅତି ଫାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟ୍‌ସ୍‌ପ୍ରେଡ୍ ଏମେରୀ ପେପର୍ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠକୁ ସମତଳ କରନ୍ତୁ, ଓ ଗୁଣ୍ଠା ହାଇଲ୍ ପୃଷ୍ଠ ପାଆନ୍ତୁ ।
- ଉଭୟ କୋର୍'ର ମୋଟ ବହଳାପଣ ସର୍ବାଧିକ 1.5 ମି.ମି. ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବା ଦରକାର ।

ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସ୍ପେସିଫିକେଶନ୍ସ

କ୍ରମାଙ୍କ	ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପାରାମିଟର୍	ସ୍ପେସିଫିକେଶନ୍ସ	ଟିପିକାଲ୍ ରେଞ୍ଜ୍
1.	*କଭରେଜ୍ (ବର୍ଗ ମିଟର୍ / କେଜି / ଦୁଇ କୋର୍) [ଭଲ ମସୃଣ ପୃଷ୍ଠରେ]	1.67-1.95	ଇନ୍-ହାଉସ୍
2.	ପର୍ ଲାଇଫ୍	3.0-3.5	ଇନ୍-ହାଉସ୍
3.	ଟେନ୍ସାଇଲ୍ ଆଡେଶନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗ୍ଥ @28 ଦିନ (N/m ²)	≥ 1.1	EN 1348
4.	ଆସ୍‌ସର୍ପଶନ୍ (ମି.ଲି.), 30 ମିନିଟ୍ @28 ଦିନ	≤ 0.60	କାର୍ଷେନ୍ ଚ୍ୟୁବ
5.	କମ୍ପ୍ରେସିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗ୍ଥ @28 ଦିନ (N/m ²)	3.5-7.5	EN 1015-11
6.	ବଲ୍‌କ୍ ଡେନ୍ସିଟି (g/cm ³)	0.8-1.0	ଇନ୍-ହାଉସ୍

* ଏହି ମୂଲ୍ୟାୟନ ସ୍ପୁର୍ ପୃଷ୍ଠ ସକାଶେ । ଅବଶ୍ୟ, ପୃଷ୍ଠଭାଗର ଟେକ୍ସଚର୍ ଅନୁସାରେ ଏହା ବଦଳିପାରେ ।