

এক প্রিমিয়াম গুণগত মানৰ
কিউৰিং-ফ্ৰি বেডী-মিক্স
প্লাষ্টাৰ

Levelplast



পণ্যৰ কিছু আভাস

বিৰলা হোৱাইট লেভেলপ্লাষ্ট হৈছে ইয়াৰ প্ৰথম আতৰু অন্যতম, বগা চিমেন্টভিত্তিক পানী প্ৰতিৰোধী পলিমাৰ মডিফাইড কিউৰিংজ্জফ্ৰি বেডী জ্বামিঞ্জ প্লাষ্টাৰ। ই আপোনাৰ বেৰক শ্ৰেণীত সৰ্বোত্তম সংকোচন শক্তি আৰু টান আঠা প্ৰদান কৰে।

বিৰলা হোৱাইট লেভেলপ্লাষ্ট হৈছে পৰিৱেশ-বন্ধুত্বপূৰ্ণ সামগ্ৰী আৰু ই এণ্টি-কাৰ্বনেচন গুণৰ বাবে প্ৰমাণিত। ইয়াৰ সহায়ত আপুনি আপোনাৰ বেৰৰ সৈতে আশ্চৰ্য সৃষ্টি কৰিব পাৰে যিবোৰ আগন্তুক বছৰবোৰলৈ বয়সহীন যেন লাগে। ই আভ্যন্তৰীণ আৰু বাহিৰৰ পৃষ্ঠত প্ৰয়োগৰ বাবে আদৰ্শ।

লেভেলপ্লাষ্টৰ নিৰ্দিষ্টতাসমূহ লুকআউট কৰিবলৈ

ক্রমিক নম্বৰ	কাৰিকৰী পেৰামিটাৰসমূহ	নিৰ্দিষ্টকৰণসমূহ	পৰীক্ষা পদ্ধতি
1	*কভাৰেজ (বৰ্গফুট / কিলোগ্ৰাম) @5 মি.মি. বেধ (আদৰ্শ মসৃণ পৃষ্ঠত)	1.5-2.0	ইন হাউচ
2	পট লাইফ (ঘণ্টা)	1.0-1.5	ইন হাউচ
3	টান শক্তি @28 দিন (এন/এমএম2)	≥0.65	EN 1348
4	পানীৰ কেপিলাৰী শোষণ (মিলিমিটাৰ), 30 মিনিট @28 দিন	≤0.80	কাৰ্টেন টিউব
5	সংকোচন শক্তি@28 দিন (এন/এমএম2)	≥10	EN 1015-11
6	বান্ধ ঘনত্ব (গ্ৰাম/ছেমি3)	1.3-1.7	ইন হাউচ

এছকেইউসমূহ : 20 কিলোগ্ৰাম আৰু 40 কিলোগ্ৰাম পেকত উপলব্ধ

শ্বেল্ফ লাইফ : নিৰ্মাণৰ তাৰিখৰ পৰা 12 মাহ

সংৰক্ষণ : ঠাণ্ডা আৰু শুকান ঠাইত ৰাখিব লাগে




লেভেলপ্লাষ্ট ব্যৱহাৰ কৰাৰ লাভসমূহ



কিউৰিং ফ্ৰি



হেকিং ফ্ৰি



শ্ৰেষ্ঠ সংকোচন
শক্তি



উচ্চ পানী
প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা



থার্মেল
ইনচুলেচন



এন্টি-কাৰ্বনেচন
প্ৰপাৰ্টি

প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰসমূহ

আপুনি বিৰলা হোৱাইট লেভেলপ্লাষ্টৰ সৈতে নিখুঁত কৰিব পৰা পৃষ্ঠ



*(কেৱল পৰামৰ্শ দিয়া বেখলৈকে অৰ্থাৎ 25 মি.মি., দুটা স্তৰত)

আবেদনৰ পদ্ধতি

এই ষ্টেপ-বাই-ষ্টেপ নিৰ্দেশনা অনুসৰণ কৰক আৰু আপোনাৰ বেৰবোৰ দৰ্শনীয় দেখা যাব:

1. চিজেল, তাঁৰৰ ব্ৰাছ বা এমেৰি ষ্টোনৰ সহায়ত মলি, তেলীয় পদাৰ্থ আৰু কিউৰিং কম্পাউণ্ড আঁতৰাই পৰিস্কাৰ পানীৰে ধুব লাগে।
2. লেভেলপ্লাষ্ট মিক্স প্ৰয়োগ কৰাৰ আগতে পৰিস্কাৰ পানীৰে পৃষ্ঠভাগ আগতে তিয়াই লওঁক বা মইষ্টেন কৰি লওক।
3. প্ৰথম প্ৰলেপৰ বাবে, 2-4 মি.মি.: 25% পানী দিব, দ্বিতীয় প্ৰলেপৰ বাবে, 5-8 মি.মি.: 22% পানী দিব, তৃতীয় প্ৰলেপৰ বাবে 9-12 মি.মি.: 20% পানী দিব আৰু ফাইনেল ফিনিচিঙৰ বাবে, 1-2 মি.মি.: 25% পানী দিব।
4. বিৰলা হোৱাইট লেভেলপ্লাষ্টক মেকানিকেল ষ্টিৰাৰেৰে 5-7 মিনিট ভালদৰে মিহলাই লওক যাতে একেধৰণৰ পেষ্ট পাব পাৰে যিটো 1-2 ঘণ্টাত শেষ হ'ব পাৰে।
5. ট্ৰেলে বা পুটি নাইফৰ সহায়ত লেভেলপ্লাষ্ট মিক্সৰ দ্বাৰা সকলো ফাট, ফুটা আৰু মেছনৰী জইন্ট মেৰামতি কৰক।
6. বিভিন্ন বেধত লেভেলপ্লাষ্টৰ প্ৰয়োগ -
 - i) লেভেলপ্লাষ্টৰ 1ম কোট - 10 মি.মি. বেধৰ বাবে লেভেলপ্লাষ্ট পেষ্টৰ 2-4 মি.মি. আৰু 25 মি.মি. বেধৰ বাবে লেভেলপ্লাষ্ট পেষ্টৰ 2-4 মি.মি. পেষ্টট্ৰেলে বা গুৰমালাৰ সৈতে।
 - ii) লেভেলপ্লাষ্টৰ 2য় কোট -10 মি.মি. বেধৰ বাবে 2-4 মি.মি. আৰু 25 মি.মি. বেধৰ বাবে 5-8 মি.মি. কোট
 - iii) লেভেলপ্লাষ্টৰ 3য় কোট -10 মি.মি. বেধৰ বাবে 1-2 মি.মি. আৰু 25 মি.মি. বেধৰ বাবে 9-12 মি.মি.
7. চূড়ান্ত প্ৰলেপটো শুকুৱাৰ পিছত 320 নম্বৰৰ এমেৰি পেপাৰেৰে পৃষ্ঠভাগ ঘাঁহিব লাগে
8. বিৰলা হোৱাইট লেভেলপ্লাষ্ট 1 বা 2 কোট পুটিৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব, তাৰ পিছত বেৰখন ৰঙ কৰিবলৈ সাজু হ'ব

বিৰলা হোৱাইট লেভেলপ্লাষ্ট প্ৰয়োগ কৰাৰ সময়ত সাৱধানতা



ইয়াক 6-8 মি.মি. পদক্ষেপত, প্ৰথম দুটা কোটত প্ৰয়োগ কৰিব লাগে।



দুপৰীয়াৰ সময়ত বাহিৰৰ পৃষ্ঠত (বিশেষকৈ গ্ৰীষ্মকালত)
প্ৰয়োগ নকৰিব।



তৰংগবোৰ ভালদৰে পৰীক্ষা কৰি প্ৰয়োজন অনুসৰি লেভেলপ্লাষ্টৰ অতিৰিক্ত কোট
প্ৰয়োগ কৰাটো বাঞ্ছনীয়, যাতে বিৰলা হোৱাইট এক্সেল পুটি বা বিৰলা হোৱাইট ৱাল
কেয়াৰ পুটি প্ৰয়োগ কৰাৰ আগতে পৃষ্ঠৰ তৰংগবোৰ 1 মি.মি.তকৈ বেছি নহয়



পৰৱৰ্তী প্ৰলেপটো লগোৱাৰ আগতে পৃষ্ঠভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে
শুকুৱাবলৈ দিব

প্ৰয়োগৰ পিছৰ সাৱধানতা

1. উশাহ লৈ থকা বা বেজী দিয়াটো বিপদজনক। যিকোনো ক্ষেত্ৰতে মুকলি ঠাইলৈ গৈ চিকিৎসকৰ
পৰামৰ্শ লওক
2. চকু বা ছালৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানীৰে ধুব লাগে
3. শিশুৰ পৰা আঁতৰত ৰাখক
4. সুৰক্ষা সঁজুলি যেনে ৰবৰ বা পলিথিন গ্ল'ভছ, সুৰক্ষিত গুগল্‌ছ আৰু ফেচ মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰক
5. লিড, মাৰকিউৰী, বা ক্ৰমিয়াম যোগ কৰা হোৱা নাই
6. বাকী বৈ যোৱা ৰঙাখিনি নলাত বা পানীৰ উৎসত ঢালি নিদিব
7. এবাৰ পেণ্ট কঠিন হ'লে, পানী যোগ দি পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে



LEVELPLAST

CURING-FREE READY MIX PLASTER

বিৰলা হোৱাইট - ভাৰ্টাটেক চিমেন্ট লিমিটেডৰ এক ইউনিট

9ম মহলা, বিৰলা চেঞ্চুৰিয়ন, পাণ্ডুবাং বুথকাৰ মার্গ, ৱৰ্লি, মুম্বাই - 400030

টেলিফোন বোৰ্ড নম্বৰ: 022- 68540444 / 50365111

ৱেবছাইট : www.birlawhite.com | নি:শুল্ক নম্বৰ : 1800 11 1717

www.facebook.com/BirlaWhiteCement | [X.com/BirlaWhite](https://twitter.com/BirlaWhite)