

Birla White **LEVELPLAST**

CURING-FREE READY MIX PLASTER



একটি প্রিমিয়াম কোয়ালিটি
কিউরিং-ফ্রি রেডি-মিক্স
প্লাস্টার

Levelplast



পাণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বিড়লা হোয়াইট লেভেলপ্লাস্ট হল নিজস্ব শ্রেণীতে প্রথম এবং এক অনন্য উদ্ভাবন, সাদা সিমেন্ট-ভিত্তিক জল-প্রতিরোধক পলিমার মডিফায়েড কিউরিং-ফ্রি রেডি-মিক্স প্লাস্টার। এটি আপনার দেওয়ালকে প্রদান করে সর্বোত্তম কম্প্রিহেন্সিভ শক্তি এবং সুদৃঢ় টেনসাইল অ্যাডহেশন।

বিড়লা হোয়াইট লেভেলপ্লাস্ট একটি পরিবেশবান্ধব পণ্য, যা অ্যান্টি-কার্বোনেশন গুণের জন্য স্বীকৃত এবং প্রত্যয়িত। এটির সাথে আপনি আপনার দেওয়ালে সৃষ্টি করতে পারেন এইরকম সৌন্দর্য, যা থাকবে বছরের পর বছর ধরে অটুট এবং অমলিন। বাড়ির ভিতরে হোক বা বাইরে, সবধরনের দেওয়ালে ব্যবহারের জন্য আদর্শ।

লেভেলপ্লাস্ট-এর যে সকল বৈশিষ্ট্যগুলির সম্বন্ধে জেনে রাখা উচিত

ক্রম. নং.	টেকনিক্যাল প্যারামিটার	বৈশিষ্ট্য সমূহ	টেস্ট মেথোড
1	*কভারেজ (বর্গফুট/কেজি) @5 মিমি থিকনেস (আদর্শ মসূন পৃষ্ঠতলে)	1.5-2.0	ইন হাউস
2	পট লাইফ (ঘন্টা)	1.0-1.5	ইন হাউস
3	টেনসাইল স্ট্রেংথ @28 দিন (এন/মিমি ²)	≥0.65	EN 1348
4	ওয়াটার ক্যাপিলারি অ্যাবজর্পশন (মিলি), 30 মিনিট @28 দিন	≤0.80	কার্টেস্টন টিউব
5	কম্প্রিহেন্সিভ স্ট্রেংথ @28 দিন (এন/মিমি ²)	≥10	EN 1015-11
6	বাল্ক ডেনসিটি (গ্রাম/সেমি ³)	1.3-1.7	ইন হাউস

এসকেইউএস: 20 কেজি এবং 40 কেজি প্যাকে উপলব্ধ

শেল্ফ লাইফ: উৎপাদনের তারিখ থেকে 12 মাস

সংরক্ষণ: শীতল এবং শুষ্ক জায়গায় সংরক্ষণ করা উচিত




লেভেলপ্লাস্ট ব্যবহারের উপকারিতা



কিউরিং ফ্রি



হ্যাকিং ফ্রি



সর্বোত্তম
কম্প্রিহেন্সিভ স্ট্রেংথ



উচ্চ জল
প্রতিরোধক



থার্মাল
ইনসুলেশন



অ্যান্টি-কার্বোনেশন
উপাদান

প্রয়োগের স্থান

বিড়লা হোয়াইট লেভেলপ্লাস্ট-এর সাথে যে পৃষ্ঠতলগুলিকে আপনি নিখুঁত করে তুলতে পারেন



* (কেবলমাত্র প্রস্তাবিত থিকনেস বা পুরুত্ব অর্থাৎ 25 মিমি পর্যন্ত, দুইটি স্তরে।)

প্রয়োগ পদ্ধতি

ধাপে ধাপে এই নির্দেশনাগুলি অনুসরণ করুন, আর আপনার দেওয়ালকে দিন দৃষ্টিনন্দন রূপ:

1. ছেনি, তারের ব্রাশ বা এমেরি স্টোনের সাহায্যে ময়লা, তেলতেলে উপাদান এবং কিউরিং কম্পাউন্ড অপসারণ করুন এবং পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে নিন।
2. লেভেলপ্লাস্ট মিশ্রণটি প্রয়োগ করার পূর্বে পরিষ্কার জল দিয়ে পৃষ্ঠতলটিকে আগে থেকে ভিজিয়ে বা আর্দ্র করে রাখুন।
3. প্রথম কোটের জন্য, 2-4মিমি: 25% জল যোগ করুন, দ্বিতীয় কোটের জন্য, 5-8 মিমি: 22% জল যোগ করুন, তৃতীয় কোটের জন্য, 9-12 মিমি: 20% জল যোগ করুন এবং চূড়ান্ত ফিনিশের জন্য, 1-2 মিমি: 25% যোগ করুন
4. বিড়লা হোয়াইট লেভেলপ্লাস্ট নিয়ে একটি মেকানিক্যাল স্টিরার-এর সাথে 5-7 মিনিটের জন্য ভালোভাবে মিশিয়ে নিন যাতে মসৃণ একটি পেস্ট তৈরি হয় যা 1-2 ঘন্টার মধ্যে ব্যবহার করে ফেলা উচিত।
5. লেভেলপ্লাস্ট মিশ্রণের মাধ্যমে ট্রোয়েল বা পুন্ডি নাইফের সাহায্যে সমস্ত ফাটল, গর্ত এবং প্লাস্টারের জয়েন্ট মেরামত করুন।
6. বিভিন্ন থিকনেসে লেভেলপ্লাস্ট প্রয়োগ-
 - i) লেভেলপ্লাস্ট 1ম কোট-10 মিমি থিকনেসের জন্য 2-4 মিমি লেভেলপ্লাস্ট পেস্ট এবং 25 মিমি থিকনেসের জন্য 2-4 মিমি পেস্ট একটি ট্রোয়েল বা গুরমালা দিয়ে লাগান।
 - ii) লেভেলপ্লাস্ট 2য় কোট- 10 মিমি থিকনেসের জন্য 2-4 মিমি এবং 25 মিমি থিকনেসের জন্য 5-8 মিমি কোট
 - iii) লেভেলপ্লাস্ট 3য় কোট- 10মিমি থিকনেসের জন্য 1-2মিমি এবং 25মিমি থিকনেসের জন্য 9-12মিমি
7. অন্তিম কোটটি শুকিয়ে যাওয়ার পরে নং. 320 এমেরি পেপার দিয়ে পৃষ্ঠতলটি হালকাভাবে ঘষে মসৃণ করে নিন।
8. বিড়লা হোয়াইট লেভেলপ্লাস্টের জন্য 1 বা 2 কোট পুন্ডি লাগাতে হবে, যার পরে দেওয়াল রং করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে।

বিড়লা হোয়াইট লেভেলপ্লাস্ট লাগানোর সময় সতর্কতা



প্রথম দুইটি কোটে এটি 6-8 মিমি করে ধাপে ধাপে লাগাতে হবে।



দুপুরবেলায় বাইরের পৃষ্ঠতলে এটি প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন (বিশেষ করে গরমকালে)।



বিড়লা হোয়াইট এক্সেল পুষ্টি বা বিড়লা হোয়াইট ওয়ালকেয়ার পুষ্টি প্রয়োগের পূর্বে পৃষ্ঠতলের উঁচু-নিচু অংশ যেন 1 মিমি-এর বেশি না হয়, তার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী অসমান স্তরগুলিকে যথাযথভাবে পরীক্ষা করার এবং লেভেলপ্লাস্টের অতিরিক্ত কোট ব্যবহার করার প্রয়োগ করার পরামর্শ প্রদান করা হয়



পরবর্তী কোট লাগানোর পূর্বে পৃষ্ঠতলটিকে সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে যেতে দিন।

প্রয়োগের পরে সতর্কতা

1. শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে বা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করা বিপজ্জনক। উভয় ক্ষেত্রেই, উন্মুক্ত স্থানে চলে যান এবং অবিলম্বে একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
2. চোখে যাওয়ার বা ত্বকের সংস্পর্শে আসার ক্ষেত্রে, প্রচুর পরিমাণে জল দিয়ে ধুয়ে নিন।
3. শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন
4. রাবার বা পলিথিনের গ্লাভস, স্কেফটি গগলস্ বা চশমা এবং একটি ফেস মাস্কের মত সরঞ্জাম ব্যবহার করুন
5. কোনো সীসা, পারদ বা ক্রোমিয়াম জনিত যৌগ বা উপাদান যোগ করা হয়নি
6. অবশিষ্ট রং নর্দমায় বা জলের কোনো উৎসে ফেলবেন না
7. পেস্টটি শুষ্ক হয়ে গেলে, জল যোগ করে আবার ব্যবহার করা উচিত নয়।



LEVELPLAST

CURING-FREE READY MIX PLASTER

বিড়লা হোয়াইট - আল্ট্রা টেক সিমেন্ট লিমিটেডের একটি ইউনিট

9ম তল, বিড়লা সেঞ্চুরিয়ান, পান্ডুরঙ্গা বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বাই - 400030

টেলিফোন বোর্ড নং: 022- 68540444 / 50365111

🌐 ওয়েবসাইট : www.birlawhite.com | 📞 টোল ফ্রি নং. 1800 11 1717

📘 www.facebook.com/BirlaWhiteCement | 📧 [X.com/BirlaWhite](https://twitter.com/BirlaWhite)