

Birla
White

LEVELPLAST

CURING-FREE READY MIX PLASTER



ADITYA BIRLA
BUILDING
SOLUTIONS

ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ
ಕ್ಯೂರಿಂಗ್-ಫ್ರೀ ರೆಡಿ-ಮಿಕ್ಸ್
ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್

Levelplast



ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರಣೆ

ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಲೆವೆಲ್‌ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ - ಇದು ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲನೆಯದು ಮತ್ತು ಏಕಮಾತ್ರವಾದದ್ದೂ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ವೈಟ್‌ಸಿಮೆಂಟ್, ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಂಟ್, ಪಾಲಿಮರ್ ಪರಿವರ್ತಿತ, ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೀ, ರೆಡಿ-ಮಿಕ್ಸ್‌ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಕುಚನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬಿರ್ಲಾವೈಟ್ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದು ಅಂಟಿ-ಕಾರ್ಬೋನೇಷನ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ವರ್ಷಾಂತರಗಳವರೆಗೂ ಮಾಸದಂತಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಲೆವೆಲ್‌ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಶೇಷತೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂ	ಕಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳು	ವಿಶೇಷತೆಗಳು	ಟೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್
1	*ಕವರೇಜ್ (ಚದರಡಿ/ಕೆಜಿ) @5ಮಿಮಿ ದಪ್ಪ (ಮಾದರಿ ನುಣುಪು ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ)	1.5-2.0	ಆಂತರಿಕ
2	ಪಾಟ್ ಲೈಫ್ (ಗಂಟಿಗಳು)	1.0-1.5	ಆಂತರಿಕ
3	ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ @ 28 ದಿನಗಳು (N/mm ²)	≥0.65	EN 1348
4	ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ (ಎಂಎಲ್), 30 ನಿಮಿಷ @28 ದಿನಗಳು	≤0.80	ಕಾಸ್ಟನ್ ಟ್ಯೂಬ್
5	ಕಂಪ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ @28 ದಿನಗಳು (N/mm ²)	≥10	EN 1015-11
6	ಬಲ್ಕ ಟೆನ್ಸಿಟಿ (g/cm ³)	1.3-1.7	ಆಂತರಿಕ

ಎಸ್‌ಕೆಯು ಗಳು : 20ಕೆಜಿ ಮತ್ತು 40 ಕೆಜಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ
ಶಿಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ : ತಯಾರಿಯಾದ ದಿನದಿಂದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳು
ಸಂಗ್ರಹಣೆ : ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.



ಲೆವೆಲ್‌ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬಳಕೆಯ ಉಪಯೋಗಗಳು



ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೀ



ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಫೀ



ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ



ಹೈ ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್



ಥರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಶನ್



ಆಂಟಿ-ಕಾರ್ಬೋನೀಶನ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಬಳಕೆ ಸ್ಥಳಗಳು

ಬಿರ್ಲಾ ಲೆವೆಲ್‌ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಂದ ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು

ಕೆಂಪು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು*

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು

ಎಎಸಿ



ಸೀಲಿಂಗ್



ಮಿವಾನ್



ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು

* (ತಿಥಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ದಪ್ಪದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ 25 ಮಿಮೀ, ಎರಡು ವದರಗಳಲ್ಲಿ)

ಬಳಕೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ

ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೆಗಳು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ:

1. ಉಳಿ, ವೈರ್ ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಎಮೆರಿ ಕಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಧೂಳು, ಅಂಟು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
2. ಲೆವೆಲ್‌ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಮೊದಲೇ ಹಸಿಯಾಗಿಸಿ ಅಥವಾ ಒದ್ದೆಯಾಗಿಸಿ.
3. ಮೊದಲ ಕೋಟ್‌ಗಾಗಿ, 2-4 ಎಂಎಂ: 25% ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ಎರಡನೆಯ ಕೋಟ್‌ಗಾಗಿ, 5-8 ಎಂಎಂ: 22% ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ಮೂರನೆಯ ಕೋಟ್‌ಗಾಗಿ, 9-12 ಎಂಎಂ: 20% ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಕೋಟ್‌ಗಾಗಿ, 1-2 ಎಂಎಂ: 25% ನೀರು ಸೇರಿಸಿ.
4. ಸಮನಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಲು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟರರ್ ಬಳಸಿ ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಲೆವೆಲ್‌ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು 5-7 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 1-2 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.
5. ಕರಣೆ ಅಥವಾ ಪುಟ್ಟಿ ಚಾಕು ಬಳಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಿರುಕುಗಳು, ರಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗಾರಕೆಲಸದ ಸಂದುಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ.
6. ಭಿನ್ನಭಿನ್ನ ದಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚುವಿಕೆ -
 - i) ಲೆವೆಲ್‌ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ಕೋಟ್ - 2-4 ಎಂಎಂ ನಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್‌ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ 10 ಎಂಎಂ ದಪ್ಪಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು 2-4 ಎಂಎಂ ಪೇಸ್ಟ್ 25 ಎಂಎಂ ದಪ್ಪಕ್ಕಾಗಿ - ಕರಣೆ ಅಥವಾ ಗುರ್ಮಾಲಾ ಬಳಸಿ.
 - ii) ಲೆವೆಲ್‌ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ 2 ನೆಯ ಕೋಟ್ - 2-4 ಎಂಎಂ ನಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್‌ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ 10 ಎಂಎಂ ದಪ್ಪಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು 5-8 ಕೋಟ್ 25 ಎಂಎಂ ದಪ್ಪಕ್ಕಾಗಿ
 - iii) ಲೆವೆಲ್‌ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ 3ನೆಯ ಕೋಟ್ - 1-2 ಎಂಎಂ, 10 ಎಂಎಂ ದಪ್ಪಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು 9-12 ಎಂಎಂ 25 ಎಂಎಂ ದಪ್ಪಕ್ಕಾಗಿ.
7. ಅಂತಿಮ ಕೋಟ್ ಒಣಗಿದ ನಂತರ, ಮೇಲ್ಮೈ ಅನ್ನು 320 ಸಂ ಎಮೆರಿ ವೇಪರ್‌ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ
8. ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಲೆವೆಲ್‌ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಅಥವಾ 2 ಕೋಟ್ ಪುಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆನಂತರ ಗೋಡೆ ಪೇಂಟ್‌ಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಲೆವೆಲ್‌ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಹಚ್ಚುವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಚ್ಚರಗಳು



ಮೊದಲ ಎರಡು ಕೋಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 6-8 ಎಂಎಂ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು.



ಬಾಹ್ಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಡುಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ (ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ)



ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಲರ್ ಪುಟ್ಟ ಅಥವಾ ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ವಾಲ್‌ಕೇರ್ ಪುಟ್ಟ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು, ಮೇಲ್ಮೈಯ ಅಸಮತೋಲನವು 1 ಮಿಮೀಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲೆವೆಲ್‌ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಪದರಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.



ನಂತರದ ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಮೇಲ್ಮೈ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.

ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು

1. ಅದನ್ನು ಉಸಿರಿಂದ ಒಳಕ್ಕೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ದೇಹದೊಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಎರಡೂ ಅಪಾಯಕರ. ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
2. ಕಣ್ಣು ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ
3. ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರ ಇಡಿ.
4. ರಬ್ಬರ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಗ್ಲೌಸ್, ಸುರಕ್ಷಾ ಗಾಗಲ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್‌ಗಳಂತಹ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ
5. ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೀಸ, ಪಾದರಸ ಅಥವಾ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮಿಶ್ರಣಗಳಿಲ್ಲ.
6. ಉಳಿದ ಪೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಡ್ರೈನ್‌ನೊಳಗೆ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳೊಳಗೆ ಸುರಿಯದಿರಿ.
7. ಪೇಂಟ್ ಒಂದು ಸಲ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನು ನೀರು ಬಳಸಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು



LEVELPLAST

CURING-FREE READY MIX PLASTER

ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ - ಅಲ್ಟ್ರಾ ಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್,
9ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿರ್ಲಾ ಸೆಂಟೂರಿಯನ್, ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಬುಡ್ಡೆಕರ್ ಮಾರ್ಗ್, ವರ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ - 400030.
ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಂ.ಗಳು : 022- 68540444 / 50365111

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: www.birlawhite.com | ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂ.: 1800 11 1717

www.facebook.com/BirlaWhiteCement | [X.com/BirlaWhite](https://twitter.com/BirlaWhite)