

Birla
White

LEVELPLAST

CURING-FREE READY MIX PLASTER



ADITYA BIRLA
BUILDING
SOLUTIONS

உன்னத தரமான
க்யூரிங்-ஃப்ரீ ரெடி-மிக்ஸ்

பிளாஸ்டர்

Levelplast



தயாரிப்பு பற்றி ஒரு பார்வை

பிரீலா ஓயிட் லெவல்பிளாஸ்ட் என்பது இதன் வகையில் முதன்முதலான, ஓயிட் சிமெண்ட் அடிப்படையிலான நீர்-எதிர்ப்பு பாலிமர் தன்மையில் மாற்றியமைக்கப்பட்ட க்யூரிங்-ஃப்ரீ (க்யூரிங் தேவைப்படாத) ரெடி-மிக்ஸ் பிளாஸ்டர் ஆகும். இது உங்கள் சுவர்களுக்கு மிகச் சிறந்த அழுத்த வலிமை மற்றும் இழுவிசை (டென்சில்) ஓட்டுதல் திறனை அளிக்கிறது.

பிரீலா ஓயிட் லெவல்பிளாஸ்ட் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த தயாரிப்பு மற்றும் கார்பனைஷன் தன்மைகளுக்கு எதிர்ப்படையது என சான்றளிக்கப்பட்டு உள்ளது. இதன் மூலம், உங்கள் சுவர்களில் நீங்கள் பல வியப்பான புதுமைகளை உருவாக்கலாம், அவை பல ஆண்டுகளுக்கு நீடித்திருக்கும். இது உட்புற மற்றும் வெளிப்புற பரப்புகளில் பயன்படுத்த ஏற்றது.

லெவல்பிளாஸ்ட் குறிப்பீடுகள் விபரங்கள்

வ. எண்	தொழில்நுட்ப அளவு மதிப்பீடு	குறிப்பீடுகள்	டெஸ்ட் முறை
1	*கவரேஜ் (சதுர அடி/கிலோ) @5mm தடிமன் (தகுந்த வழுவழுப்பான பரப்பில்)	1.5-2.0	இன் ஹவுஸ்
2	செயல்திறன் காலம் (மணி நேரம்)	1.0-1.5	இன் ஹவுஸ்
3	இழுவிசை வலிமை @28 நாட்களில் (N/mm ²)	≥0.65	EN 1348
4	நீர் நுண்குழாய் மூலம் உறிஞ்சுதல் (ml), 30 நிமிடங்கள் @28 நாட்களில்	≤0.80	கார்ஸ்டென் டியூப்
5	அழுத்த வலிமை @28 நாட்களில் (N/mm ²)	≥10	EN 1015-11
6	மொத்த அடர்த்தி (g/cm ³)	1.3-1.7	இன் ஹவுஸ்

எஸ்கேயூக்கள்: 20 கிலோ மற்றும் 40 கிலோ பேக்கில் கிடைக்கின்றன
செயல்திறன் காலம்: உற்பத்தி செய்யப்பட்ட நாளில் இருந்து 12 மாதங்கள்
வைத்திருத்தல்: குளிர்ச்சியான மற்றும் உலர்வான இடத்தில் வைக்கப்பட வேண்டும்.



லெவல்பிளாஸ்ட் பயன்படுத்துவதால் நன்மைகள்



க்யூரிங் ஃப்ரீ



அதிக முயற்சிகள்
தேவையில்லை



மிகச் சிறந்த
அழுத்த வலிமை



நீருக்கு அதிக
எதிர்ப்பு திறன்



வெப்பத்துக்கு
எதிரான பாதுகாப்பு



ஆன்டி-கார்போனேஷன்
தன்மைகள்

பயன்படுத்தும் பகுதிகள்

பிர்லா ஓயிட் லெவல்பிளாஸ்டைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் சரியான பரப்புகளை உருவாக்கலாம்

சிவப்பு செங்கற்கள்*



காங்கிரீட்
பிளாக்குகள்



ஏஏசி



கூரைப் பகுதிகள்



மிவான்



பிளாஸ்டர்
மேற்பரப்புகள்

* (பரிந்துரைக்கப்படும் தடிமன் வரை மட்டுமே அதாவது 25mm, இரண்டு வேயர்களில்)

பயன்படுத்தும் நடைமுறை

இந்த படிப்படியான வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுங்கள். உங்கள் சுவர்கள் சிறப்பாக, அழகாகத் தோன்றும்:

- 1.** உளி, வயர் பிரஷ் அல்லது எமெரி ஸ்டோன் மூலம் பரப்பில் அழுக்கு, பிசுபிசுப்பு பொருள் மற்றும் க்யூரிங் கலவையை அகற்றி, சுத்தமான தண்ணீரால் கழுவுங்கள்.
- 2.** லெவல்பிளாஸ்ட் மிக்ஸ் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு பரப்பை சுத்தமான தண்ணீரால் முன்கூட்டியே ஈரமாக்குங்கள் அல்லது ஈரப்படுத்துங்கள்.
- 3.** முதல் கோட்டுக்கு, 2-4mm: 25% தண்ணீர் சேருங்கள், இரண்டாவது கோட்டுக்கு, 5-8 mm: 22% தண்ணீர் சேருங்கள், மூன்றாவது கோட்டுக்கு, 9-12mm: 20% தண்ணீர் சேருங்கள் மற்றும் கடைசி கோட்டுக்கு, 1-2mm: 25% தண்ணீர் சேருங்கள்.
- 4.** பிரீலா ஓயிட் லெவல்பிளாஸ்ட்-ஐ கிளறும் மெக்கானிக்கல் கருவியால் 5-7 நிமிடங்கள் நன்கு கலக்குங்கள், இதனால் 1-2 மணி நேரத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் சீரான பேஸ்ட் உருவாக்கலாம்.
- 5.** லெவல்பிளாஸ்ட் மிக்ஸ் மூலம் ஒரு கொத்து கரண்டி அல்லது புட்டி றைஃப் உதவியுடன், அனைத்து விரிசல்கள், துளைகள் மற்றும் கட்டுமான ஜாயிண்ட்களையும் பழுது நீக்கி சரி செய்யுங்கள்.
- 6.** பல்வேறு தடிமன்களில் லெவல்பிளாஸ்ட் பயன்பாடு-
 - i)** லெவல்பிளாஸ்ட் 1ம் கோட்- 10mm தடிமன் கொண்ட லெவல்பிளாஸ்ட் பேஸ்ட் 2-4mm மற்றும் 25mm தடிமனுக்கு 2-4mm பேஸ்ட் ஒரு கொத்து கரண்டி உதவியுடன் தடவுங்கள்.
 - ii)** லெவல் ப்ளாஸ்ட் 2வது கோட்- 10mm தடிமனுக்கு 2-4mm மற்றும் 5-8mm கோட் 25mm தடிமனுக்கு.
 - iii)** லெவல் ப்ளாஸ்ட் 3வது கோட்- 10mm தடிமனுக்கு 1-2mm மற்றும் 25mm தடிமனுக்கு 9-12mm.
- 7.** கடைசி பூச்சு உலர்ந்த பிறகு, பரப்பை எண். 320 எமெரி பேப்பரால் தேயுங்கள்.
- 8.** பிரீலா ஓயிட் லெவல்பிளாஸ்ட் 1 அல்லது 2 கோட்கள் புட்டியால் பூச வேண்டும், அதன் பிறகு, சுவர் பெயிண்ட் அடிக்கத் தயாராக இருக்கும்.

பிர்லா ஓயிட் லெவல்பிளாஸ்ட் பயன்படுத்தும்போது முன்னெச்சரிக்கைகள்



முதல் இரண்டு கோட்களில் படிப்படியாக 6-8mm அளவில் இதை அடிக்க வேண்டும்.



வெளிப்புற பரப்புகளில் (குறிப்பாக கோடை மாதங்களில்) நண்பகல் நேரத்தில் இதை அடிப்பதைத் தவிருங்கள்.



பிர்லா ஓயிட் எக்ஸெல் புட்டி அல்லது பிர்லா ஓயிட் வால்கேர் புட்டியைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு, பரப்பில் மேடு பள்ளங்கள் 1mmக்கு மேல் இல்லாதபடி, மேடு பள்ளங்கள் முழுமையாகச் சரிபார்க்கப்பட்டு, தேவைக்கேற்ப லெவல்பிளாஸ்ட் கூடுதல் கோட்கள் அடிக்கும்படி பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.



அடுத்த கோட் அடிப்பதற்கு முன்பு, பரப்பை முழுமையாக உர விடுங்கள்.

பயன்படுத்திய பின்பு முன்னெச்சரிக்கைகள்

1. உட்சவாசித்தல் அல்லது உடலில் நுழைதல் ஆபத்தானது. இரண்டில் எந்த ஒரு நிலையிலும் திறந்தவெளிக்கு கூட்டிச் செல்லுங்கள். உடனடியாக ஒரு மருத்துவரை அணுகுங்கள்.
2. கண்கள் அல்லது தோலில் பட்டிருந்தால் அதிகமான தண்ணீரை வாரி இறைத்துக் கழுவுங்கள்.
3. குழந்தைகளின் கைகளுக்கு எட்டாதபடி வையுங்கள்.
4. ரப்பர் அல்லது பாலிதீன் கையுறைகள், பாதுகாப்புக்கான கண்ணாடிகள் அல்லது கண்ணாடிகள் மற்றும் முக கவசம் போன்ற பாதுகாப்பு உபகரணங்களைப் பயன்படுத்துங்கள்.
5. ஈயம், பாதரசம் அல்லது குரோமியம் கலவைகள் சேர்க்கக் கூடாது.
6. மீதமுள்ள பெயிண்ட் கலவையை வாய்க்காலில் அல்லது எந்த நீர் நிலைகளிலும் ஊற்றக் கூடாது.
7. பேஸ்ட் இறுகி விட்டால், மீண்டும் அதில் தண்ணீரைச் சேர்த்துப் பயன்படுத்தக் கூடாது.



LEVELPLAST

CURING-FREE READY MIX PLASTER

பிர்லா ஓயிட் - அல்ட்ராடெக் சிமென்ட் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் ஒரு நிறுவனம்
9வது தளம், பிர்லா சென்சுரியன், பாண்டுரங்க புத்தர் ரோடு, ஓர்லி, மும்பை - 400030
தொலைபேசி எண்கள்: 022- 68540444 / 50365111

இணையதளம்: www.birlawhite.com | கட்டணமில்லா எண்.: 1800 11 1717
www.facebook.com/BirlaWhiteCement | [X.com/BirlaWhite](https://twitter.com/BirlaWhite)