

ପ୍ରାଇମକୋଟ୍ ପ୍ରାଇମର୍



ଆକ୍ଟିଭକୋଟ୍ ପ୍ରାଇମର୍



ବିଲା ହାଇଲ୍-ଅଲ୍ଟ୍ରାଟେକ୍ ସିମେଣ୍ଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌ର ଏକ ସୁନିତ
 ୨୩ ମହଲା, ବିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରିଅଲ୍, ପାଣ୍ଡୁରଙ୍ଗ ରୁଧିର ମାର୍ଗ, ଝୁଲି, ମୁମ୍ବାଇ-400030

ଟେଲିଫୋନ ବୋର୍ଡ ନଂ: 022-68540444/50365111 | ୱେବସାଇଟ୍ : www.birlawhite.com
 ନିଶ୍ଚଳକ ନଂ: 1800 11 1717 | www.facebook.com/BirlaWhiteCement | [X.com/BirlaWhite](https://x.com/BirlaWhite)



ପୁଜା ଆଉ ପ୍ରାଇମର୍ ହାଇଟେଷ୍ଟ,
 ତ କାନ୍ଥ ହେବ ବ୍ରାଇଟେଷ୍ଟ!



ବିଲା ହାଇଲ୍ ପୁଜା

ବିଲା ହାଇଲ୍ ପ୍ରାଇମର୍



ବୈଷୟିକ ବିବରଣୀ

ବୈଷୟିକ ପାରାମିଟର	ବିବରଣୀ	
	ଆକ୍ରିଲିକୋର୍ ପ୍ରାଇମର୍	ପ୍ରାଇମାକୋର୍ ପ୍ରାଇମର୍
କଭରେଜ୍ (ଆବର୍ଗ ମସୃଣ ପୃଷ୍ଠରେ)*		
ଅ. ବିଲ୍ଡିଂ ହାଇଲ୍ ପୁଜା'ର ଆଧାରରେ	110-130 ବର୍ଗଫୁଟ/ଲିଟର କୋର୍	110-140 ବର୍ଗଫୁଟ/ଲିଟର କୋର୍
ଆ. ବିଲ୍ଡିଂ ହାଇଲ୍ ପୁଜା'ର ଆଧାର ନଥାଇ	160-200 ବର୍ଗଫୁଟ/ଲିଟର କୋର୍	200-230 ବର୍ଗଫୁଟ/ଲିଟର କୋର୍

ଆକ୍ରିଲିକୋର୍ ପ୍ରାଇମର୍ ଓ ପ୍ରାଇମାକୋର୍ ପ୍ରାଇମର୍	
ଶୁଖିବା ସମୟ (ପୃଷ୍ଠ ଶୁଖିବା)**	30 ମିନିଟ୍
ଥର୍ଡ୍ ପେଣ୍ଟ'ର ସ୍ଥିରତା	24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ
ଥର୍ନିଙ୍ଗ୍	ପଣି ସହିତ 100% ଭଲ୍ୟୁମ୍‌ରେ
ଓଭରକୋଟେବିଲିଟି (ରିକୋର୍ ପାଇଁ ଶୁଖିବା ସମୟ)	4-6 ଘଣ୍ଟା @27° ±2° C & RH 60 ± 5%
ପ୍ରୟୋଗ-ପର ନିର୍ଦ୍ଦେଶସବୁ	ପ୍ରାଇମର୍ ପ୍ରୟୋଗର 30 ଦିନ ଭିତରେ ଫିନିଶିଙ୍ଗ୍ କୋର୍ ଲଗାନ୍ତୁ
ଶେଡ୍ ବର୍ଗମାଳା	ଧଳା ଶେଡ୍
ପ୍ୟାକେଜିଙ୍ଗ୍	1 ଲିଟର, 4 ଲିଟର, 10 ଲିଟର ଓ 20 ଲିଟର
ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷତାସବୁ	ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷତାସବୁ
ସୁପାରିଶକୃତ ଥିନର୍	ପାଣି
ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି	ଯଥୋଚିତ ଲଘୁକରଣ ପରେ ସିଧିନ୍ତୁ, ବ୍ରଶ୍ ବା ରୋଲର୍ ଦ୍ୱାରା ଲଗାନ୍ତୁ
ଶେଲ୍‌ଫ୍ ଲାଇଫ୍	3 ବର୍ଷ - ଉତ୍ପାଦନ ଦିନାକ୍ ଠାରୁ, ତା' ବି ଉତ୍ପାଦ ମୂଳ କଣ୍ଟେନର୍ ରେ ଥିବ ଏବଂ ସିଧା ଖରା ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖାଯାଇଥିବ।
ସୁପାରିଶକୃତ ପୃଷ୍ଠ	ପ୍ରାଇମର୍ ରୂପେ ଏକସ୍ପୋଜିଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟରସ୍, ଏକସ୍ପୋଜିଡ୍ ସାଲିଙ୍ଗ୍‌ସ୍, ଆଇବେଷ୍ଟସ୍ ଶୀର୍, କଂକ୍ରିଟ୍ ଆଦି

*ବାସ୍ତବିକ କଭରେଜ୍ କ୍ଷମତା ବଦଳିପାରେ, ଯାହା ପୃଷ୍ଠ ଅବସ୍ଥା, (ଟେକ୍ସଚର, ରୂପନେସ୍ ଓ ଛିଦ୍ରମୟତା), ପ୍ରୟୋଗ ଅବସ୍ଥା (ପେଣ୍ଟରକ୍ କୁଶଳତା ଆଉ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି) ଏବଂ ବାହାର ସ୍ଥିତି (ତାପମାତ୍ରା, ପବନ ତୀବ୍ରତା, ଆଦି) ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ

**ବାସ୍ତବିକ ଶୁଖିବା ସମୟ ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବଦଳିପାରେ

ବେଷ୍ଟ ଜୋଡ଼ି ଯାହା ଦିଏ ଦ୍ରାଇଟେଷ୍ଟ କାନ୍ଥ!

ବିଲ୍ଡିଂ ହାଇଲ୍ ପୁଜା ଓ ପ୍ରାଇମର୍ ଆଣିଛନ୍ତି

କାନ୍ଥ ପୃଷ୍ଠ ଆଉ ପ୍ରାଇମର୍ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ଆଡେଶନ୍,



ଏଭଳି ଏକ ବିଶେଷତା ଯାହା ଆକ୍ରିଲିକ୍ ପ୍ରାଇମର୍ ରେ ନଥାଏ।



ଆକଟିଭ୍‌କୋର୍

ବିଲି ହାଇଲ୍ ଆକଟିଭ୍‌କୋର୍ ପ୍ରାଇମର୍ ହେଉଛି ହାଇଲ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଆଧାରିତ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ପ୍ରାଇମର୍। ଇନ୍ଦ୍ରେ ଆକ୍ରିଲିକ୍ ଓଲ୍ ପ୍ରାଇମର୍ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚତ ଓପେସିଟା (ଅପାରଦର୍ଶୀତା) ଏବଂ ଧଳାପଣ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ପେଣ୍ଟର ଅସଲି ଟୋନ୍ ଦିଶିଥାଏ।



ହାଇଲ୍‌ଟେଷ୍ଟ
ଫିନିଶ୍



ଅଧିକ
କଭରେଜ୍



ଉଚ୍ଚତ
ଅପାରଦର୍ଶୀତା



ପ୍ରାଇମାକୋର୍

ହାଇଲ୍ ସିମେଣ୍ଟ ର ଶକ୍ତିବାଲା ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ପ୍ରାଇମର୍ ଅଟେ, ଯାହା ମଜବୁତ ଗ୍ରିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ତଥା ଏଭଳି ଫିନିଶ୍ ଦେଇଥାଏ ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସୁନ୍ଦର ରହିଥାଏ।



ହାଇଲ୍‌ଟେଷ୍ଟ
ପୃଷ୍ଠ



ମଜବୁତ
ଗ୍ରିପ୍



ଉଚ୍ଚତ
ମସୃଣତା



ଇଣ୍ଟରିଅର୍

ଏହାକୁ ଇଣ୍ଟରିଅର୍ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟର୍‌ସ, ଇଣ୍ଟରିଅର୍ ସାଲିଙ୍ଗ୍‌ସ, ଇଣ୍ଟରିଅର୍ ଓଲ୍ ପୁଜା ପୃଷ୍ଠ ଆଦି ପରି ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ପୃଷ୍ଠରେ ଲଗାଇହୁଏ।



ସୋପାନ 1: ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରସ୍ତୁତି

ପୃଷ୍ଠକୁ ବାଲି କାଗଜ ନମ୍ବର 180 ରେ ଘଷନ୍ତୁ ଆଉ ପୃଷ୍ଠ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।



ସୋପାନ 2: ପ୍ରାଇମର୍

ବିଲି ହାଇଲ୍ ପ୍ରାଇମର୍ କୁ 1:1 ଅନୁପାତରେ ମିଶାନ୍ତୁ। ବ୍ରଶ୍/ରୋଲର୍ ଦ୍ୱାରା ସିଙ୍ଗଲ୍ କୋର୍ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଶୁଖାନ୍ତୁ।



ସୋପାନ 3: ପୁଜା

ଦୁଇ କୋର୍ ବିଲି ହାଇଲ୍ ଓଲ୍ ପୁଜା ଲଗାଇ ପୃଷ୍ଠକୁ ମସୃଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ 10-12 ଘଣ୍ଟା ଶୁଖାଇ ବାଲି କାଗଜ ନମ୍ବର 320 ଦ୍ୱାରା ଘଷନ୍ତୁ।



ସୋପାନ 4: ପ୍ରାଇମର୍

ବିଲି ହାଇଲ୍ ପ୍ରାଇମର୍ ର ଦ୍ୱିତୀୟ କୋର୍ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଶୁଖାନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବାଲି କାଗଜ ନମ୍ବର 320 ଦ୍ୱାରା ଘଷନ୍ତୁ। ଟପ୍‌କୋର୍ ଲଗାନ୍ତୁ।

ଏକ୍ସଟିରିଅର୍

ଏହାକୁ ଏକ୍ସଟିରିଅର୍ ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟର୍‌ସ, ଏକ୍ସଟିରିଅର୍ ସାଲିଙ୍ଗ୍‌ସ, ଆକ୍‌ସେସ୍‌ସ୍ ଶାର୍, କଂକ୍ରିଟ୍ ଆଦି ଯାବତୀୟ ପୃଷ୍ଠରେ ଲଗାଇହୁଏ।



ସୋପାନ 1: ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରସ୍ତୁତି

ପୃଷ୍ଠ ସଫା ଥିବ ଓ ସେଥିରେ ପୁରୁଣା ରଙ୍ଗ ଓହଲୁ ନଥିବ, ଧୂଳି, ଗ୍ରୀଜ୍, ଫିଟ୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି ନଥିବ। ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା କଣା/ଛିଦ୍ର, ମାଡ୍/ଆଘାତ ଦାଗ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଫାଟକୁ ବିଲି ହାଇଲ୍ ଓଲ୍ ପୁଜା ଲଗାଇ ମସୃଣ କରନ୍ତୁ।



ସୋପାନ 2: ମିଶେଇବା

ବିଲି ହାଇଲ୍ ପ୍ରାଇମର୍ ସହିତ 1:1 ଅନୁପାତରେ ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ।



ସୋପାନ 3: ପ୍ରୟୋଗ

ବ୍ରଶ୍/ରୋଲର୍ ଦ୍ୱାରା ବିଲି ହାଇଲ୍ ପ୍ରାଇମର୍ ର ଗୋଟିଏ କୋର୍ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟପ୍‌କୋର୍ ଲଗାନ୍ତୁ।