



লুজ্ টালির ইজি ফিক্স

হোয়াইট সিমেন্টের
অ্যাডভান্টেজ সহ
বিড়লা হোয়াইট

টাইলস্টিক্স

ফিনিশ দুর্দান্ত । বন্ধন দুরন্ত ।



টাইললিঙ্ক - টাইল গ্রাউট

বিড়লা হোয়াইট টাইললিঙ্ক এক উচ্চ গুণমানের দারুণভাবে পলিমার দ্বারা রূপান্তরিত, উচ্চ কর্মনৈপুণ্যের গ্রাউট যাতে আছে চমৎকার জল-নিরোধক এবং উদত্যাগ প্রতিরোধী গুণধর্ম। বিড়লা হোয়াইট টাইললিঙ্ক সাধারণ সিমেন্ট গ্রাউটস, গ্রাউটিং প্লোজ্ড টাইল্‌স, মোজায়েক, ভিট্রিফাইড এবং ফুল্লি, ভিট্রিফাইড টাইল্‌স, সেরামিক টাইল্‌স, ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাইল্‌স, গ্রানাইট্‌স, মার্বেল্‌স ও অন্যান্য ন্যাচারাল স্টোন ইত্যাদির তুলনায় উচ্চতর স্ট্রেংথ, জল এবং দাগ প্রতিরোধক।



টেকসই
এবং নমনীয়



টাইল জয়েন্টের
জন্য 1-6 MM ফাঁক



সর্বোচ্চ জল
প্রতিরোধ

বৈশিষ্ট্যাবলি এবং সুবিধাসমূহঃ

- ব্যবহারের জন্য রেডি এবং শুধুমাত্র সাইটে জলের সাথে মেশানো দরকার।
- ইন্টারিয়র এবং এক্সটার্নাল উভয় ধরনের প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- 6 মি.মি. পর্যন্ত চওড়া গ্রাউট ভরার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
- এটি নন-শ্রিক, জল ও ইউভি প্রতিরোধী গ্রাউটিং ফলাফল এনে দেয়।

এসব কাজের উপযোগীঃ

প্লোজ্ড টাইল্‌স, মোজায়েক, ভিট্রিফায়েড এবং ফুল্লি ভিট্রিফায়েড টাইল্‌স, সেরামিক টাইল্‌স, ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাইল্‌স, গ্রানাইট্‌স, মার্বেল্‌স এবং অন্যান্য ন্যাচারাল স্টোন ইত্যাদির গ্রাউটিং কাজ।

প্যাকেজিংঃ 1 কেজি ব্যাগ

কারিগরী বৈশিষ্ট্যাবলিঃ

পট লাইফ	EN 13888-1-2022	*শেফ্‌ আয়ু	কালার
1 ঘন্টা	CG-2WA	12 মাস	সাদা

EN 13888 -1 - 2022 (CG-2WA) অনুসরণে ধর্মাবলি	পরীক্ষার পদ্ধতি	প্রয়োজনীয়তা	পরীক্ষার ফল
1. কমপ্রেসিভ স্ট্রেংথ - শুকনো, N/mm ²	EN 13888	≥ 15	> 22
2. কমপ্রেসিভ স্ট্রেংথ - ফ্রীজ দ সাইক্ল, N/mm ²	EN 13888	≥ 15	> 18
3. ফ্লেক্সুরাল স্ট্রেংথ - শুকনো, N/mm ²	EN 13888	≥ 2.5	> 6
4. ফ্লেক্সুরাল স্ট্রেংথ - ফ্রীজ দ সাইক্ল, N/mm ²	EN 13888	≥ 2.5	> 5
5. 30 মিনিট পরে জলের শোষণ, gms	EN 13888	< 2	< 1.6
6. 240 মিনিট পরে জলের শোষণ, gms	EN 13888	< 5	< 3.7
7. শ্রিক্‌জ, mm/m	EN 13888	< 3	< 0.2
8. অ্যাবরেসন প্রতিরোধ, mm ³	EN 12808	≤ 1000	< 800

*সিলবন্দি প্যাকেজের জন্য, যখন তা কোনও ঢাকনার নীচে, সরাসরি সূর্যের আলোর বাইরে, ডাম্প-রোধী পরিস্থিতিতে এবং তাপমাত্রার চরমতম সীমা থেকে সুরক্ষিত রাখা হয়।

ভৌত গুণধর্মসমূহ @ 25°C

ভ্যারিয়েন্ট	টাইললিঙ্ক
মিক্সিং রেশিও, ওজনের হিসেবে	0.34 - 0.36
মিক্সড ঘণত্ব, কেজি / লিটার	1.65 - 1.80
পট লাইফ, ঘণ্টা	1
স্যাগ রেজিসট্যান্স	নন-স্যাগ
সেটিং টাইম, ঘণ্টা	24
টাইম টু ফুট ট্রাফিক, ঘণ্টা	24
টাইম টু হেভি ট্রাফিক, ঘণ্টা	7 দিন
অ্যাডহেসিভের পুরুত্ব, mm	6mm পর্যন্ত
প্রয়োগের তাপমাত্রা (সাবস্ট্রেট ও মেটেরিয়ালস), °C	5 - 35





BIRLA WHITE TILESTIX RANGE



Use Birla White Tilelynk for excellent results.



বিশদ জানতে
স্ক্যান করুন

বিড়লা হোয়াইট - আলট্রাটেক সিমেন্ট লিমিটেডের একটি ইউনিট,

৩^{র্থ} ফ্লোর, বিড়লা সেঞ্চুরিয়ন, পান্ডুরং বুথকার মার্গ, ওরলি, মুম্বই - 400030

🌐 ওয়েবসাইটঃ www.birlawhite.com | 📞 টোল-ফ্রী নং: 1800 11 1717

📘 www.facebook.com/BirlaWhiteCement | 🐦 twitter.com/BirlaWhite

✉ bw-consumercare@adityabirla.com