



लूज टाइल्स का ईजी फिक्स

व्हाइट सिमेंट के
एडवांटेज वाला
बिरला व्हाइट

टाइलस्टिक्स

फिनिश मस्त, पकड़ जबरदस्त.



टाइललिक-टाइल ग्राउट

बिरला व्हाईट टाइललिक एक उच्च क्वालिटी का बढ़िया पॉलिमर-मॉडिफाइड, उच्च परफॉर्मेंस वाला ग्राउट है जो कि अतिउत्तम जल प्रतिरोधक तथा लोनी लगने की प्रतिरोधकता का गुण रखता है. बिरला व्हाईट टाइललिक में साधारण सीमेंट ग्राउट की तुलना में उच्च शक्ति, पानी तथा दाग-धब्बों की प्रतिरोधकता है. ग्राउटिंग ग्लेज्ड टाइल्स, मोजायक, विट्रिफाइड तथा पूर्णतः विट्रिफाइड टाइल्स, सेरामिक टाइल्स, इंडस्ट्रियल टाइल्स, ग्रेनाइट्स, मार्बल्स और अन्य नैचुरल स्टोन्स आदि के लिए उपयुक्त.



टिकाऊ
और लचीली



1-6 मिमी फासले के
टाइल जॉइन्ट्स के लिए



पानी की सर्वाधिक
प्रतिरोधकता

विशेषताएं एवं उपयोगिताएं:

- इस्तेमाल के लिए तैयार तथा साइट पर पानी मिलाकर इस्तेमाल के लिए तैयार.
- अंदरूनी तथा बाहरी सतहों दोनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है.
- 6 मिमी तक की चौड़ाई पर ग्राउट भरने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.
- ना सिकुड़नेवाला तथा पानी एवं यूवी की प्रतिरोधकक्षमता.

इनके लिए उपयुक्त:

ग्राउटिंग ग्लेज्ड टाइल्स, मोजायक, विट्रिफाइड और पूर्णतः विट्रिफाइड टाइल्स, सेरामिक टाइल्स, इंडस्ट्रियल टाइल्स, ग्रेनाइट्स, मार्बल्स तथा अन्य नैचुरल स्टोन्स आदि.

पैकेजिंग: 1 किलो बैग

तकनीकी विनिर्धारण:

ताजा रहने की अवधि	EN 13888-1-2022	*शेल्फ लाइफ़	रंग
1 घंटा	CG-2WA	12 महीने	सफेद

EN 13888 -1 - 2022 (CG-2WA) के अनुसार गुण	जांच विधि	अपेक्ष	जांच परिणाम
1. कंप्रेसिव शक्ति - शुष्क, N/mm ²	EN 13888	≥ 15	> 22
2. कंप्रेसिव शक्ति - फ्रीज, थॉ सायकिल, N/mm ²	EN 13888	≥ 15	> 18
3. फ्लैक्सुरल शक्ति - शुष्क, N/mm ²	EN 13888	≥ 2.5	> 6
4. फ्लैक्सुरल शक्ति-फ्रीज, थॉ सायकिल, N/mm ²	EN 13888	≥ 2.5	> 5
5. 30 मिनट के बाद पानी का अवशोषण, ग्राम	EN 13888	< 2	< 1.6
6. 240 मिनट के बाद पानी का अवशोषण, ग्राम	EN 13888	< 5	< 3.7
7. शिन्केज, mm/m	EN 13888	< 3	< 0.2
8. घर्षण प्रतिरोधन, mm ³	EN 12808	≤ 1000	< 800

*सीलबंद पैक के लिए इसको ढककर, सूरज की सीधी रोशनी से बचाकर, सीलनरोधी दशा में तथा अत्यधिक तापमानों से सुरक्षित रखा जाता है.

भौतिक गुण @ 25°C

वेरिएंट	टाइललिक
वजन अनुसार मिश्रण अनुपात	0.34 - 0.36
मिश्रित घनत्व, किलो/लीटर	1.65 - 1.85
ताजा रहने की अवधि, घंटे	1
सैग की प्रतिरोधकता	टपकता-नहीं
सेट होने का समय, घंटे	24
चलने फिरने लायक समय, घंटे	24
ज्यादा लोगों के चलने फिरने लायक समय, घंटे	7 दिन
एडहेसिव की मोटाई, mm	6mm तक
इस्तेमाल हेतु तापमान (उपसतह तथा सामग्री), °C	5 - 35





BIRLA WHITE TILESTIX RANGE



Use Birla White Tilelynk for excellent results.



अधिक जानकारी
के लिए स्कैन करें

बिरला व्हाईट - अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड की यूनिट,

9 वीं मंजिल, बिरला सेन्चुरियन, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई-400030

🌐 वेबसाइट: www.birlawhite.com | 📞 टोल फ्री नं.: 1800 11 1717

📘 www.facebook.com/BirlaWhiteCement | 🐦 twitter.com/BirlaWhite

✉ bw-consumercare@adityabirla.com