



ಲಾಸ್ ಟೈಲ್ಸ್ ನ ಈಸೀ ಫಿಕ್ಸ್

ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ನ  
ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುವ  
ಬೆರ್ಲಾ ವೈಟ್

# ಟೈಲ್ ಸಿಕ್ಸ್

ಫಿನಿಶ್ ಮಸ್ಟ್. ಹಿಡಿತ ಜಬರ್ದಸ್ಟ್.



# ಟೈಲ್‌ಲಿಂಕ್ - ಟೈಲ್ ಗ್ರೌಟ್

ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಟೈಲ್ ಲಿಂಕ್ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಉನ್ನತ ಪಾಲಿಮರ್ - ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಗ್ರೌಟ್ - ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಟಿಮಂಜರಿ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ ಟೈಲ್ ಲಿಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ನೀರು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಗ್ರೌಟ್. ಮೆರುಗುಗೊಳಿಸಲಾದ ಟೈಲ್ಸ್, ಮೊಸಾಯಿಕ್, ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟೈಲ್ಸ್, ಸೆರಾಮಿಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟೈಲ್ಸ್, ಗ್ರಾನೈಟ್‌ಗಳು, ಮಾರ್ಬಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಗ್ರೌಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.



ಸುದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು



ಟೈಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್‌ಸ್‌ಗಾಗಿ 1-6 ಎಂಎಂ ಗ್ರ್ಯಾಪ್



ಅತ್ಯಧಿಕ ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧ

## ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

- ಬಳಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ಆನ್‌ಸೈಟ್ ಮಿಶ್ರಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
- ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಳಸಬಹುದು.
- 6 ಮಿಮೀ ಗ್ರೌಟ್ ಅಗಲವನ್ನು ತುಂಬಲು ಬಳಸಬಹುದು.
- ಇದು ಕುಗ್ಗದ, ನೀರು ಮತ್ತು UV ನಿರೋಧಕ ಗ್ರೌಟಿಂಗ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

## ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ತವಾದುದು:

ಮೆರುಗುಗೊಳಿಸಲಾದ ಟೈಲ್ಸ್, ಮೊಸಾಯಿಕ್, ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟೈಲ್ಸ್, ಸೆರಾಮಿಕ್ ಟೈಲ್ಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟೈಲ್ಸ್, ಗ್ರಾನೈಟ್‌ಗಳು, ಮಾರ್ಬಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಗ್ರೌಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು.

## ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್: 1 ಕೆಜಿ ಬ್ಯಾಗ್

### ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು:

ಪಾಟ್ ಲೈಫ್	EN 13888-1-2022	*ತೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್	ಬಣ್ಣ
1 ಗಂಟೆ	CG-2WA	12 ತಿಂಗಳ	ಬಿಳಿ

EN 13888 -1 - 2022 (CG-2WA) ಪ್ರಕಾರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ಪರಿಶೀಲನಾ ವಿಧಾನ	ಅಗತ್ಯತೆ	ಪರಿಶೀಲನಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
1. ಸಂಕುಚಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ - ಡ್ರೈ, N/mm <sup>2</sup>	EN 13888	≥ 15	> 22
2. ಸಂಕುಚಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ - ಫ್ರೀಜ್ ಥಾವ್ ಸೈಕಲ್, N/mm <sup>2</sup>	EN 13888	≥ 15	> 18
3. ಫ್ಲೆಕ್‌ಸುರಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಡ್ - ಡ್ರೈ, N/mm <sup>2</sup>	EN 13888	≥ 2.5	> 6
4. ಫ್ಲೆಕ್‌ಸುರಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಡ್ - ಫ್ರೀಜ್ ಥಾವ್ ಸೈಕಲ್, N/mm <sup>2</sup>	EN 13888	≥ 2.5	> 5
5. 30 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ನೀರಿನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, gms	EN 13888	< 2	< 1.6
6. 240 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ನೀರಿನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, gms	EN 13888	< 5	< 3.7
7. ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ, mm/m	EN 13888	< 3	< 0.2
8. ಸವೆತ ಪ್ರತಿರೋಧಕ, mm <sup>3</sup>	EN 12808	≤ 1000	< 800

\*ಸೀಲ್ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು, ತೇವಾಂಶನಿರೋಧಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕು, ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದ ವಿಪರೀತಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

## ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು @ 25°C

ವೇರಿಯಂಟ್	ಟ್ರೈಲಿಂಗ್
ತೂಕದಿಂದ ಮಿಶ್ರಣ ಅನುಪಾತ	0.34 - 0.36
ಮಿಶ್ರ ಸಾಂದ್ರತೆ, ಕೆಜಿ/ಲೀಟರ್	1.65 - 1.85
ಪಾಟ್ ಲೈಫ್, ಗಂಟೆಗಳು	1
ಸ್ಯಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್	ನಾನ್-ಸ್ಯಾಂಗ್
ಸಮಯ, ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು	24
ಕಾಲ್ಡ್‌ಡಿಗಿಯ ಸಮಯ, ಗಂಟೆಗಳು	24
ಭಾರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ಗೆ ಸಮಯ, ಗಂಟೆಗಳು	7 ದಿನಗಳು
ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ದಪ್ಪ, mm	6 mm ವರೆಗೆ
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಾಪಮಾನ (ಸಬ್‌ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್), °C	5 - 35





# BIRLA WHITE TILESTIX RANGE



Use Birla White Tilelynk for excellent results.



ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು  
ಸ್ಟಾನ್ ಮಾಡಿ

## ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ - ಆ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ವಾಟಿಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,

9ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿರ್ಲಾ ಸೆಂಟುರಿಯನ್, ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಬುಧ್ಧರ್ ಮಾರ್ಗ, ವರ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ - 400030

🌐 ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: [www.birlawhite.com](http://www.birlawhite.com) | 📞 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್: 1800 11 1717

📘 [www.facebook.com/BirlaWhiteCement](https://www.facebook.com/BirlaWhiteCement) | 🐦 [twitter.com/BirlaWhite](https://twitter.com/BirlaWhite)

✉ [bw-consumercare@adityabirla.com](mailto:bw-consumercare@adityabirla.com)