



ലൂസ് ടൈൽസിന്റെ ഇൗസി ഫിക്സ്

# വൈറ്റ് സിമന്റിന്റെ ഗുണമുള്ള ബീർള വൈറ്റ് ടൈൽസ്റ്റിക്സ്

മികച്ച ഫിനിഷ്. മികച്ച പിടുത്തം.



# ടൈലിങ്ക് - ടൈൽ ഗ്രൗട്ട്

ബിർള വൈറ്റ് ടൈലിങ്ക് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള, ഉയർന്ന പോളിമർ മോഡിഫൈഡ്, മികച്ച ജലം - റിപ്പല്ലന്റ്, എഫ്ജോറസെൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഉള്ള ഉയർന്ന പെർഫോമൻസ് ഗ്രൗട്ടാണ്. സാധാരണ സിമന്റ് ഗ്രൗട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് ബിർള വൈറ്റ് ടൈലിങ്ക് ഉയർന്ന കരുത്തും, ജലവും അഴുക്കും പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷിയുമുണ്ട്. ഗ്രൗട്ടിംഗ് ഗ്ലേസ്ഡ് ടൈൽസ്, മൊസൈക്ക്, വിട്രിഫൈഡ്, ഫുൾ വിട്രിഫൈഡ് ടൈലുകൾ, സിറാമിക് ടൈലുകൾ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടൈൽസ്, ഗ്രാനൈറ്റ്സ്, മാർബിളുകൾ, മറ്റ് പ്രകൃതിദത്ത കല്ലുകൾ തുടങ്ങിയവ.



ഡ്യൂറബിളും ഐക്സിബിളുമാണ്



ടൈൽ ജോയിന്റ്സ് 1-6 MM ഗ്യാപ്പ്



ഹൈസ്റ്റ് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ്

## സവിശേഷതകളും പ്രയോജനങ്ങളും:

- ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാണ്, ഓൺസൈറ്റ് മാത്രം വെള്ളത്തിൽ കലർത്തേണ്ടതുണ്ട്.
- അകത്തും പുറത്തും ഉപയോഗിക്കാം.
- 6mm ഗ്രൗട്ട് വീതി വരെ ഫില്ല ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം.
- ഇത് ചുരുങ്ങില്ല. ജലവും UV കിരണങ്ങളും പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഗ്രൗട്ടിംഗ് ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു.

## അനുയോജ്യമായത്:

ഗ്രൗട്ടിംഗ് ഗ്ലേസ്ഡ് ടൈൽസ്, മൊസൈക്ക്, വിട്രിഫൈഡ്, ഫുൾ വിട്രിഫൈഡ് ടൈലുകൾ, സിറാമിക് ടൈലുകൾ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടൈൽസ്, ഗ്രാനൈറ്റ്സ്, മാർബിളുകൾ, മറ്റ് പ്രകൃതിദത്ത കല്ലുകൾ തുടങ്ങിയവ.

## പാക്കേജിംഗ്: 1Kg ബാഗ്

### സാങ്കേതിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

പോട്ട് ലൈഫ്	EN 13888-1-2022	*ഷെൽഫ് ലൈഫ്	കളർ
1 മണിക്കൂർ	CG-ZWA	12 മാസങ്ങൾ	വൈറ്റ്

EN 13888 -1 - 2022 (CG-ZWA) പ്രകാരമുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികൾ	ടെസ്റ്റ് രീതി	ആവശ്യകത	ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ്
1. കംപ്രസ്സീവ് ശക്തി - ഡ്രൈ, N/mm <sup>2</sup>	EN 13888	≥ 15	> 22
2. കംപ്രസ്സീവ് ശക്തി - ഫ്രീസ് തോ സൈക്കിൾ, N/mm <sup>2</sup>	EN 13888	≥ 15	> 18
3. ഐക്സ്ൻറൽ ശക്തി - ഡ്രൈ, N/mm <sup>2</sup>	EN 13888	≥ 2.5	> 6
4. ഐക്സ്ൻറൽ ശക്തി - ഫ്രീസ് തോ സൈക്കിൾ, N/mm <sup>2</sup>	EN 13888	≥ 2.5	> 5
5. 30 മിനുട്ടിനുശേഷമുള്ള ജലത്തെ ആഗിരണം ചെയ്യൽ, gms	EN 13888	< 2	< 1.6
6. 240 മിനുട്ടിനുശേഷമുള്ള ജലത്തെ ആഗിരണം ചെയ്യൽ, gms	EN 13888	< 5	< 3.7
7. ചുരുങ്ങൽ, mm/m	EN 13888	< 3	< 0.2
8. തേയ്മാന പ്രതിരോധം, mm <sup>3</sup>	EN 12808	≤ 1000	< 800

\*സീൽ ചെയ്ത പാക്ക് സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ, നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശം, ഡാംപ്രൂഫ് അവസ്ഥ, താപനിലയുടെ തീവ്രത എന്നിവയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കണം.

## ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾ @ 25°C

വേരിയന്റ്	ടെൻലിക്
ഭാരം അനുസരിച്ച് മിശ്രിത അനുപാതം	0.34 - 0.36
മിശ്രിത സാന്ദ്രത, Kg/ലിറ്റർ	1.65 - 1.85
പോട്ട് ലൈഫ്, മണിക്കൂർ	1
സാഗ് റെസിസ്റ്റൻസ്	നോൺ-സാഗ്
സെറ്റിംഗ് ടൈം, മണിക്കൂർ	24
ട്രാഫിക് ലോഡിംഗ് ടൈം, മണിക്കൂർ	24
ഹെവി ട്രാഫിക് ലോഡിംഗ് ടൈം, മണിക്കൂർ	7 ദിവസം
വിതിയുടെ കനം, mm	6 mm വരെ
അപ്ലിക്കേഷന്റെ താപനില (പ്രതലം ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ), °C	5 - 35





# BIRLA WHITE TILESTIX RANGE



Use Birla White Tilelynk for excellent results.



കൂടുതൽ അറിയാൻ  
സകാൻ ചെയ്യുക

**ബിർള വൈറ്റ് - ആൾട്രാ ടെക്ക് സിമന്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ്,**

9-ാം നില, ബിർള സെഞ്ചൂറിയൻ, പാണ്ടൂരംഗ് ബുധക്കർ മാർഗ്ഗ്,  
വർളി, മുംബൈ - 400030

Website: [www.birlawhite.com](http://www.birlawhite.com) | Toll Free No.: 1800 11 1717

[www.facebook.com/BirlaWhiteCement](https://www.facebook.com/BirlaWhiteCement) | [twitter.com/BirlaWhite](https://twitter.com/BirlaWhite)

[bw-consumercare@adityabirla.com](mailto:bw-consumercare@adityabirla.com)