



ହୁଗୁଳା ଟାଇଲ୍ସ ର ସହଜ ଫିକ୍ସ

ହାଇଟ୍ ସିମେଣ୍ଟ'ର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ବାଲା ବିର୍ଲା ହାଇଟ୍ ଟାଇଲ୍ସ୍‌କ୍ସ

ଫିନିଶ୍ ମସ୍ତୁ । ଲାଗି ରହିବ ଜବରଦସ୍ତୁ ।



ଟାଇଲିଂକ୍-ଟାଇଲ୍ ଗ୍ରାଉଟ୍

ବିର୍ଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟାଇଲିଂକ୍ ହେଉଛି ଏକ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣ-ମାନର, ହାଇ ପଲିମର୍-ମଡିଫାଇଡ୍, ହାଇ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ଗ୍ରାଉଟ୍ । ଏଥିରେ ଅଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପାଣି-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଓ ଏପ୍ଲୋରେସେନ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଉପାଦାନ । ବିର୍ଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟାଇଲିଂକ୍ ରେ ଅଛି ଉଚ୍ଚତର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ପାଣି ଓ ଦାଗ ପ୍ରତିରୋଧ, ଯାହା ସାଧାରଣ ସିମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଉଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ।



ଟିକାଉ ଓ ନମନାୟ



1-6 ମି.ମି. ଫାଙ୍କ ଥିବା ଟାଇଲ୍ ଜୋଡ଼



ଉଚ୍ଚତର ପାଣି ପ୍ରତିରୋଧ

ବିଶେଷତାସବୁ ଓ ଲାଭ-ସୁବିଧାସବୁ

- ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ସାଇଟ୍ ରେ କେବଳ ପାଣି ମିଶାଇବା ଦରକାର ।
- ଉତ୍ତମ, ଅନ୍ତର୍ଭାଗ ଓ ବହିର୍ଭାଗରେ ଉପଯୋଗ କରିହୁଏ ।
- 6 ମି.ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାଉଟ୍ ଚଉଡ଼ା ଭରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିହୁଏ ।
- ଏହା ନନ୍-ଶ୍ରିଙ୍କ, ପାଣି ତଥା ଯୁଦ୍ଧି ପ୍ରତିରୋଧ ଗ୍ରାଉଟିଙ୍ଗ ଫଳାଫଳ ଦେଇଥାଏ ।

ଅନୁକୂଳତା :

ଗ୍ଲେଜଡ ଟାଇଲ୍ସ, ମୋଜାଇକ୍, ଭିଟ୍ରିଫାଇଡ୍ ଓ ଫୁଲ୍ଲୀ ଭିଟ୍ରିଫାଇଡ୍ ଟାଇଲ୍ସ, ସିରାମିକ୍ ଟାଇଲ୍ସ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଟାଇଲ୍ସ, ଗ୍ରାନାଇଟ୍ସ, ମାର୍ବଲ୍ସ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଷ୍ଟୋନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଗ୍ରାଉଟିଙ୍ଗ କରିହୁଏ ।

ପ୍ୟାକେଜିଙ୍ଗ: 1 କେଜି ଥଲି

ବୈଷୟିକ ବିବରଣୀସବୁ :

| ପର୍ ଲାଇଫ୍ | EN 13888-1-2022 | *ଗେଲ୍ଫ ଲାଇଫ୍ | କଲର୍ |
|-----------|-----------------|--------------|------|
| 1 ଯାଣ୍ଟା | CG-2WA | 12 ମାସ | ଧଳା |

| EN 13888 -1 - 2022 (CG-2WA) ଅନୁଯାୟୀ ଉପାଦାନ ସବ | ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି | ଆବଶ୍ୟକତା | ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ |
|---|----------------|----------|---------------|
| 1. କମ୍ପ୍ରେସିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗ୍ଥ - ଭ୍ରାଉ, N/mm ² | EN 13888 | ≥ 15 | > 22 |
| 2. କମ୍ପ୍ରେସିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗ୍ଥ - ଫ୍ରିଜ୍ ଥ ସାଇକଲ୍, N/mm ² | EN 13888 | ≥ 15 | > 18 |
| 3. ଫ୍ଲେକ୍ସୁରାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗ୍ଥ - ଭ୍ରାଉ, N/mm ² | EN 13888 | ≥ 2.5 | > 6 |
| 4. କମ୍ପ୍ରେସିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗ୍ଥ - ଫ୍ରିଜ୍ ଥ ସାଇକଲ୍, N/mm ² | EN 13888 | ≥ 2.5 | > 5 |
| 5. ପାଣି ଆମ୍ବ୍ଯାତକରଣ 30 ମିନିଟ୍ ପରେ, gms | EN 13888 | < 2 | < 1.6 |
| 6. ପାଣି ଆମ୍ବ୍ଯାତକରଣ 240 ମିନିଟ୍ ପରେ, gms | EN 13888 | < 5 | < 3.7 |
| 7. ଶ୍ରିଙ୍କେଜ୍, mm/m | EN 13888 | < 3 | < 0.2 |
| 8. ଆବ୍ରାସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, mm ³ | EN 12808 | ≤ 1000 | < 800 |

*ସାଲ୍ବନ୍ଦ ପ୍ୟାକ୍ଟ୍/କ୍ଲୋ ଘୋଡ଼େଇକରି ରଖାଯାଇଥିବ, ସିଧା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡୁନଥିବ, ଆର୍ଦ୍ରତା-ମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମହଜୁଦ୍ କରାଯାଉଥିବ ଏବଂ ଅତିଶୟ ତାପି ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଉଥିବ ।

ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ @ 25°C

| ପ୍ରକାର | ଟାଇଲ୍‌ଲିଜ୍ |
|---|--------------------|
| ମିଶ୍ରଣ ଅନୁପାତ ଓଜନରେ | 0.34 - 0.36 |
| ମିଶ୍ରିତ ଘନତା, କେଜି/ଲିଟର | 1.65 - 1.85 |
| ପର୍ଲ୍ ଲାଇଫ୍, ଘଣ୍ଟା | 1 |
| ସାର୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ | ନନ୍-ସାର୍ |
| ସେଟିଙ୍ଗ୍ ସମୟ, ଘଣ୍ଟା | 24 |
| ଫୁର୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ସମୟ, ଘଣ୍ଟା | 24 |
| ହେଭୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ସମୟ, ଘଣ୍ଟା | 7 ଦିନ |
| ଆଦେସିଭ୍ ବହଳାପଣ, mm | 6 ମି.ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ |
| ଆପ୍ଲିକେଶନ୍ ଟେମ୍ପରଚର୍ (ସର୍ଭ୍ଲେର୍ ଓ ମାଟେରିଆଲ୍ସ), °C | 5 - 35 |





BIRLA WHITE TILESTIX RANGE



Use Birla White Tilelynk for excellent results.



ଅଧିକ ଜାଣିବା
ପାଇଁ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ

ବିର୍ଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ - ଅଲଟ୍ରାଟେକ୍ ସିମେଣ୍ଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌ର ଏକ ଯୁନିଟ୍,

୨୩ ମହଲା, ବିର୍ଲା ସେଣ୍ଟ୍ରିଆଲ୍, ପାଣ୍ଡୁରଙ୍ଗ ରୁଧିକର୍ ମାର୍ଗ, ଓଲି, ମୁମ୍ବାଇ - 400030

🌐 ୱେବସାଇଟ୍: www.birlawhite.com | 📞 ନିଃଶୁଳ୍କ ନଂ.: 1800 11 1717

📘 www.facebook.com/BirlaWhiteCement | 🐦 twitter.com/BirlaWhite

✉ bw-consumercare@adityabirla.com