



பிடிமானமற்ற டைல்ஸிர்க்கான  
ஈஸி ஃபிக்ஸ்

ஒயிட் சீமென்ட்டின்  
அட்வான்டேஜ் உள்ள  
பிரீலா ஒயிட்  
**டைல்ஸ்டிக்ஸ்**

பிரமாதமான ஃபினிஷிங்.  
அட்டகாசமான பிடிமானம்.



# டைல்லிங்க் - டைல் கிரவுட்

பிர்லா ஓயிட் டைல்லிங்க் உயர் தர, உயர்ந்த பாலிமர் - மாடிஃபைடு, உயர்ந்த செயல்திறன்வாய்ந்த கிரவுட் அருமையான வாட்டர்-ரெபெல்லன்ட் மற்றும் எஃப்ளேரெசென்ஸ் ரெஸிஸ்டன்ஸ் தன்மைகள்வாய்ந்தது. பிர்லா ஓயிட் டைல்லிங்க் வழக்கமான கிரவுட்டைவிட அதிக ஸ்ட்ரென்த், வாட்டர் மற்றும் ஸ்டெய்ன் ரெஸிஸ்டன்ஸ் கொண்டது. கிளேஸ்டு டைல்ஸ், மொசைக், விட்ரிஃபைடு மற்றும் ஃபுல்லி விட்ரிஃபைடு டைல்ஸ், செரமிக் டைல்ஸ், இண்டஸ்ட்ரியல் டைல்ஸ், கிரனைட்ஸ், மார்பிள்ஸ் & இதர இயற்கையான கற்கள் ஆகியவற்றை கிரவுட்டிங் செய்யும்.



நீடித்துநிற்கும் மற்றும் ஃப்ளெக்ஸிபிள்



1-6 மிமீ இடைவெளியுள்ள இணைப்புகளுக்கு



அதிக வாட்டர் ரெஸிஸ்டன்ஸ்

## சிறப்பம்சங்களும் நன்மைகளும்:

- தண்ணீர் மற்றும் சேர்த்து உடனடியாக பயன்படுத்தவல்லது.
- உட்புற & வெளிப்புற பயன் இரண்டுக்கும் உபயோகிக்கலாம்.
- 6 மிமீ கிரவுட் அகலம் வரை நிரப்ப உபயோகிக்கலாம்.
- இது சுருங்காது, வாட்டர் & UV ரெஸிஸ்டன்ட் கிரவுட்டிங் பலனைத் தருகிறது.

## பொருத்தமானது:

கிளேஸ்டு டைல்ஸ், மொசைக், விட்ரிஃபைடு மற்றும் ஃபுல்லி விட்ரிஃபைடு டைல்ஸ், செரமிக் டைல்ஸ், இண்டஸ்ட்ரியல் டைல்ஸ், கிரனைட்ஸ், மார்பிள்ஸ் & இதர இயற்கையான கற்கள் ஆகியவற்றை கிரவுட்டிங் செய்யும்.

## பேக்கேஜிங்: 1Kg பேக்

## டெக்னிகல் ஸ்பெஸிஃபிகேஷன்ஸ்:

பாட் லைஃப்	EN 13888-1-2022	*ஷெல்ஃப் லைஃப்	கலர்
1 hrs.	CG-2WA	12 மாதங்கள்	வெள்ளை

EN 13888 -1 - 2022 (CG-2WA) படி தன்மைகள்	டெஸ்ட் முறை	தேவை	டெஸ்ட் முடிவு
1. கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் - டிரை, N/mm <sup>2</sup>	EN 13888	≥ 15	> 22
2. கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் - ஃப்ரீஸி தாவ் சைகிள், N/mm <sup>2</sup>	EN 13888	≥ 15	> 18
3. ஃப்ளெக்ஸ்சுரல் ஸ்ட்ரென்த் - டிரை, N/mm <sup>2</sup>	EN 13888	≥ 2.5	> 6
4. ஃப்ளெக்ஸ்சுரல் ஸ்ட்ரென்த் - ஃப்ரீஸி தாவ் சைகிள், N/mm <sup>2</sup>	EN 13888	≥ 2.5	> 5
5. 30 நிமிடங்களுக்கு பிறகு வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன், gms	EN 13888	< 2	< 1.6
6. 240 நிமிடங்களுக்கு பிறகு வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன், gms	EN 13888	< 5	< 3.7
7. ஷிரிங்கேஜ், mm/m	EN 13888	< 3	< 0.2
8. அப்ரேஷன் ரெஸிஸ்டன்ஸ், mm <sup>3</sup>	EN 12808	≤ 1000	< 800

\*ருமினுள்ளே சூரிய ஒளி, ஈரப்பதம் இல்லாத நிலையில் மற்றும் வெப்பநிலையின் உச்சகட்டத்திலிருந்து ஸ்டோர் செய்யும்போது சீல் செய்யப்பட்ட பேக்கிற்கு.

## ஃபிஸிகல் தன்மை @ 25°C

வேரியன்ட்	டைல்லிங்க்
மிக்ஸிங் ரேஷியோ பை வெயிட்	0.34 - 0.36
மிக்ஸ்டு டென்ஸிட்டி, Kg/Liter	1.65 - 1.85
பாட் ஆயுள், மணி	1
ஸாக் ரெஸிஸ்டன்ஸ்	னான்-ஸாக்
செட்டிங் நேரம், மணி	24
நடை போக்குவரத்து நேரம், மணி	24
கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல்	7 நாள்
அகலம் தடிமன், mm	6 mm வரை
பயன்பாட்டு வெப்பம் (சப்ஸ்ட்ராட் மற்றும் மெட்டிரியல்ஸ்), °C	5 - 35





# BIRLA WHITE TILESTIX RANGE



Use Birla White Tilelynk for excellent results.



மேலும் அறிய  
ஸ்கேன் செய்யவும்

**பிர்லா ஓயிட் - அல்ட்ரா டெக் சிமென்ட் லிமிடெட்டின் ஒரு யூனிட்**

9-ம் மாடி, பிர்லா, பாண்டுரங்க பத்கர் மார்க், ஓர்லி, மும்பை - 400030

வலைதளம்: [www.birlawhite.com](http://www.birlawhite.com) | டோல் ஃப்ரீ எண்: 1800 11 1717

[www.facebook.com/BirlaWhiteCement](https://www.facebook.com/BirlaWhiteCement) | [twitter.com/BirlaWhite](https://twitter.com/BirlaWhite)

[bw-consumercare@adityabirla.com](mailto:bw-consumercare@adityabirla.com)