



లూజ్ టైల్స్ కి ఈజీ ఫిక్స్

వైట్ సిమెంట్  
అడ్వాంటేజ్ గల  
బర్లా వైట్

టైల్ సిక్స్

ఫినిష్ గొప్పది. పట్టు గట్టిది.



# టైల్ లింక్ - టైల్ గ్రౌట్

బిర్లా వైబ్ టైల్ లింక్ అనేది అధిక నాణ్యత, అధిక పాలిమర్ - మాడిఫైడ్, అద్భుతమైన నీటితో కూడిన అధిక పనితీరు గల గ్రౌట్ - రేపేలెంట్ మరియు ఎఫ్లోరోసెన్స్ రెసిస్టెన్స్ లక్షణాలు కలది. సాధారణ సిమెంట్ గ్రౌట్తో పోలిస్తే బిర్లా వైబ్ టైల్ లింక్ అధిక బలం, నీరు మరియు మరక నిరోధకతను కలిగి ఉంది. గ్రాఫుటింగ్ గ్లెజ్డ్ టైల్స్, మొజాయిక్, విటిఫైడ్ మరియు పూర్తి విటిఫైడ్ టైల్స్, సిరామిక్ టైల్స్, ఇండస్ట్రియల్ టైల్స్, గ్రానైట్స్, మార్బుల్స్ మరియు ఇతర నేచురల్ స్టోన్స్ గ్రౌటింగ్ కు తగినది.



మన్నికైన మరియు సాకార్యవంతమైనది



టైల్ జాయింట్స్ కోసం 1-6 MM గ్యాప్



అత్యధిక నీటి నిరోధకత

## ఫేచర్లు మరియు ప్రయోజనాలు:

- ఉపయోగించడానికి సిద్ధంగా ఉంది మరియు ఆన్-సైట్లో మాత్రమే నీటితో కలపడం అవసరం
- ఇంటీరియర్ మరియు ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్ రెండింటికీ ఉపయోగించవచ్చు
- 6 మిమీ గ్రౌట్ వెడల్పు వరకు పూరించడం కోసం ఉపయోగించవచ్చు
- ఇది నాన్ ప్రింక్, వాటర్ మరియు UV రెసిస్టెంట్ గ్రౌటింగ్ ఫలితాలను అందిస్తుంది

## తగినది:

గ్రాఫుటింగ్ గ్లెజ్డ్ టైల్స్, మొజాయిక్, విటిఫైడ్ మరియు పూర్తి విటిఫైడ్ టైల్స్, సిరామిక్ టైల్స్, ఇండస్ట్రియల్ టైల్స్, గ్రానైట్లు, మార్బుల్స్ మరియు ఇతర నేచురల్ స్టోన్స్ గ్రౌటింగ్ కు తగినది.

## ప్యాకేజింగ్: 1 కిలో బ్యాగ్

### సాంకేతిక వివరములు:

పాల్ లైఫ్	EN 13888-1-2022	*షెల్వ్ లైఫ్	కలర్
1 గం.	CG-2WA	12 నెలల	తెలుపు

వరీక్ష వద్దతి ప్రకారం లక్షణాలు EN 13888 -1 - 2022 (CG-2WA)	వరీక్ష వద్దతి	అవసరమయిన	వరీక్ష ఫలితాలు
1. కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ - డ్రై, N/mm <sup>2</sup>	EN 13888	≥ 15	> 22
2. కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ - ఫ్రీజ్ థా సైకిల్, N/mm <sup>2</sup>	EN 13888	≥ 15	> 18
3. ఫ్లెక్చురల్ స్ట్రెంత్ - డ్రై, N/mm <sup>2</sup>	EN 13888	≥ 2.5	> 6
4. ఫ్లెక్చురల్ స్ట్రెంత్ - ఫ్రీజ్ థా సైకిల్, N/mm <sup>2</sup>	EN 13888	≥ 2.5	> 5
5. 30 నిమిషాల తర్వాత వాటర్ అబ్సార్ప్షన్, gms	EN 13888	< 2	< 1.6
6. 240 నిమిషాల తర్వాత వాటర్ అబ్సార్ప్షన్, gms	EN 13888	< 5	< 3.7
7. శృంకేజ్, mm/m	EN 13888	< 3	< 0.2
8. అబ్రేషన్ రెసిస్టెన్స్, mm <sup>3</sup>	EN 12808	≤ 1000	< 800

\*స్టీల్ వ్యాక్ కోసం కవర్ కింద నిల్వ ఉంచినప్పుడు, డైరెక్ట్ సూర్యకాంతి, తేమ వూఫ్ స్థితి మరియు ఉష్ణోగ్రతల తీవ్రత నుండి రక్షిస్తుంది.

## ఫిజికల్ ప్రావర్టీస్ @ 25°C

వేరియంట్	టైల్ లింక్
బరువు ద్వారా మిక్సింగ్ నిష్పత్తి	0.34 - 0.36
మిశ్రమ సాంద్రత, కిలో/లీటరు	1.65 - 1.85
పాట్ లైఫ్, గంటలు	1
సాగ్ రెసిస్టెన్స్	నాన్-సాగ్
సెట్టింగ్ సమయం, గంటలు	24
ఫుట్ ట్రాఫిక్ సమయం, గంటలు	24
భారీ ట్రాఫిక్కు సమయం, గంటలు	7 రోజులు
వెడల్పు మందం, mm	6 mm వరకు
అప్లికేషన్ ఉష్ణోగ్రత (సబ్స్ట్రేట్ మరియు మెటీరియల్స్), °C	5 - 35





# BIRLA WHITE TILESTIX RANGE



Use Birla White Tilelynk for excellent results.



మరింత తెలుసుకోవడానికి  
స్కాన్ చేయండి

## **బిర్లా వైట్ - అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ లిమిటెడ్ యూనిట్,**

9వ అంతస్తు, బిర్లా సెంచూరియన్, పాండురంగ్ బుధుర్ మార్గ్, వర్ది, ముంబై - 400030

🌐 వెబ్సైట్: [www.birlawhite.com](http://www.birlawhite.com) | 📞 టోల్ ఫ్రీ నెం.: 1800 11 1717

📘 [www.facebook.com/BirlaWhiteCement](https://www.facebook.com/BirlaWhiteCement) | 🐦 [twitter.com/BirlaWhite](https://twitter.com/BirlaWhite)

✉ [bw-consumercare@adityabirla.com](mailto:bw-consumercare@adityabirla.com)