



লুজ্ টালির ইজি ফিক্স

হোয়াইট সিমেন্টের
অ্যাডভান্টেজ সহ
বিড়লা হোয়াইট

টাইলস্টিক্স

ফিনিশ দুর্দান্ত। বন্ধন দুরন্ত।



টাইলস্টিক্স এক্সটেরো


কংক্রিট এবং নানা ধরনের সাবস্ট্রেটের ওপর সকল ধরনের সেরামিক টালি, ভিট্রিয়াস / ভিট্রিফায়েড, সেমি-ভিট্রিয়াস টালি, কাচের মোজায়িক টালি, প্রিকাস্ট টেরাজো এবং ন্যাচারাল স্টোন বসানোর জন্য এটি দারুণভাবে পলিমার দ্বারা রূপান্তরিত, হোয়াইট সিমেন্ট-ভিত্তিক থিন-সেট টাইল অ্যাডহেসিভ।



টেকসই



উচ্চতর
বন্ধন



ব্যবহার
করা সহজ



সর্বাধিক
ওপেন টাইম

বৈশিষ্ট্যাবলি এবং সুবিধাসমূহঃ

- মেঝেতে টালির-ওপরে-টালি কাজের জন্য আদর্শ জিনিস।
- মেঝে তথা দেয়ালে প্রয়োগের জন্য এবং বাইরের ফ্লোর ও দেয়ালগুলোতে, ভেতরের জায়গাগুলোতে ব্যবহার করা যেতে পারে
- জল ও শক প্রতিরোধক - ভেজা জায়গাতে এবং কমারশিয়াল ফ্লোরে ব্যবহারের উপযোগী।
- স্যাগ-প্রতিরোধক ফরমুলা লম্বভাবে খাড়া দেয়ালগুলোতে নির্ঝঞ্ঝাটে প্রয়োগ করার সহায়ক।
- হিট এজিং সয়ে চলে-যা তাকে উচ্চ তাপমাত্রার জায়গাগুলোতে, তথা জাসুজি, সনা জাতীয় উচ্চ তাপমাত্রার প্রয়োগ ক্ষেত্রগুলোতে ব্যবহারের পক্ষে আদর্শ করে তুলেছে।
- কম ভিওসি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য।

এসব কাজের উপযোগীঃ

অনুভূমিক ও লম্ব তলগুলোতে, শুকনো আর ভিজে জায়গাগুলোতে ইনডোর তথা আউটডোর প্রয়োগের জন্য। টালির-ওপরে-টালি ধরনের প্রয়োগের জন্যও এটি ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়। এটি বাণিজ্যিক কাজের জায়গাগুলোতে চালু সাইজের টালিগুলো আটকানোর কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে কারণ এটি প্রচণ্ড ট্রাফিকের কারণে শকও সামলাতে পারে।

প্যাকেজিংঃ 20 কেজি ব্যাগ

কারিগরী বৈশিষ্ট্যাবলিঃ

পট লাইফ	টেনসাইল বন্ধন	শীয়ার বন্ধন	**কভারেজ	IS 15477: 2019	EN 12004: 2017	*শেল্ফ আয়ু
2 ঘন্টা	শুকনো পরিস্থিতিতে > 1.60 N/mm ²	শুকনো পরিস্থিতিতে > 1.50 N/mm ²	আনুমানিক 55-60 ft ²	টাইপ 3'T'	টাইপ C2TE	12 মাস
	ভেজা পরিস্থিতিতে > 1.10 N/mm ²	ভেজা পরিস্থিতিতে > 1.20 N/mm ²				
		হিট এজিং > 1.30 N/mm ²				

*সিলবন্দি প্যাকের জন্য, যখন তা কোনও ঢাকনার নীচে, সরাসরি সূর্যের আলোর বাইরে, ড্যাম্প-রোধী পরিস্থিতিতে এবং তাপমাত্রার চরমতম সীমা থেকে সুরক্ষিত রাখা হয়।

**ট্রাওয়েল নচের সাইজ, টালির ধরন ও আকার এবং সাবস্ট্রেটের মসৃণতা ও সমান্তর ওপর নির্ভর করে কভারেজে তারতম্য হতে পারে।
6 mm x 6 mm স্কোয়ার নচওলা ট্রাওয়েল ব্যবহার ক'রে 3 mm থিকনেসের 20 কেজি ব্যাগের জন্য।

প্রয়োগের ক্ষেত্র:

ইনটিরিয়ার ফ্লোর	এক্সটেরো
সেরামিক টালি	✓
সেমি-ভিট্রিয়াস	✓
টালির ওপরে টালি	✓
ভিট্রিফায়েড টালি	✓
পোর্সিলিন টালি	✓
কাচের মোজাইক	✓
ন্যাচারাল স্টোপ-গ্রানাইট/মার্বেল	✓
ছোটো ফরমাটের টালি	✓
মাঝারি ফরমাটের টালি	✓
লার্জ ফরমাটের টালি	✓
ইনটিরিয়ার ওয়াল	
৯ ফুট পর্যন্ত	✓
৯ ফুটের বেশি	✓
এক্সটেরিয়ার ফ্লোর	
সেরামিক টালি	✓
সেমি-ভিট্রিয়াস	✓
টালির ওপরে টালি	✓
ভিট্রিফায়েড টালি	✓
পোর্সিলিন টালি	✓
কাচের মোজাইক	✓
ন্যাচারাল স্টোপ-গ্রানাইট/মার্বেল	✓
ছোটো ফরমাটের টালি	✓
মাঝারি ফরমাটের টালি	✓
লার্জ ফরমাটের টালি	✓
এক্সটেরিয়ার ওয়াল	
৯ ফুট পর্যন্ত	✓
৯ ফুটের বেশি	✓

ভৌত গুণধর্মসমূহ @ 25°C

ভ্যারিয়েন্ট	এক্সটেরো
মিক্সিং রেশিও, ওজনের হিসেবে	0.30 - 0.32
মিক্সড ঘণত্ব, কেজি / লিটার	1.55 - 1.75
ওপেন টাইম, মিনিটস (IS 15477: 2019)	ন্যূনতম 30
অ্যাডজাস্টেলিটি, মিনিটস (IS 15477: 2019)	আনুমানিক 30
পট লাইফ, ঘণ্টা	2
সেটিং টাইম, ঘণ্টা	24
টাইম টু ফুট ট্রাফিক, ঘণ্টা	24
টাইম টু হেভি ট্রাফিক, ঘণ্টা	28
অ্যাডহেসিভের পুরুত্ব, mm	3 - 12
প্রয়োগের তাপমাত্রা (সাবস্ট্রেট ও মেটেরিয়ালস), °C	5 - 35



IS 15477: 2019 অনুসরণে গুণধর্ম

ভ্যারিয়েন্ট	এক্সটেরো	
এইসবের মান্যতা:	3T	
পরীক্ষাধীন গুণধর্ম	প্রয়োজনীয়তা	পরীক্ষার ফল
1. টেনসাইল অ্যাডহেসন স্ট্রেন্থ		
a) শুকনো পরিস্থিতি, N/mm ²	ন্যূনতম 1.5	>1.60
b) ভেজা পরিস্থিতি, N/mm ²	ন্যূনতম 1.0	>1.10
2. শীয়ার অ্যাডহেসন স্ট্রেন্থ		
a) শুকনো পরিস্থিতি, N/mm ²	ন্যূনতম 1.5	>1.50
b) ভেজা পরিস্থিতি, N/mm ²	ন্যূনতম 1.0	>1.20
c) হিট এজিং, N/mm ²	ন্যূনতম 1.0	>1.30
3. স্লিপ রেজিস্ট্যান্স, mm	≤ 0.5	<0.3

EN 12004: 2017 অনুসরণে গুণধর্ম

ভ্যারিয়েন্ট	এক্সটেরো	
এইসবের মান্যতা:	C2TE	
পরীক্ষাধীন গুণধর্ম	প্রয়োজনীয়তা	পরীক্ষার ফল
1. ওপেন টাইম @ 20 মিনিটস, N/mm ²	≥ 0.5	>0.6
2. স্লিপ রেজিস্ট্যান্স, mm	≤ 0.5	<0.3
3. টেনসাইল অ্যাডহেসন স্ট্রেন্থ		
a) প্রাথমিক, N/mm ²	≥ 1.0	>1.60
b) জলে ডুবানোর পরে, N/mm ²	≥ 1.0	>1.10
c) হিট এজিংএর পরে, N/mm ²	≥ 1.0	>1.30
d) ফ্রীজ-থ সাইকেলের পরে, N/mm ²	≥ 1.0	>1.20





BIRLA WHITE TILESTIX RANGE



Use Birla White Tilelynk for excellent results.



বিশদ জানতে
স্ক্যান করুন

বিডলা হোয়াইট - আলট্রাটেক সিমেন্ট লিমিটেডের একটি ইউনিট,

৩^{র্থ} ফ্লোর, বিডলা সেঞ্চুরিয়ন, পান্ডুরং বুধকার মার্গ, ওরলি, মুম্বই - 400030

🌐 ওয়েবসাইটঃ www.birlawhite.com | 📞 টোল-ফ্রী নং: 1800 11 1717

📘 www.facebook.com/BirlaWhiteCement | 🐦 twitter.com/BirlaWhite

✉ bw-consumercare@adityabirla.com