



লুজ্ টালির ইজি ফিক্স

হোয়াইট সিমেন্টের
অ্যাডভান্টেজ সহ
বিড়লা হোয়াইট

টাইলস্টিক্স

ফিনিশ দুর্দান্ত । বন্ধন দুরন্ত ।



টাইলস্টিক্স এক্সটেরো গ্রিপ+

এটি উঁচুমানের পলিমার দ্বারা সংশোধিত এবং দারুণভাবে নমনীয় অ্যাডহেসিভ, এতে অনেক উন্নত গুণধর্ম আছে, যেমন, স্লিপ রেজিসট্যান্স, বর্ধিত ওপেন টাইম, এবং চমৎকার বন্ধনশক্তি। যে-কোনও উচ্চতাকে বিশাল আকারের নানান টালি, প্রাকৃতিক স্টোন, এবং পাতলা টালিগুলো আটকানোর কাজে এই সকল বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন ঘটে। নানান বহিরঙ্গিক পরিস্থিতি তথা বিকৃতি বা কম্পনের সাপেক্ষে উপস্তরের (সাবস্ট্রেক্টের) ওপর এটি ব্যবহারের জন্য বিশেষভাবে সুপারিশ করা হয়।



টেকসই



বেশি
বন্ধনশক্তি



সর্বাধিক
নমনীয়তা



বর্ধিত
ওপেন টাইম



বৈশিষ্ট্যাবলি এবং সুবিধাসমূহঃ

- উঁচুমানের পলিমার দ্বারা সংশোধিত - বিভিন্ন পরিস্থিতিতে চমৎকার বন্ধনশক্তি।
- বর্ধিত ওপেন টাইম - বড় আকারের এবং বহিরঙ্গিক পরিস্থিতির পক্ষে উপযোগী।
- ঝুলন(স্যাগ) প্রতিরোধক ফর্মুলা - লম্বমান দেয়ালগুলোর ওপর ঝামেলা-হীন প্রয়োগের জন্য।
- জল এবং শক-প্রতিরোধক - ভেজা জায়গাতে ও বাণিজ্যিক তলগুলোর পক্ষেও উপযোগী।
- দীর্ঘকাল তাপসহনের ক্ষমতা - বহিরঙ্গিক ও উচ্চ তাপমাত্রার প্রয়োগক্ষেত্রের পক্ষে আদর্শ।
- প্রচণ্ডভাবে বিকৃতিযোগ্য অ্যাডহেসিভ - উপস্তরে কম্পনের সহনক্ষমতা।
- কম ভিওসি - স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য।

এসব কাজের উপযোগীঃ

অনুভূমিক ও লম্বমান তলগুলোতে, শুকনো তথা ভিজে জায়গাগুলোতে নানা ধরনের ইন্ডোর তথা আউটডোর প্রয়োগের জন্য। এটি সিমেন্ট / বাইসন / জিপসাম বোর্ড জাতীয় কাজকর্মে ড্রাইওয়ালগুলোর জন্য উপযোগী। এটি বাণিজ্যিক এলাকাগুলোতেও চালু(রেগুলার) সাইজের টালিগুলো আটকানোর জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে, কারণ এগুলো প্রচণ্ডভাবে ট্রাফিকের কারণে হওয়া ঝাঁকুনি সহ্য করতে পারে। ভীষণ ঝাঁকুনি বা কম্পনের এলাকাত্তেও এটি ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়।

প্যাকেজিংঃ 20 কেজি ব্যাগ

কারিগরী বৈশিষ্ট্যাবলিঃ

পট লাইফ	টেনসাইল বন্ধন	শীয়ার বন্ধন	**কভারেজ	IS 15477: 2019	EN 12004: 2017	*শেল্ফ আয়ু
2 ঘন্টা	শুকনো পরিস্থিতিতে > 1.70 N/mm ²	শুকনো পরিস্থিতিতে > 1.60 N/mm ²	আনুমানিক 60-70 ft ²	টাইপ 4'TS1'	টাইপ C2TES1	12 মাস
	ভেজা পরিস্থিতিতে > 1.20 N/mm ²	ভেজা পরিস্থিতিতে > 1.20 N/mm ²				

*সরাসরি সূর্যালোকের বাইরে, ড্যাম্পমুক্ত পরিবেশে, চরম তাপমাত্রা থেকে সুরক্ষিত অবস্থাতে ঢেকে রাখা সিলবন্দি প্যাকের জন্য।

**ট্রাওয়েল নচের সাইজ, টালির ধরন ও সাইজ তথা উপস্তরের(সাবস্ট্রেক্টের) মসৃণতা এবং সমানতার ওপর নির্ভর করে কভারেজে তারতম্য হতে পারে। 6 mm x 6 mm স্কোয়ার নচ ট্রাওয়েল ব্যবহার করে 3 mm পুরু 20 কেজি বস্তার জন্য।

প্রয়োগের ক্ষেত্র:

ইনটিরিয়ার ফ্লোর	এক্সটেরিও গ্রিপিং
সেরামিক টালি	✓
সেমি-ভিট্রিয়াস	✓
টালির ওপরে টালি	✓
ভিট্রিফায়েড টালি	✓
পোর্সিলিন টালি	✓
কাচের মোজাইক	✓
ন্যাচারাল স্টোপ-গ্রানাইট/মার্বেল	✓
ছোটো ফরমাটের টালি	✓
মার্বারি ফরমাটের টালি	✓
লার্জ ফরমাটের টালি	✓
ইনটিরিয়ার ওয়াল	
৯ ফুট পর্যন্ত	✓
৯ ফুটের বেশি	✓
এক্সটেরিয়ার ফ্লোর	
সেরামিক টালি	✓
সেমি-ভিট্রিয়াস	✓
টালির ওপরে টালি	✓
ভিট্রিফায়েড টালি	✓
পোর্সিলিন টালি	✓
কাচের মোজাইক	✓
ন্যাচারাল স্টোপ-গ্রানাইট/মার্বেল	✓
ছোটো ফরমাটের টালি	✓
মার্বারি ফরমাটের টালি	✓
লার্জ ফরমাটের টালি	✓
অত্যন্ত বিশাল আকারের টালি	
এক্সটেরিয়ার ওয়াল	
৯ ফুট পর্যন্ত	✓
৯ ফুটের বেশি	✓
বাণিজ্যিক জায়গা	✓
উচ্চ কম্পনের এলাকা	✓
শুকনো দেয়ালে প্রয়োগ	✓

ভৌত গুণধর্মসমূহ @ 25°C

ভ্যারিয়েন্ট	এক্সটেরিও গ্রিপিং
মিক্সিং রেশিও, ওজনের হিসেবে	0.30 - 0.32
মিক্সড ঘণত্ব, কেজি / লিটার	1.50 - 1.60
ওপেন টাইম, মিনিটস (IS 15477: 2019)	ন্যূনতম 40
অ্যাডজাস্টেলিটি, মিনিটস (IS 15477: 2019)	আনুমানিক 40
পট লাইফ, ঘণ্টা	2
সেটিং টাইম, ঘণ্টা	24
টাইম টু ফুট ট্রাফিক, ঘণ্টা	24
টাইম টু হেভি ট্রাফিক, ঘণ্টা	28
অ্যাডহেসিভের পুরুত্ব, mm	3 - 12
প্রয়োগের তাপমাত্রা (সাবস্ট্রেট ও মোর্টারিয়ালস), °C	5 - 35



IS 15477: 2019 অনুসরণে গুণধর্ম

ভ্যারিয়েন্ট	এক্সটেরো গ্রিপ+	
এইসবের মান্যতা:	4TS1	
পরীক্ষাধীন গুণধর্ম	প্রয়োজনীয়তা	পরীক্ষার ফল
1. টেনসাইল অ্যাডহেসন স্ট্রেংথ		
a) শুকনো পরিস্থিতি, N/mm ²	ন্যূনতম 1.5	>1.70
b) ভেজা পরিস্থিতি, N/mm ²	ন্যূনতম 1.0	>1.20
2. শীয়ার অ্যাডহেসন স্ট্রেংথ		
a) শুকনো পরিস্থিতি, N/mm ²	ন্যূনতম 1.5	>1.60
b) ভেজা পরিস্থিতি, N/mm ²	ন্যূনতম 1.0	>1.20
c) হিট এজিং, N/mm ²	ন্যূনতম 1.0	>1.50
3. স্লিপ রেজিস্ট্যান্স, mm	≤ 0.5	<0.3
4. বিকৃতি, mm	≥ 2.5 < 5	≥3.5

EN 12004: 2017 অনুসরণে গুণধর্ম

ভ্যারিয়েন্ট	এক্সটেরো গ্রিপ+	
এইসবের মান্যতা:	C2TES1	
পরীক্ষাধীন গুণধর্ম	প্রয়োজনীয়তা	পরীক্ষার ফল
1. ওপেন টাইম @ 20 মিনিটস, N/mm ²	≥ 0.5	>0.7
2. স্লিপ রেজিস্ট্যান্স, mm	≤ 0.5	<0.3
3. টেনসাইল অ্যাডহেসন স্ট্রেংথ		
a) প্রাথমিক, N/mm ²	≥ 1.0	>1.70
b) জলে ডুবানোর পরে, N/mm ²	≥ 1.0	>1.15
c) হিট এজিং এর পরে, N/mm ²	≥ 1.0	>1.50
d) ফ্রীজ-থ সাইকেলের পরে, N/mm ²	≥ 1.0	>1.20
4. তির্যক বিকৃতি, mm	≥ 2.5 < 5	≥3.5





BIRLA WHITE TILESTIX RANGE



Use Birla White Tilelynk for excellent results.



বিশদ জানতে
স্ক্যান করুন

বিড়লা হোয়াইট - আলট্রাটেক সিমেন্ট লিমিটেডের একটি ইউনিট,

৭th ফ্লোর, বিড়লা সেঞ্চুরিয়ন, পান্ডুরং বুথকার মার্গ, ওরলি, মুম্বই - 400030

🌐 ওয়েবসাইটঃ www.birlawhite.com | 📞 টোল-ফ্রী নং: 1800 11 1717

📘 www.facebook.com/BirlaWhiteCement | 🐦 twitter.com/BirlaWhite

✉ bw-consumercare@adityabirla.com