



ಲೂಸ್ ಟೈಲ್ಸ್ ನ ಈಸೀ ಫಿಕ್ಸ್

ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ನ  
ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುವ  
ಬೆರ್ಲಾ ವೈಟ್

# ಟೈಲ್ ಸಿಕ್ಸ್

ಫಿನಿಶ್ ಮಸ್ಟ್. ಹಿಡಿತ ಜಬರ್ದಸ್ಟ್.



# ಟೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆರೋ

ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲಿಮರ್ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ, ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಟೈಲ್, ಗಾಜಿನ/ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್, ಸೆಮಿವಿಟ್ರಿಯಸ್ ಟೈಲ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಟೈಲ್ಸ್, ಪಿಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಟೆರಾಯೊ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ತಲಾಧಾರಗಳ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಮೇಲೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ತೆಳುವಾದ ಸೆಟ್ ಟೈಲ್ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.



ಅಧಿಕ ಬಾಳಿಕೆ



ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ



ಸುಲಭವಾದ ಬಳಕೆ



ಹೈಯೆಸ್ ಓಪನ್ ಟೈಮ್



## ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

- ಇದು ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಟೈಲ್-ಆನ್-ಟೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ಪನ್ನ.
- ಆಂತರಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನೆಲಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಡೆಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಮಹಡಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
- ನೀರು ಮತ್ತು ಶಾಕ್ ನಿರೋಧಕ - ತೇವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಫ್ಲೋರ್‌ಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- ಸಾಗ್ ನಿರೋಧಕ ಸೂತ್ರವು ಲಂಬ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆ-ರಹಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಹೀಟ್ ಏಜಿಂಗ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಕುರಿಯು, ಸೌನಾ ಮುಂತಾದ ಬಿಸಿ ತಾಪಮಾನದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಾಗಿ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- ಕಡಿಮೆ VOC ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ.

## ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ತವಾದುದು:

ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ಅನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತಲ ಮತ್ತು ಲಂಬವಾದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು. ಟೈಲ್-ಆನ್-ಟೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಸಹ ಇದನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಶಾಕ್ ಸಹನಶೀಲಾ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಗಾತ್ರದ ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್: 20 ಕೆಜಿ ಬ್ಯಾಗ್

## ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು:

ಪಾಟ್ ಲೈಫ್	ಟೆನ್‌ಸಿಲ್ ಅಡ್ವೆಶನ್	ತಿಯರ್ ಅಡ್ವೆಶನ್	**ಕವರೇಜ್	IS 15477: 2019	EN 12004: 2017	*ಶೆಲ್ ಲೈಫ್
2 ಗಂಟೆಗಳು	ಶುಷ್ಕ ಸ್ಥಿತಿ > 1.60 N/mm <sup>2</sup>	ಶುಷ್ಕ ಸ್ಥಿತಿ > 1.50 N/mm <sup>2</sup>	ಅಂದಾಜು. 55-60 ft <sup>2</sup>	ಟೈಪ್ 3'T'	ಟೈಪ್ C2TE	12 ತಿಂಗಳುಗಳು
	ಆರ್ಧ್ರ ಸ್ಥಿತಿ > 1.10 N/mm <sup>2</sup>	ಆರ್ಧ್ರ ಸ್ಥಿತಿ > 1.20 N/mm <sup>2</sup>				
		ಹೀಟ್ ಏಜಿಂಗ್ > 1.30 N/mm <sup>2</sup>				

\*ಸೀಲ್ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು, ತೇವಾಂಶನಿರೋಧಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕು, ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದ ವಿಪರೀತಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

\*\*ಟ್ರೋವೆಲ್ ದರ್ಜೆಯ ಗಾತ್ರ, ಟೈಲ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ತಲಾಧಾರದ/ಅಡಿಪಾಯದ ಮೃದುವು ಮತ್ತು ಸಮತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕವರೇಜ್ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. 3mm ದಪ್ಪದಲ್ಲಿ 20Kg ಚೀಲಗಳಿಗೆ 6mm x 6mm ಚದರ ನಾಚ್ ಟ್ರೋವೆಲ್ ಬಳಸಿ.

## ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು:

ಆಂತರಿಕ ಮಹಡಿಗಳು	ಎಕ್ಸ್‌ಟೆರೋ
ಸೆರಾಮಿಕ್ ಟೈಲ್ಸ್	✓
ಸೆಮಿ ವಿಟ್ರಿಯಸ್	✓
ಟೈಲ್ ಆನ್ ಟೈಲ್	✓
ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟೈಲ್ಸ್	✓
ಪೊರ್ಸೆಲೈನ್ ಟೈಲ್ಸ್	✓
ಗ್ಲಾಸ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್ಸ್	✓
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ಲುಗಳು - ಗ್ರಾನೈಟ್/ಮಾರ್ಬಲ್	✓
ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಟೈಲ್ಸ್	✓
ಮಧ್ಯಮ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಟೈಲ್ಸ್	✓
ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಟೈಲ್ಸ್	✓
ಆಂತರಿಕ ಗೋಡೆ	
9 ಅಡಿ ವರೆಗೆ	✓
9 ಅಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು	✓
ಬಾಹ್ಯ ಮಹಡಿಗಳು	
ಸೆರಾಮಿಕ್ ಟೈಲ್ಸ್	✓
ಸೆಮಿ ವಿಟ್ರಿಯಸ್	✓
ಟೈಲ್ ಆನ್ ಟೈಲ್	✓
ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟೈಲ್ಸ್	✓
ಪೊರ್ಸೆಲೈನ್ ಟೈಲ್ಸ್	✓
ಗ್ಲಾಸ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್ಸ್	✓
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ಲುಗಳು - ಗ್ರಾನೈಟ್/ಮಾರ್ಬಲ್	✓
ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಟೈಲ್ಸ್	✓
ಮಧ್ಯಮ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಟೈಲ್ಸ್	✓
ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಟೈಲ್ಸ್	✓
ಬಾಹ್ಯ ಗೋಡೆ	
9 ಅಡಿ ವರೆಗೆ	✓
9 ಅಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು	✓

## ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು @ 25°C

ವೇರಿಯಂಟ್	ಎಕ್ಸ್‌ಟೆರೋ
ತುಕದಿಂದ ಮಿಶ್ರಣ ಅನುಪಾತ	0.30 - 0.32
ಮಿಶ್ರ ಸಾಂದ್ರತೆ, ಕೆಜಿ/ಲೀಟರ್	1.55 - 1.75
ಓಪನ್ ಟ್ರೈಮ್, ನಿಮಿಷಗಳು (IS 15477: 2019)	ಕನಿಷ್ಠ 30
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ನಿಮಿಷಗಳು (IS 15477: 2019)	ಅಂದಾಜು 30
ಪಾಟ್ ಲೈಫ್, ಗಂಟೆಗಳು	2
ಸಮಯ, ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು	24
ಕಾಲ್ಡ್‌ಗೆಯ ಸಮಯ, ಗಂಟೆಗಳು	24
ಭಾರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ಗೆ ಸಮಯ, ಗಂಟೆಗಳು	28
ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ದಪ್ಪ, mm	3 - 12
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಾಪಮಾನ (ಸಬ್‌ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್), °C	5 - 35



## IS 15477: 2019 ಪ್ರಕಾರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ವೇರಿಯಂಟ್	ಎಕ್ಸ್‌ಟೆರೋ	
ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ:	3T	
ಪರಿಕ್ಷಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ಅವಶ್ಯಕತೆ	ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
1. ಆಕರ್ಷಕ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ		
a) ಶುಷ್ಕ ಸ್ಥಿತಿ, N/mm <sup>2</sup>	ಕನಿಷ್ಠ 1.5	>1.60
b) ಆದ್ರ್ವ ಸ್ಥಿತಿ, N/mm <sup>2</sup>	ಕನಿಷ್ಠ 1.0	>1.10
2. ತಿಯರ್ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ		
a) ಶುಷ್ಕ ಸ್ಥಿತಿ, N/mm <sup>2</sup>	ಕನಿಷ್ಠ 1.5	>1.50
b) ಆದ್ರ್ವ ಸ್ಥಿತಿ, N/mm <sup>2</sup>	ಕನಿಷ್ಠ 1.0	>1.20
c) ಹೀಟ್ ಎಜಿಂಗ್, N/mm <sup>2</sup>	ಕನಿಷ್ಠ 1.0	>1.30
3. ಸ್ಲಿಪ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, mm	≤ 0.5	<0.3

## EN 12004: 2017 ಪ್ರಕಾರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ವೇರಿಯಂಟ್	ಎಕ್ಸ್‌ಟೆರೋ	
ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ:	C2TE	
ಪರಿಕ್ಷಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ಅವಶ್ಯಕತೆ	ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
1. ತೆರೆಯುವ ಸಮಯ @ 20 ನಿಮಿಷಗಳು, N/mm <sup>2</sup>	≥ 0.5	>0.6
2. ಸ್ಲಿಪ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, mm	≤ 0.5	<0.3
3. ಆಕರ್ಷಕ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ		
a) ಅರಂಭಿಕ, N/mm <sup>2</sup>	≥ 1.0	>1.60
b) ನೀರಿನ ಇಮ್ಮರ್ಷನ್ ನಂತರ, N/mm <sup>2</sup>	≥ 1.0	>1.10
c) ಹೀಟ್ ಎಜಿಂಗ್ ನಂತರ, N/mm <sup>2</sup>	≥ 1.0	>1.30
d) ಫ್ರೀಜ್-ಥಾವ್ ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ನಂತರ, N/mm <sup>2</sup>	≥ 1.0	>1.20





# BIRLA WHITE TILESTIX RANGE



Use Birla White Tilelynk for excellent results.



ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು  
ಸ್ಟಾನ್ ಮಾಡಿ

## ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ - ಆ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ವಾಟಿಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,

9ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿರ್ಲಾ ಸೆಂಟುರಿಯನ್, ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಬುಧ್ಯರ್ ಮಾರ್ಗ, ವರ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ - 400030

🌐 ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: [www.birlawhite.com](http://www.birlawhite.com) | 📞 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್: 1800 11 1717

📘 [www.facebook.com/BirlaWhiteCement](https://www.facebook.com/BirlaWhiteCement) | 🐦 [twitter.com/BirlaWhite](https://twitter.com/BirlaWhite)

✉ [bw-consumercare@adityabirla.com](mailto:bw-consumercare@adityabirla.com)