



ହୁଗୁଳା ଟାଇଲ୍ସ ର ସହଜ ଫିକ୍ସ

ହାଇଟ୍ ସିମେଣ୍ଟ'ର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ବାଲା ବିର୍ଲା ହାଇଟ୍ ଟାଇଲ୍ସ୍‌କ୍ସ

ଫିନିଶ୍ ମସ୍ତୁ । ଲାଗି ରହିବ ଜବରଦସ୍ତୁ ।



ଟାଇଲ୍‌ଷ୍ଟିକ୍ସ ଏକ୍ସଟେରୋ


ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପଲିମର୍ ମଡିଫାଇଡ, ହାଇବ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଆଧାରିତ ଥିନ୍-ସେଟ୍ ଟାଇଲ୍ ଆଡେସିଭ୍, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସିରାମିକ୍ ଟାଇଲ୍, ଭିଟ୍ରିଅସ୍/ଭିଟ୍ରିଫାଇଡ୍, ସେମି-ଭିଟ୍ରିଅସ୍ ଟାଇଲ୍, ଗ୍ଲାସ୍-ମୋଜାଇକ୍ ଟାଇଲ୍ସ, ପ୍ରିକାଷ୍ଟ୍ ଟେରାଜୋ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଷ୍ଟୋନ୍ସ କୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ତଥା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସର୍ସ୍ଟ୍ରେଟ୍ସ ଉପରେ ଫିକ୍ସ କରାଯାଏ ।



ଟିକାଉ



ଉଚ୍ଚତର ଆଡେଶନ୍



ସହଜ ଉପଯୋଗ



ସର୍ବାଧିକ ଖୋଲା ସମୟ

ବିଶେଷତାସବୁ ଓ ଲାଭ-ସୁବିଧାସବୁ

- ଚଟାଣରେ ଟାଇଲ୍-ଅନ୍-ଟାଇଲ୍ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶୋଚିତ୍ ଉତ୍ପାଦ ।
- ଅନ୍ତର୍ଭାଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିହୁଏ, ବାହାର ଚଟାଣ ପାଇଁ ବି ଉପଯୋଗୀ ।
- ପାଣି ଆଉ ଶକ୍ ପ୍ରତିରୋଧୀ - ଓଦା ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ କମର୍ସିଆଲ୍ ପ୍ଲୋର୍ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ।
- ସାର୍-ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ଫର୍ମୁଲା ଯୋଗେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଧାର (ଭୁଲମ୍) କାନ୍ଥରେ ବିନା ଅସୁବିଧାରେ ଲଗାଇହୁଏ ।
- ହାର୍ ଏଜିଜ୍ ସମ୍ପାଳିଥାଏ - ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାର ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଜାକୁଜୀ, ସୌନା ଆଦି ହର୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଉପଯୋଗ ଲାଗି ଏହା ଆଦର୍ଶ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ।
- ନ୍ୟୁନ ଉଠିସି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ସକାଶେ ।

ଅନୁକୂଳତା :

ଉତ୍ତମ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଧାର (ଭୁଲମ୍) ପୃଷ୍ଠସବୁ, ଶୁଖିଲା ଆଉ ଓଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଇନ୍ଡୋର୍ ଓ ଆଉଟ୍ଡୋର୍ ସକାଶେ ଉପଯୋଗୀ । ଏହାକୁ ଟାଇଲ୍-ଅନ୍-ଟାଇଲ୍ ଉପଯୋଗ ସକାଶେ ବି ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ । ଏହାକୁ କମର୍ସିଆଲ୍ ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ ରେଗୁଲାର୍ ସାଇଜ୍ ଟାଇଲ୍ ଫିକ୍ସ କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରେ, ଯେହେତୁ ଏହା ହେଉଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜନିତ ଶକ୍ ସମ୍ପାଳିଥାଏ ।

ପ୍ୟାକେଜିଙ୍ଗ୍: 20 କେଜି ଥଳି

ବୈଷୟିକ ବିବରଣୀସବୁ :

ପର୍ ଲାଇଫ୍	ଚେନ୍‌ସାଇଲ୍ ଆଡେଶନ୍		ଶିଅର୍ ଆଡେଶନ୍		**କଭରେଜ୍	IS 15477: 2019	EN 12004: 2017	*ଶେଲ୍ଫ୍ ଲାଇଫ୍
2ୟର୍	ଶୁଖିଲା ଅବସ୍ଥା	> 1.60 N/mm ²	ଶୁଖିଲା ଅବସ୍ଥା	> 1.50 N/mm ²	ପ୍ରାୟ 55-60 ft ²	ଟାଇଲ୍ 3'T'	ଟାଇଲ୍ C2TE	12 ମାସ
	ଓଦା ଅବସ୍ଥା	> 1.10 N/mm ²	ଓଦା ଅବସ୍ଥା	> 1.20 N/mm ²				
			ହାର୍ ଏଜିଜ୍	> 1.30 N/mm ²				

*ସୀଲ୍‌ବନ୍ଦ ପ୍ୟାକେଜ୍/କ୍ସ୍ ଘୋଡ଼େଇକରି ରଖାଯାଇଥିବ, ସିଧା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡୁନଥିବ, ଆର୍ଦ୍ରତା-ମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମହକୁଦ୍ କରାଯାଉଥିବ ଏବଂ ଅତିଶୟ ତାପି ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଉଥିବ ।

**ଟ୍ରୋଫ୍ଫେଲ୍ ନର୍ ସାଇଜ୍, ଟାଇଲ୍ ର ଆକାର ଓ ପ୍ରକାର ଏବଂ ସର୍ସ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମସୃଣତା ଆଉ ଏକସମାନତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କଭରେଜ୍ ବଦଳିବ । 20 କେଜି ଥଳି ପାଇଁ, 3 ମି.ମି. ବହଳାରେ 6 ମି.ମି. x 6 ମି.ମି. ବର୍ଗାକାର ନର୍ଡ୍ ଟ୍ରୋଫ୍ଫେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ।

ଆପ୍ଲିକେଶନ୍ ଏରିଆସବୁ:

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଟାଣ	ଏକ୍ସଗ୍ରେରେ
ସିରାମିକ୍ ଟାଇଲସ୍	✓
ସେମି ଭିଟ୍ରିଅସ୍	✓
ଟାଇଲ୍ ଅନ୍ ଟାଇଲ୍	✓
ଭିଟ୍ରି ଫାଇନ୍ ଟାଇଲସ୍	✓
ପୋର୍ସଲେନ୍ ଟାଇଲସ୍	✓
ଗ୍ଲାସ୍ ମୋଜାଇକ୍ସ	✓
ପ୍ରାକୃତିକ ଷ୍ଟୋନ୍ସ - ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ମାର୍ବଲ୍	✓
ସ୍ଲାଇ ଫର୍ମାର୍ ଟାଇଲସ୍	✓
ମିଡିଅମ୍ ଫର୍ମାର୍ ଟାଇଲସ୍	✓
ଲାର୍ଜ୍ ଫର୍ମାର୍ ଟାଇଲସ୍	✓
ଇଣ୍ଟିଅର କାନ୍ଥ	
୨ ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	✓
୨ ଫୁଟ ରୁ ବେଶି	✓
ବାହାର ଚଟାଣ	
ସିରାମିକ୍ ଟାଇଲସ୍	✓
ସେମି ଭିଟ୍ରିଅସ୍	✓
ଟାଇଲ୍ ଅନ୍ ଟାଇଲ୍	✓
ଭିଟ୍ରିଫାଇନ୍ ଟାଇଲସ୍	✓
ପୋର୍ସଲେନ୍ ଟାଇଲସ୍	✓
ଗ୍ଲାସ୍ ମୋଜାଇକ୍ସ	✓
ପ୍ରାକୃତିକ ଷ୍ଟୋନ୍ସ - ଗ୍ରାନାଇଟ୍ /ମାର୍ବଲ୍	✓
ସ୍ଲାଇ ଫର୍ମାର୍ ଟାଇଲସ୍	✓
ମିଡିଅମ୍ ଫର୍ମାର୍ ଟାଇଲସ୍	✓
ଲାର୍ଜ୍ ଫର୍ମାର୍ ଟାଇଲସ୍	✓
ବାହାର କାନ୍ଥ	
୨ ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	✓
୨ ଫୁଟ ରୁ ବେଶି	✓

ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟୀଜ @ 25°C

ପ୍ରକାର	ଏକ୍ସଗ୍ରେରେ
ମିଶ୍ରଣ ଅନୁପାତ ଓଜନରେ	0.30 - 0.32
ମିଶ୍ରିତ ଘନତା, କେଜି/ଲିଟର	1.55 - 1.75
ଓପନ୍ ଟାଇମ୍, ମିନିଟ୍ସ (IS 15477: 2019)	ଅନୁ୍ୟନ 30
ଆଡ୍ଜଷ୍ଟେବିଲିଟୀ, ମିନିଟ୍ସ (IS 15477: 2019)	ପ୍ରାୟ 30
ପର୍ ଲାଇଫ୍, ଘଣ୍ଟା	2
ସେଟିଙ୍ଗ୍ ସମୟ, ଘଣ୍ଟା	24
ଫୁର୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ସମୟ, ଘଣ୍ଟା	24
ହେଭୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ସମୟ, ଘଣ୍ଟା	28
ଆଡେସିଭ୍ ବହଳାପଣ, mm	3 - 12
ଆପ୍ଲିକେଶନ୍ ଟେମ୍ପରଚର୍ (ସର୍ଭ୍ସେର୍ ଓ ମାଟେରିଆଲ୍ସ), °C	5 - 35



IS 15477: 2019 ଅନୁଯାୟୀ ଉପାଦାନ ସବୁ

ପ୍ରକାର	ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ	
ଏହି ଅନୁରୂପ ହେବା:	3T	
ପରୀକ୍ଷଣ ଉପାଦାନସବୁ	ଆବଶ୍ୟକତା	ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ
1. ଟେନ୍ସାଇଲ ଆଭେଶନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗ୍ଥ		
a) ଡ୍ରାଇ କଣ୍ଟ୍ରିଶନ୍, N/mm ²	ଅନୁ୍ୟନ 1.5	>1.60
b) ୱେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଶନ୍, N/mm ²	ଅନୁ୍ୟନ 1.0	>1.10
2. ଶିଅର୍ ଆଭେଶନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗ୍ଥ		
a) ଡ୍ରାଇ କଣ୍ଟ୍ରିଶନ୍, N/mm ²	ଅନୁ୍ୟନ 1.5	>1.50
b) ୱେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଶନ୍, N/mm ²	ଅନୁ୍ୟନ 1.0	>1.20
c) ହୀର୍ ଏଜିଙ୍ଗ, N/mm ²	ଅନୁ୍ୟନ 1.0	>1.30
3. ସ୍ପ୍ରିଙ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, mm	≤ 0.5	<0.3

EN 12004: 2017 ଅନୁଯାୟୀ ଉପାଦାନ ସବୁ

ପ୍ରକାର	ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ	
ଏହି ଅନୁରୂପ ହେବା:	C2TE	
ପରୀକ୍ଷଣ ଉପାଦାନସବୁ	ଆବଶ୍ୟକତା	ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ
1. ଓପନ୍ ଟାଇମ୍ @ 20 minutes, N/mm ²	≥ 0.5	>0.6
2. ସ୍ପ୍ରିଙ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, mm	≤ 0.5	<0.3
3. ଟେନ୍ସାଇଲ ଆଭେଶନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗ୍ଥ		
a) ପ୍ରାୟମିକ, N/mm ²	≥ 1.0	>1.60
b) ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ ପରେ, N/mm ²	≥ 1.0	>1.10
c) ହୀର୍ ଏଜିଙ୍ଗ ପରେ, N/mm ²	≥ 1.0	>1.30
d) ଫ୍ରୀଜ-ଥ ସାଇକଲସ ପରେ, N/mm ²	≥ 1.0	>1.20





BIRLA WHITE TILESTIX RANGE



Use Birla White Tilelynk for excellent results.



ଅଧିକ ଜାଣିବା
ପାଇଁ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ

ବିର୍ଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ - ଅଲଟ୍ରାଟେକ୍ ସିମେଣ୍ଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍'ର ଏକ ଯୁନିଟ୍,

୨୩ ମହଲା, ବିର୍ଲା ସେଣ୍ଟ୍ରିଆଲ୍, ପାଣ୍ଡୁରଙ୍ଗ ରୁଧିକର୍ ମାର୍ଗ, ଓଲି, ମୁମ୍ବାଇ - 400030

🌐 ୱେବସାଇଟ୍: www.birlawhite.com | 📞 ନିଃଶୁଳ୍କ ନଂ.: 1800 11 1717

📘 www.facebook.com/BirlaWhiteCement | 🐦 twitter.com/BirlaWhite

✉ bw-consumercare@adityabirla.com