



লুজ্ টালির ইজি ফিক্স

হোয়াইট সিমেন্টের
অ্যাডভান্টেজ সহ
বিড়লা হোয়াইট

টাইলস্টিক্স

ফিনিশ দুর্দান্ত । বন্ধন দুরন্ত ।




টাইলস্টিক্স ইনটেরো


এটি হাই পোরোসিটি জাতীয় সেরামিক / ক্লে টাইল, টেরাকোটা এবং ছোটো ফরম্যাটের ন্যাচারাল স্টোন আটকানোর জন্য পলিমার দ্বারা রূপান্তরিত, হোয়াইট সিমেন্ট-ভিত্তিক থিন-সেট টাইল অ্যাডহেসিভ।



টেকসই



উচ্চতর
বন্ধন



ব্যবহার
করা সহজ



বেশি ভালো
ওপেন টাইম

বৈশিষ্ট্যাবলি এবং সুবিধাসমূহঃ

- মেঝেতে প্রয়োগের জন্য, ভেতরের জায়গাগুলোতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- জল-প্রতিরোধক - ভেজা জায়গার উপযোগী।
- স্লেফ-কিওরিং গুণধর্ম সম্পন্ন, যা ন্যূনতম শ্রমিকবলের সাহায্যে নির্মাণাঙ্কটে কাজ করার সহায়ক।
- কম ভিওসি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য।

এসব কাজের উপযোগীঃ

সিমেন্টসম্পন্ন সাবস্ট্রেটগুলোর ওপরে অনুভূমিক তলগুলোতে শুকনো আর ভিজে জায়গাগুলোতে ইনডোর প্রয়োগের জন্য।

প্যাকেজিংঃ 20 কেজি ব্যাগ

কারিগরী বৈশিষ্ট্যাবলিঃ

পট লাইফ	টেনসাইল বন্ধন	শীয়ার বন্ধন	**কভারেজ	IS 15477: 2019	*শ্লেফ আয়ু
2 ঘন্টা	> 0.7 N/mm ²	> 1.10 N/mm ²	আনুমানিক 55-60 ft ²	টাইপ 1'T'	12 মাস

*সিলবন্দি প্যাকের জন্য, যখন তা কোনও ঢাকনার নীচে, সরাসরি সূর্যের আলোর বাইরে, ড্যাম্প-রোধী পরিস্থিতিতে এবং তাপমাত্রার চরমতম সীমা থেকে সুরক্ষিত রাখা হয়।

**ট্রাওয়েল নচের সাইজ, টালির ধরন ও আকার এবং সাবস্ট্রেটের মসৃণতা ও সমানতার ওপর নির্ভর করে কভারেজে তারতম্য হতে পারে। 6 mm x 6 mm স্কেয়ার নচওলা ট্রাওয়েল ব্যবহার ক'রে 3 mm থিকনেসের 20 কেজি ব্যাগের জন্য।

প্রয়োগের ক্ষেত্র:

ইনটিরিয়র ফ্লোর্স	ইনটেরো
সেরামিক টালি	✓
সেমি-ভিট্রিয়াস	✓
টালির ওপরে টালি	
ভিট্রিফায়েড টালি	
পোর্সিলিন টালি	
কাচের মোজাইক	
ন্যাচারাল স্টোপ-গ্রানাইট/মার্বেল	
ছোটো ফরমাটের টালি	✓
মাঝারি ফরমাটের টালি	
লার্জ ফরমাটের টালি	

IS 15477: 2019 অনুসরণে গুণধর্ম

ভ্যারিয়েন্ট	ইনটেরো	
এইসবের মান্যতা:	IT	
পরীক্ষাধীন গুণধর্ম	প্রয়োজনীয়তা	পরীক্ষার ফল
1. টেনসাইল অ্যাডহেসন স্ট্রেন্থ		
a) শুকনো পরিস্থিতি, N/mm ²	ন্যূনতম 0.5	>0.7
b) ভেজা পরিস্থিতি, N/mm ²		
2. শীয়ার অ্যাডহেসন স্ট্রেন্থ		
a) শুকনো পরিস্থিতি, N/mm ²	ন্যূনতম 1.0	>1.10
b) ভেজা পরিস্থিতি, N/mm ²		
c) হিট এজিং, N/mm ²		
3. স্লিপ রেজিস্ট্যান্স, mm	≤ 0.5	<0.4

ভৌত গুণধর্মসমূহ @ 25°C

ভ্যারিয়েন্ট	ইনটেরো
মিক্সিং রেশিও, ওজনের হিসেবে	0.20 - 0.24
মিক্সড ঘণত্ব, কেজি / লিটার	1.65 - 1.85
ওপেন টাইম, মিনিটস (IS 15477: 2019)	আনুমানিক 20
অ্যাডজাস্টেলিটি, মিনিটস (IS 15477: 2019)	আনুমানিক 20
পট লাইফ, ঘণ্টা	2
স্যাগ রেজিস্ট্যান্স	-
সেটিং টাইম, ঘণ্টা	24
টাইম টু ফুট ট্রাফিক, ঘণ্টা	-
টাইম টু হেভি ট্রাফিক, ঘণ্টা	24
অ্যাডহেসিভের পুরুত্ব, mm	3 - 12
চওড়ার পুরুত্ব, mm	-
প্রয়োগের তাপমাত্রা (সাবস্ট্রেট ও মেটেরিয়ালস), °C	5 - 35





BIRLA WHITE TILESTIX RANGE



Use Birla White Tilelynk for excellent results.



বিশদ জানতে
স্ক্যান করুন

বিড়লা হোয়াইট - আলট্রাটেক সিমেন্ট লিমিটেডের একটি ইউনিট,

৩^ন ফ্লোর, বিড়লা সেঞ্চুরিয়ন, পান্ডুরং বুথকার মার্গ, ওরলি, মুম্বই - 400030

🌐 ওয়েবসাইটঃ www.birlawhite.com | 📞 টোল-ফ্রী নং: 1800 11 1717

📘 www.facebook.com/BirlaWhiteCement | 🐦 twitter.com/BirlaWhite

✉ bw-consumercare@adityabirla.com