



লুজ্ টালির ইজি ফিক্স

হোয়াইট সিমেন্টের  
অ্যাডভান্টেজ সহ  
বিড়লা হোয়াইট

# টাইলস্টিক্স

ফিনিশ দুর্দান্ত। বন্ধন দুরন্ত।



# টাইলস্টিক্স ইনটেরো গ্রিপ+


এটি সেরামিক, সেমি-ভিট্রিয়াস টাইল, ভিট্রিফায়েড টাইলস এবং ছোটো থেকে মাঝারি ফর্ম্যাটের ন্যাচারাল স্টোনস আটকানোর জন্য পলিমার দ্বারা রূপান্তরিত, হোয়াইট সিমেন্ট-ভিত্তিক থিন-সেট টাইল অ্যাডহেসিভ।



টেকসই



উচ্চতর  
বন্ধন



ব্যবহার  
করা সহজ



টালির  
ওপরে টালি



## বৈশিষ্ট্যাবলি এবং সুবিধাসমূহ:

- মেঝে তথা দেয়ালে প্রয়োগের জন্য, ভেতরের জায়গাগুলোতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- জল-প্রতিরোধক - ভেজা জায়গার উপযোগী।
- স্যাগ-প্রতিরোধক ফর্মুলা লম্বভাবে খাড়া দেয়ালগুলোতে নির্বাঞ্ছাটে প্রয়োগ করার সহায়ক।
- কম ভিওসি-স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য।

## এসব কাজের উপযোগী:

সিমেন্টসম্পন্ন সাবস্ট্রেটগুলোর ওপরে 3 মিটার উচ্চতা পর্যন্ত অনুভূমিক ও লম্ব তলগুলোতে শুকনো আর ভিজে জায়গাগুলোতে ইনডোর প্রয়োগের জন্য। টালির-ওপরে-টালি ধরনের প্রয়োগের জন্যও এটি ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়।

প্যাকেজিং: 20 কেজি ব্যাগ

## কারিগরি বৈশিষ্ট্যাবলি:

পট লাইফ	টেনসাইল বন্ধন	শীয়ার বন্ধন	**কভারেজ	IS 15477: 2019	EN 12004: 2017	*শেফ আয়ু
2 ঘন্টা	> 0.8 N/mm <sup>2</sup>	> 1.10 N/mm <sup>2</sup>	আনুমানিক 55-60 ft <sup>2</sup>	টাইপ 1'T'	টাইপ C1T	12 মাস

\*সিলবন্দি প্যাকেজের জন্য, যখন তা কোনও ঢাকনার নীচে, সরাসরি সূর্যের আলোর বাইরে, ড্যাম্প-রোধী পরিস্থিতিতে এবং তাপমাত্রার চরমতম সীমা থেকে সুরক্ষিত রাখা হয়।

\*\*ট্রাওয়েল নচের সাইজ, টালির ধরন ও আকার এবং সাবস্ট্রেটের মসৃণতা ও সমানতার ওপর নির্ভর করে কভারেজে তারতম্য হতে পারে। 6 mm x 6 mm স্কোয়ার নচওলা ট্রাওয়েল ব্যবহার করে 3 mm থিকনেসের 20 কেজি ব্যাগের জন্য।

## প্রয়োগের ক্ষেত্র:

ইনটিরিয়র ফ্লোরস	ইনটেরো গ্রিপ+
সেরামিক টালি	✓
সেমি-ভিট্রিয়াস	✓
টালির ওপরে টালি	✓
ভিট্রিফায়েড টালি	
পোর্সিলিন টালি	
কাচের মোজাইক	
ন্যাচারাল স্টোপ-গ্রানাইট/মার্বেল	
ছোটো ফরমাটের টালি	✓
মাবারি ফরমাটের টালি	
লার্জ ফরমাটের টালি	
ইনটিরিয়র ওয়াল	
৯ ফুট পর্যন্ত	✓

## ভৌত গুণধর্মসমূহ @ 25°C

ভ্যারিয়েন্ট	ইনটেরো গ্রিপ+
মিক্সিং রেশিও, ওজনের হিসেবে	0.24 - 0.26
মিক্সড ঘণত্ব, কেজি / লিটার	1.60 - 1.80
ওপেন টাইম, মিনিটস (IS 15477: 2019)	আনুমানিক 20
অ্যাডজাস্টেলিটি, মিনিটস (IS 15477: 2019)	আনুমানিক 20
পট লাইফ, ঘণ্টা	2
সেটিং টাইম, ঘণ্টা	24
টাইম টু হেভি ট্রাফিক, ঘণ্টা	24
অ্যাডহেসিভের পুরুত্ব, mm	3 - 12
প্রয়োগের তাপমাত্রা (সাবস্ট্রেট ও মেটেরিয়ালস), °C	5 - 35



## IS 15477: 2019 অনুসরণে গুণধর্ম

ভ্যারিয়েন্ট	ইনটেরো গ্রিপ+	
	IT	
এইসবের মান্যতা:		
পরীক্ষাধীন গুণধর্ম	প্রয়োজনীয়তা	পরীক্ষার ফল
1. টেনসাইল অ্যাডহেসন স্ট্রিংথ		
a) শুকনো পরিস্থিতি, N/mm <sup>2</sup>	ন্যূনতম 0.5	>0.8
b) ভেজা পরিস্থিতি, N/mm <sup>2</sup>		
2. শীয়ার অ্যাডহেসন স্ট্রিংথ		
a) শুকনো পরিস্থিতি, N/mm <sup>2</sup>	ন্যূনতম 1.0	>1.10
b) ভেজা পরিস্থিতি, N/mm <sup>2</sup>		
3. স্লিপ রেজিস্ট্যান্স, mm	≤ 0.5	<0.3

## EN 12004: 2017 অনুসরণে গুণধর্ম

ভ্যারিয়েন্ট	ইনটেরো গ্রিপ+	
	CIT	
এইসবের মান্যতা:		
পরীক্ষাধীন গুণধর্ম	প্রয়োজনীয়তা	পরীক্ষার ফল
1. ওপেন টাইম @ 20 মিনিটস, N/mm <sup>2</sup>	≥ 0.5	>0.6
2. স্লিপ রেজিস্ট্যান্স, mm	≤ 0.5	<0.3
3. টেনসাইল অ্যাডহেসন স্ট্রিংথ		
a) প্রাথমিক, N/mm <sup>2</sup>	≥ 0.5	>0.8
b) জলে ডুবানোর পরে, N/mm <sup>2</sup>	≥ 0.5	>0.7
c) হিট এজিংএর পরে, N/mm <sup>2</sup>	≥ 0.5	>0.8
d) ফ্রীজ-থ সাইকেলের পরে, N/mm <sup>2</sup>	≥ 0.5	>0.7





# BIRLA WHITE TILESTIX RANGE



Use Birla White Tilelynk for excellent results.



বিশদ জানতে  
স্ক্যান করুন

## বিড়লা হোয়াইট - আলট্রাটেক সিমেন্ট লিমিটেডের একটি ইউনিট,

৭<sup>th</sup> ফ্লোর, বিড়লা সেঞ্চুরিয়ন, পান্ডুরং বুথকার মার্গ, ওরলি, মুম্বই - 400030

🌐 ওয়েবসাইটঃ [www.birlawhite.com](http://www.birlawhite.com) | 📞 টোল-ফ্রী নং: 1800 11 1717

📘 [www.facebook.com/BirlaWhiteCement](https://www.facebook.com/BirlaWhiteCement) | 🐦 [twitter.com/BirlaWhite](https://twitter.com/BirlaWhite)

✉ [bw-consumercare@adityabirla.com](mailto:bw-consumercare@adityabirla.com)