



ಲೂಸ್ ಟೈಲ್ಸ್ ನ ಈಸೀ ಫಿಕ್ಸ್

ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ನ
ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುವ
ಬೆರ್ಲಾ ವೈಟ್

ಟೈಲ್ ಸಿಕ್ಸ್

ಫಿನಿಶ್ ಮಸ್ಟ್. ಹಿಡಿತ ಜಬರ್ದಸ್ಟ್.



ಟೈಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟೆರೊ ಗ್ರಿಪ್+

ಇದು ಪಾಲಿಮರ್ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ, ಸಿರಾಮಿಕ್, ಸೆಮಿವಿಟ್ರಿಸ್ ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಸ್ವರೂಪದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ತೆಳುವಾದ ಸೆಟ್ ಟೈಲ್ ಅಂಟು/ ಅಡೆಸಿವ್ಸ್.



ಅಧಿಕ ಬಾಳಿಕೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ

ಸುಲಭವಾದ ಬಳಕೆ

ಟೈಲ್ ಆನ್ ಟೈಲ್

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

- ಆಂತರಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಗೋಡೆಗೆ ಹಚ್ಚಲು ಬಳಸಬಹುದು.
- ನೀರು ನಿರೋಧಕ - ತೇವಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- ಸಾಗ್ ನಿರೋಧಕ ಸೂತ್ರವು ಲಂಬ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆ-ರಹಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಕಡಿಮೆ VOC ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ.

ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ತವಾದುದು:

ಸಿಮೆಂಟಿಯಸ್ ಮೇಲೆ 3 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಅಡ್ಡಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಮತ್ತು ಲಂಬ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು ಒಣ ಮತ್ತು ತೇವ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ತಲಾಧಾರ/ಅಡಿಪಾಯ. ಇದನ್ನು ಟೈಲ್-ಆನ್-ಟೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್: 20 ಕೆಜಿ ಬ್ಯಾಗ್

ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು:

ಪಾಟ್ ಲೈಫ್	ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಅಡ್ಡಶನ್	ಶಿಯರ್ ಅಡ್ಡಶನ್	**ಕವರೇಜ್	IS 15477: 2019	EN 12004: 2017	*ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್
2 ಗಂಟೆಗಳು	> 0.8 N/mm ²	> 1.10 N/mm ²	ಅಂದಾಜು. 55-60 ft ²	ಟೈಪ್ 1T'	ಟೈಪ್ CIT	12 ತಿಂಗಳುಗಳು

*ಸೀಲ್ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು, ತೇವಾಂಶನಿರೋಧಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕು, ನೇರ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದ ವಿಪರೀತಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

**ಟ್ರೋವೆಲ್ ದರ್ಜೆಯ ಗಾತ್ರ, ಟೈಲ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ತಲಾಧಾರದ/ಅಡಿಪಾಯದ ಮೃದುವು ಮತ್ತು ಸಮತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕವರೇಜ್ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. 3mm ದಪ್ಪದಲ್ಲಿ 20Kg ಬೇಲಗಳಿಗೆ 6mm x 6mm ಚದರ ನಾಚ್ಡ್ ಟ್ರೋವೆಲ್ ಬಳಸಿ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು:

ಆಂತರಿಕ ಮಹಡಿಗಳು	ಇಂಟೆರೊ ಗ್ರಿಪ್+
ಸೆರಾಮಿಕ್ ಟೈಲ್ಸ್	✓
ಸೆಮಿ ವಿಟ್ರಿಯಸ್	✓
ಟೈಲ್ ಆನ್ ಟೈಲ್	✓
ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟೈಲ್ಸ್	
ಪೊರ್ಸೆಲೈನ್ ಟೈಲ್ಸ್	
ಗ್ಲಾಸ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್ಸ್	
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ಲುಗಳು - ಗ್ರಾನೈಟ್/ಮಾರ್ಬಲ್	
ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಟೈಲ್ಸ್	✓
ಮಧ್ಯಮ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಟೈಲ್ಸ್	
ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಟೈಲ್ಸ್	
ಆಂತರಿಕ ಗೋಡೆ	
9 ಅಡಿ ವರೆಗೆ	✓

ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು @ 25°C

ವೇರಿಯಂಟ್	ಇಂಟೆರೊ ಗ್ರಿಪ್+
ತೂಕದಿಂದ ಮಿಶ್ರಣ ಅನುಪಾತ	0.24 - 0.26
ಮಿಶ್ರ ಸಾಂದ್ರತೆ, ಕೆಜಿ/ಲೀಟರ್	1.60 - 1.80
ಓಪನ್ ಟೈಮ್, ನಿಮಿಷಗಳು (IS 15477: 2019)	ಅಂದಾಜು 20
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ನಿಮಿಷಗಳು (IS 15477: 2019)	ಅಂದಾಜು 20
ಪಾಟ್ ಲೈಫ್, ಗಂಟೆಗಳು	2
ಸಮಯ, ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು	24
ಭಾರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಗೆ ಸಮಯ, ಗಂಟೆಗಳು	24
ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ದಪ್ಪ, mm	3 - 12
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಾಪಮಾನ (ಸಬ್‌ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್), °C	5 - 35



IS 15477: 2019 ಪ್ರಕಾರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ವೇರಿಯಂಟ್	ಇಂಟಿರೊ ಗ್ರಿಪ್+	
ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ:	IT	
ಪರೀಕ್ಷಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ಅವಶ್ಯಕತೆ	ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
1. ಆಕರ್ಷಕ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ		
a) ಶುಷ್ಕ ಸ್ಥಿತಿ, N/mm ²	ಕನಿಷ್ಠ 0.5	>0.8
b) ಆರ್ಧ್ರ ಸ್ಥಿತಿ, N/mm ²		
2. ಡಿಯರ್ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ		
a) ಶುಷ್ಕ ಸ್ಥಿತಿ, N/mm ²	ಕನಿಷ್ಠ 1.0	>1.10
b) ಆರ್ಧ್ರ ಸ್ಥಿತಿ, N/mm ²		
c) ಹೀಟ್ ಏಜಿಂಗ್, N/mm ²		
3. ಸ್ಲಿಪ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, mm	≤ 0.5	<0.3

EN 12004: 2017 ಪ್ರಕಾರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ವೇರಿಯಂಟ್	ಇಂಟಿರೊ ಗ್ರಿಪ್+	
ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ:	CIT	
ಪರೀಕ್ಷಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ಅವಶ್ಯಕತೆ	ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
1. ತೆರೆಯುವ ಸಮಯ @ 20 ನಿಮಿಷಗಳು, N/mm ²	≥ 0.5	>0.6
2. ಸ್ಲಿಪ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, mm	≤ 0.5	<0.3
3. ಆಕರ್ಷಕ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ		
a) ಆರಂಭಿಕ, N/mm ²	≥ 0.5	>0.8
b) ನೀರಿನ ಇಮ್ಮರ್ಷನ್ ನಂತರ, N/mm ²	≥ 0.5	>0.7
c) ಹೀಟ್ ಏಜಿಂಗ್ ನಂತರ, N/mm ²	≥ 0.5	>0.8
d) ಫ್ರೀಜ್-ಥಾವ್ ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ನಂತರ, N/mm ²	≥ 0.5	>0.7





BIRLA WHITE TILESTIX RANGE



Use Birla White Tilelynk for excellent results.



ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ

ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ - ಆ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ವಾಟಿಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,

9ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿರ್ಲಾ ಸೆಂಚುರಿಯನ್, ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಬುಧ್ಧರ್ ಮಾರ್ಗ, ವರ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ - 400030

🌐 ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: www.birlawhite.com | 📞 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್: 1800 11 1717

📘 www.facebook.com/BirlaWhiteCement | 🐦 twitter.com/BirlaWhite

✉ bw-consumercare@adityabirla.com