



ലൂസ് ടൈൽസിന്റെ ഇൗസി ഫിക്സ്

# വൈറ്റ് സിമന്റിന്റെ ഗുണമുള്ള ബീർള വൈറ്റ് ടൈൽസ് ട്രിക്സ്

മികച്ച ഫിനിഷ്. മികച്ച പിടുത്തം.



# ടെൽ സ്റ്റിക്സ് ഇന്റീരിയോ ഗ്രിപ്പ്+

സിരാമിക്, സെമി-വിട്രിയസ് ടൈലുകൾ, ചെറുത് മുതൽ ഇടത്തരം ഫോർമാറ്റിലുള്ള പ്രകൃതിദത്ത കല്ലുകൾ എന്നിവ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള, പോളിമർ മോഡിഫൈഡ്, വെറ്റ് സിമന്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നേർത്ത-സെറ്റ് ടൈൽ പശയാണിത്.





**ഈട് നിൽപ്പ്**



**ഉയർന്ന അഡിസൻ**



**ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പം**



**ടെൽ ഓൺ ടൈൽ**

## സവിശേഷതകളും പ്രയോജനങ്ങളും:

- ആന്തരിക പ്രദേശങ്ങളിലും, ചുവരുകളിലും, തറയിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും.
- വാട്ടർ റെസിസ്റ്റന്റ് - ഈർപ്പമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ അനുയോജ്യം.
- സാൾ റെസിസ്റ്റന്റ് ഫോർമുല ലംബമായ ചുവരുകളിൽ തടസ്സരഹിതമായ പ്രയോഗം നൽകുന്നു.
- കുറഞ്ഞ VOC ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിന്.

## അനുയോജ്യമായത്:

വരണ്ടതും നനഞ്ഞതും ആയ ആന്തരിക പ്രദേശങ്ങളിൽ, സിമന്റ് പ്രതലത്തിന് മുകളിൽ 3 മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള തിരശ്ചീനവും ലംബവുമായ പ്രതലങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കാം. ഇത് ടൈൽ ഓൺ അപ്ലിക്കേഷനും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

## പാക്കേജിംഗ്: 20Kg ബാഗ്

## സാങ്കേതിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

പോട്ട് ലൈഫ്	ടെൻസെയിൽ അഡിസൻ	ഷിയർ അഡിസൻ	**കവറേജ്	IS 15477: 2019	EN 12004: 2017	*ഷെൽഫ് ലൈഫ്
2 മണിക്കൂർ	> 0.8 N/mm <sup>2</sup>	> 1.10 N/mm <sup>2</sup>	ചുരുങ്ങിയത് 55-60 ft <sup>2</sup>	ടെപ്പ് 1'T'	ടെപ്പ് CIT	12 മാസങ്ങൾ

\*സീൽ ചെയ്ത പാക്ക് സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ, നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശം, ഡാംപ്രൂഫ് അവസ്ഥ, താപനിലയുടെ തീവ്രത എന്നിവയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കണം.

\*\*ട്രോവൽ നോച്ചിന്റെ വലുപ്പം, ടൈലിന്റെ തരം, വലുപ്പം, പ്രതലത്തിന്റെ മിനുസം, തുല്യത, എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് കവറേജ് വ്യത്യാസപ്പെടും. 3mm കനത്തിൽ 20Kg ബാഗിന്, 6 mm x 6 mm സ്ക്വയർ നോച്ച്ഡ് ട്രോവൽ ഉപയോഗിക്കുക.

## അപ്ലിക്കേഷൻ ഏരിയാസ്:

ഇന്റീരിയർ ഘോർസ്	ഇന്റീരിയോ ഗ്രിപ്പ്+
സിറാമിക് ടൈൽസ്	✓
സെമി വിട്രിയസ്	✓
ടൈൽ ഓൺ ടൈൽ	✓
വെട്രിഫൈഡ് ടൈൽസ്	
പോർസലൈൻ ടൈൽസ്	
ഗ്ലാസ്സ് മൊസൈക്സ്	
നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺസ് - ഗ്രാനൈറ്റ്/മാർബിൾ	
സ്ക്വയർ ഫോർമാറ്റ് ടൈൽസ്	✓
മിഡിയം ഫോർമാറ്റ് ടൈൽസ്	
ലാർജ്ജ് ഫോർമാറ്റ് ടൈൽസ്	
<b>അകം ചുവരുകൾ</b>	
9 അടി വരെ	✓

## ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾ @ 25°C

വേരിയന്റ്	ഇന്റീരിയോ ഗ്രിപ്പ്+
ഭാരം അനുസരിച്ച് മിശ്രിത അനുപാതം	0.24 - 0.26
മിശ്രിത സാന്ദ്രത, Kg/ലിറ്റർ	1.60 - 1.80
ഓപ്പൺ ടൈം, മിനുട്ട്സ് (IS 15477: 2019)	ഏകദേശം 20
ക്രമീകരിക്കൽ, മിനുട്ട്സ് (IS 15477: 2019)	ഏകദേശം 20
പോട്ട് ലൈഫ്, മണിക്കൂർ	2
സെറ്റിംഗ് ടൈം, മണിക്കൂർ	24
ഹെവി ട്രാഫിക്കിലേക്കുള്ള ടൈം, മണിക്കൂർ	24
അഡിസവിന്റെ കനം, mm	3 - 12
അപ്ലിക്കേഷന്റെ താപനില (പ്രതലം ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ), °C	5 - 35



**IS 15477: 2019 പ്രകാരമുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികൾ**

വേരിയന്റ്	ഇന്റീരിയോ ഗ്രിപ്പ്+	
മിനിമം	1T	
ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്	ആവശ്യകത	ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ്
1. ടെൻസൈയിൽ അഡിസൻ കരുത്ത്		
a) ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻ, N/mm <sup>2</sup>	മിനിമം 0.5	>0.8
b) വെറ്റ് കണ്ടീഷൻ, N/mm <sup>2</sup>		
2. ഷിയർ അഡിസൻ കരുത്ത്		
a) ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻ, N/mm <sup>2</sup>	മിനിമം 1.0	>1.10
b) വെറ്റ് കണ്ടീഷൻ, N/mm <sup>2</sup>		
3. വഴുക്കൽ പ്രതിരോധം, mm	≤ 0.5	<0.3

**EN 12004: 2017 പ്രകാരമുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികൾ**

വേരിയന്റ്	ഇന്റീരിയോ ഗ്രിപ്പ്+	
പൊരുത്തപ്പെടുന്നു:	C1T	
ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്	ആവശ്യകത	ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ്
1. ഓപ്പൺ ടൈം @ 20 മിനിറ്റ്സ്, N/mm <sup>2</sup>	≥ 0.5	>0.6
2. വഴുക്കൽ പ്രതിരോധം, mm	≤ 0.5	<0.3
3. ടെൻസൈയിൽ അഡിസൻ കരുത്ത്		
a) തുടക്കം, N/mm <sup>2</sup>	≥ 0.5	>0.8
b) വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി യതിനുശേഷം, N/mm <sup>2</sup>	≥ 0.5	>0.7
c) ഹിറ്റ് എയ്ജിംഗിനു ശേഷം, N/mm <sup>2</sup>	≥ 0.5	>0.8
d) ഫ്രീസ്-ആയതിനുശേഷം -തോ ടൈം, N/mm <sup>2</sup>	≥ 0.5	>0.7





# BIRLA WHITE TILESTIX RANGE



Use Birla White Tilelynk for excellent results.



കൂടുതൽ അറിയാൻ  
സകാൻ ചെയ്യുക

**ബിർള വൈറ്റ് - ആൾട്രാ ടെക്ക് സിമന്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ്,**

9-ാം നില, ബിർള സെഞ്ചൂറിയൻ, പാണ്ടൂരംഗ് ബുധക്കർ മാർഗ്ഗ്,  
വർളി, മുംബൈ - 400030

Website: [www.birlawhite.com](http://www.birlawhite.com) | Toll Free No.: 1800 11 1717

[www.facebook.com/BirlaWhiteCement](https://www.facebook.com/BirlaWhiteCement) | [twitter.com/BirlaWhite](https://twitter.com/BirlaWhite)

[bw-consumercare@adityabirla.com](mailto:bw-consumercare@adityabirla.com)