



लूज़ टाइल्स का ईज़ी फिक्स

व्हाइट सिमेंट के
एडवांटेज वाला
बिरला व्हाइट

टाइलस्टिक्स

फिनिश मस्त, पकड़ जबरदस्त.



टाइलस्टिक्स इंटेरो

यह अधिक सरंधता वाली टाइल्स जैसे कि सेरामिक/क्ले टाइल्स, टेराकोटा तथा छोटे आकार के नैचुरल स्टोन्स को फिक्स करने के लिए एक पॉलिमर मॉडिफाइड, व्हाइट सीमेन्ट-आधारित थिन-सेट टाइल एडहेसिव है।



टिकाऊ



बेहतरीन
चिपकाव



इस्तेमाल
में आसान



बेहतर
आपन समय

विशेषताएं एवं उपयोगिताएं:

- अंदरूनी हिस्सों पर, फर्श पर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- पानी का प्रतिरोधक - गीले हिस्सों के लिए उपयुक्त।
- अपने आप तराई के गुण, जिसके कारण इसे कम से कम मेहनत से लगाया जा सकता है।
- कम वीओसी स्वस्थ जीवन के लिए उपयोगी।

इनके लिए उपयुक्त:

सूखी और गीली सतह पर अंदरूनी हिस्सों पर सीमेन्ट वाली उप-सतहों पर हॉरिजॉन्टल लगाया जा सकता है।

पैकेजिंग: 20 किलो बैग

तकनीकी विनिर्धारण:

| ताजा रहने की अवधि | टेन्साइल चिपकाव | शियर चिपकाव | **कवरेज | IS 15477: 2019 | *शेल्फ लाइफ़ |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|--------------|
| 2 घंटे | > 0.7 N/mm ² | > 1.10 N/mm ² | लगभग 55-60 ft ² | टाइप 1'T' | 12 महीने |

*सीलबंद पैक के लिए इसको ढककर, सूरज की सीधी रोशनी से बचाकर, सीलनरोधी दशा में तथा अत्यधिक तापमानों से सुरक्षित रखा जाता है।

**ट्रॉवेल नॉच के आकार, टाइल के प्रकार तथा आकार और उप-सतह के स्मूद तथा समतल होने के आधार पर कवरेज में भिन्नता होगी. 20 किलो बैग के लिए 3 मिमी मोटाई के साथ 6 मिमी x 6 मिमी वर्ग ट्रॉवेल का इस्तेमाल करने पर.

इस्तेमाल के क्षेत्र:

| अंदरूनी फर्श | इंटेरो |
|----------------------------------|--------|
| सेरामिक टाइल्स | ✓ |
| सेमी विट्रेयस | ✓ |
| टाइल पर टाइल | |
| विट्रिफाइड टाइल्स | |
| पोर्सलीन टाइल्स | |
| ग्लास मोजायक | |
| नैचुरल स्टेन्स - ग्रेनाइट/मार्बल | |
| छोटे फॉर्मेट की टाइल्स | ✓ |
| मध्यम फॉर्मेट की टाइल्स | |
| बड़े फॉर्मेट की टाइल्स | |

IS 15477: 2019 के अनुसार गुण

| वेरिएंट | इंटेरो | |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| इसकी पुष्टि: | IT | |
| जांच गुण | अपेक्षा | जांच परिणाम |
| 1. टेन्साइल चिपकाव शक्ति | | |
| a) शुष्क दशा, N/mm ² | न्यूनतम 0.5 | >0.7 |
| b) गीली दशा, N/mm ² | | |
| 2. शियर चिपकाव शक्ति | | |
| a) शुष्क दशा, N/mm ² | न्यूनतम 1.0 | >1.10 |
| b) गीली दशा, N/mm ² | | |
| c) हीट एजिंग, N/mm ² | | |
| 3. स्लिप प्रतिरोधकता, mm | ≤ 0.5 | <0.4 |

भौतिक गुण @ 25°C

| वेरिएंट | इंटेरो |
|--|-------------|
| वजन अनुसार मिश्रण अनुपात | 0.20 - 0.24 |
| मिश्रित घनत्व, किलो/लीटर | 1.65 - 1.85 |
| (IS 15477: 2019) ओपन समय, मिनट | लगभग 20 |
| (IS 15477: 2019) एडजस्ट होने की योग्यता, मिनट | लगभग 20 |
| ताजा रहने की अवधि, घंटे | 2 |
| सैग की प्रतिरोधकता | - |
| सेट होने का समय, घंटे | 24 |
| चलने फिरने लायक समय, घंटे | - |
| ज्यादा लोगों के चलने फिरने लायक समय, घंटे | 24 |
| एडहेसिव की मोटाई, mm | 3 - 12 |
| चौड़ी मोटाई, mm | - |
| इस्तेमाल हेतु तापमान (उपसतह तथा सामग्री), °C | 5 - 35 |





BIRLA WHITE TILESTIX RANGE



Use Birla White Tilelynk for excellent results.



अधिक जानकारी
के लिए स्कैन करें

बिरला व्हाईट – अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड की यूनिट,
9 वीं मंजिल, बिरला सेन्चुरियन, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई-400030

वेबसाइट: www.birlawhite.com | टोल फ्री नं.: 1800 11 1717

www.facebook.com/BirlaWhiteCement | twitter.com/BirlaWhite

bw-consumercare@adityabirla.com