



ಲೂಸ್ ಟೈಲ್ಸ್ ನ ಈಸೀ ಫಿಕ್ಸ್

ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ನ
ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುವ
ಬೆರ್ಲಾ ವೈಟ್

ಟೈಲ್ ಸಿಕ್ಸ್

ಫಿನಿಶ್ ಮಸ್ಟ್. ಹಿಡಿತ ಜಬರ್ದಸ್ಟ್.



ಟೈಲ್ ಸಿಕ್ ಇಂಟೆರೊ


ಇದು ಪಾಲಿಮರ್ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ, ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ತೆಳುವಾದ ಟೈಲ್ ಅಂಟು/ಅಡೆಸಿವ್ಸ್, ಸೆರಾಮಿಕ್ ಟೈಲ್ಸ್, ಟೆರಾಕೋಟಾ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸ್ವರೂಪದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟೋನ್‌ನಂತಹ / ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ಲುಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಪೊರೊಸಿಟಿ ಟೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.



ಅಧಿಕ ಬಾಳಿಕೆ



ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ



ಸುಲಭವಾದ ಬಳಕೆ



ಉತ್ತಮ ಓಪನ್ ಟೈಮ್

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

- ಆಂತರಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಲು ಬಳಸಬಹುದು.
- ನೀರು ನಿರೋಧಕ - ತೇವಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- ಸೆಲ್ಫ್ - ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ತೊಂದರೆಹಿಡಿತವಾಗಿ ಹಚ್ಚಬಹುದು.
- ಕಡಿಮೆ VOC ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ.

ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ತವಾದುದು:

ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ತೇವ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಗಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಾಗಿ ಸಿಮೆಂಟಿಯಸ್ ತಲಾಧಾರದ ಲಂಬವಾದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು.

ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್: 20 ಕೆಜಿ ಬ್ಯಾಗ್

ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು:

ಪಾಟ್ ಲೈಫ್	ಟೆನ್‌ಸಿಲ್ ಅಡ್ವೆಶನ್	ಶಿಯರ್ ಅಡ್ವೆಶನ್	**ಕವರೇಜ್	IS 15477: 2019	*ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್
2 ಗಂಟೆಗಳು	> 0.7 N/mm ²	> 1.10 N/mm ²	ಅಂದಾಜು. 55-60 ft ²	ಟೈಪ್ 1'T'	12 ತಿಂಗಳುಗಳು

*ಸೀಲ್ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು, ತೇವಾಂಶ-ನಿರೋಧಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕು, ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದ ವಿಪರೀತಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

**ಟ್ರೋವೆಲ್ ದರ್ಜೆಯ ಗಾತ್ರ, ಟೈಲ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ತಲಾಧಾರದ/ಅಡಿಪಾಯದ ಮೃದುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಮತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕವರೇಜ್ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. 3mm ದಪ್ಪದಲ್ಲಿ 20Kg ಚೀಲಗಳಿಗೆ 6mm x 6mm ಚದರ ನಾಬ್ ಟ್ರೋವೆಲ್ ಬಳಸಿ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು:

ಆಂತರಿಕ ಮಹಡಿಗಳು	ಇಂಟೆರೊ
ಸೆರಾಮಿಕ್ ಟೈಲ್ಸ್	✓
ಸೆಮಿ ವಿಟ್ರಿಯಸ್	✓
ಟೈಲ್ ಆನ್ ಟೈಲ್	
ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟೈಲ್ಸ್	
ಪೊರ್ಸೆಲೈನ್ ಟೈಲ್ಸ್	
ಗ್ಲಾಸ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್ಸ್	
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ಲುಗಳು - ಗ್ರಾನೈಟ್/ಮಾರ್ಬಲ್	
ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಟೈಲ್ಸ್	✓
ಮಧ್ಯಮ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಟೈಲ್ಸ್	
ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಟೈಲ್ಸ್	

IS 15477: 2019 ಪ್ರಕಾರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ವೇರಿಯಂಟ್	ಇಂಟೆರೊ	
ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ:	IT	
ಪರಿಣಾಮ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ಅವಶ್ಯಕತೆ	ಪರಿಣಾಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
1. ಆಕರ್ಷಕ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ		
a) ಶುಷ್ಕ ಸ್ಥಿತಿ, N/mm ²	ಕನಿಷ್ಠ 0.5	>0.7
b) ಆರ್ಧ್ರ ಸ್ಥಿತಿ, N/mm ²		
2. ಔಯರ್ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ		
a) ಶುಷ್ಕ ಸ್ಥಿತಿ, N/mm ²	ಕನಿಷ್ಠ 1.0	>1.10
b) ಆರ್ಧ್ರ ಸ್ಥಿತಿ, N/mm ²		
c) ಹೀಟ್ ಏಜಿಂಗ್, N/mm ²		
3. ಸ್ಲಿಪ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, mm	≤ 0.5	<0.4

ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು @ 25°C

ವೇರಿಯಂಟ್	ಇಂಟೆರೊ
ತೂಕದಿಂದ ಮಿಶ್ರಣ ಅನುಪಾತ	0.20 - 0.24
ಮಿಶ್ರ ಸಾಂದ್ರತೆ, ಕೆಜಿ/ಲೀಟರ್	1.65 - 1.85
ಓಪನ್ ಟೈಮ್, ನಿಮಿಷಗಳು (IS 15477: 2019)	ಅಂದಾಜು 20
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ನಿಮಿಷಗಳು (IS 15477: 2019)	ಅಂದಾಜು 20
ಪಾಟ್ ಲೈಫ್, ಗಂಟೆಗಳು	2
ಸ್ಯಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್	-
ಸಮಯ, ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು	24
ಕಾಲ್ಸಡಿಗೆಯ ಸಮಯ, ಗಂಟೆಗಳು	-
ಭಾರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಗೆ ಸಮಯ, ಗಂಟೆಗಳು	24
ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ದಪ್ಪ, mm	3 - 12
ಅಗಲ ದಪ್ಪ, mm	-
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಾಪಮಾನ (ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್), °C	5 - 35





BIRLA WHITE TILESTIX RANGE



Use Birla White Tilelynk for excellent results.



ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ

ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ - ಆ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ವಾಟಿಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,

9ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿರ್ಲಾ ಸೆಂಟುರಿಯನ್, ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಬುಧ್ಧರ್ ಮಾರ್ಗ, ವರ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ - 400030

🌐 ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: www.birlawhite.com | 📞 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್: 1800 11 1717

📘 www.facebook.com/BirlaWhiteCement | 🐦 twitter.com/BirlaWhite

✉ bw-consumercare@adityabirla.com