



ലൂസ് ടൈൽസിന്റെ ഇൗസി ഫിക്സ്

# വൈറ്റ് സിമന്റിന്റെ ഗുണമുള്ള ബീർള വൈറ്റ് ടൈൽസ്റ്റിക്സ്

മികച്ച ഫിനിഷ്. മികച്ച പിടുത്തം.



# ടെൽ സ്റ്റിക്സ് ഇന്റീരിയോ

സിറാമിക്/ക്രേ ടൈലുകൾ, ടെറാക്കോട്ട, ചെറിയ ഫോർമാറ്റ് പ്രകൃതിദത്ത കല്ലുകൾ തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന പോറോസിറ്റി ടൈലുകൾ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പോളിമർ പരിഷ്കരിച്ച, വൈറ്റ് സിമന്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നേർത്ത-സെറ്റ് ടൈൽ പശയാണിത്.





**ഈട് നിൽപ്പ്**



**ഉയർന്ന അഡിസൻ**



**ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പം**



**ബെറ്റർ ഓപ്പൺ ടൈം**

### സവിശേഷതകളും പ്രയോജനങ്ങളും:

- ആന്തരിക പ്രദേശങ്ങളിലും, ചുവരുകളിലും, തറയിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും.
- വാട്ടർ റെസിസ്റ്റന്റ് - ഈർപ്പമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ അനുയോജ്യം.
- സെൽഫ്-ക്യൂറിങ്ങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, കുറഞ്ഞ ലേബറിൽ തടസ്സമില്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുവദിക്കുന്നു.
- കുറഞ്ഞ VOC ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിന്.

### അനുയോജ്യമായത്:

വരണ്ടതും നനഞ്ഞതും ആയ ആന്തരിക പ്രദേശങ്ങളിൽ, തിരശ്ചീനമായ സിമന്റ് പ്രതലത്തിന് മുകളിൽ പ്രയോഗിക്കാം.

## പാക്കേജിംഗ്: 20Kg ബാഗ്

### സാങ്കേതിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

പോട്ട് ലൈഫ്	ടെൻസെയിൽ അഡിസൻ	ഷിയർ അഡിസൻ	**കവറേജ്	IS 15477: 2019	*ഷെൽഫ് ലൈഫ്
2 മണിക്കൂർ	> 0.7 N/mm <sup>2</sup>	> 1.10 N/mm <sup>2</sup>	ചുരുങ്ങിയത് 55-60 ft <sup>2</sup>	ടെപ്പ് 1'T'	12 മാസങ്ങൾ

\*സീൽ ചെയ്ത പാക്ക് സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ, നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശം, ഡാംപ്രൂഫ് അവസ്ഥ, താപനിലയുടെ തീവ്രത എന്നിവയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കണം.

\*\*ട്രോവൽ നോച്ചിന്റെ വലുപ്പം, ടൈലിന്റെ തരം, വലുപ്പം, പ്രതലത്തിന്റെ മിനുസം, തുല്യത, എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് കവറേജ് വ്യത്യാസപ്പെടും. 3mm കനത്തിൽ 20Kg ബാഗിന്, 6 mm x 6 mm സ്ക്വയർ നോച്ച്ഡ് ട്രോവൽ ഉപയോഗിക്കുക.

## അപ്ലിക്കേഷൻ ഏരിയായ്:

ഇന്റീരിയർ പ്ലോർസ്	ഇന്റീരിയോ
സിറാമിക് ടൈൽസ്	✓
സെമി വിട്രിയസ്	✓
ടൈൽ ഓൺ ടൈൽ	
വെട്രിഫൈഡ് ടൈൽസ്	
പോർസലൈൻ ടൈൽസ്	
ഗ്ലാസ്സ് മൊസൈക്സ്	
നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺസ് - ഗ്രാനൈറ്റ്/മാർബിൾ	
സ്ക്രോൾ ഫോർമാറ്റ് ടൈൽസ്	✓
മിഡിയം ഫോർമാറ്റ് ടൈൽസ്	
ലാർജ്ജ് ഫോർമാറ്റ് ടൈൽസ്	

## IS 15477: 2019 പ്രകാരമുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികൾ

വേരിയന്റ് മിനിമം	ഇന്റീരിയോ	
	IT	
ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടിസ്	ആവശ്യകത	ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ്
1. ടൈൽസിൽ അഡിസൻ കരുത്ത്		
a) ഡ്രൈ കണ്ടിഷൻ, N/mm <sup>2</sup>	മിനിമം 0.5	>0.7
b) വെറ്റ് കണ്ടിഷൻ, N/mm <sup>2</sup>		
2. ഷിയർ അഡിസൻ കരുത്ത്		
a) ഡ്രൈ കണ്ടിഷൻ, N/mm <sup>2</sup>	മിനിമം 1.0	>1.10
b) വെറ്റ് കണ്ടിഷൻ, N/mm <sup>2</sup>		
c) ഹിറ്റ് എയ്ജിംഗ് N/mm <sup>2</sup>		
3. വഴുക്കൽ പ്രതിരോധം, mm	≤ 0.5	<0.4

## ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾ @ 25°C

വേരിയന്റ്	ഇന്റീരിയോ
ഭാരം അനുസരിച്ച് മിശ്രിത അനുപാതം	0.20 - 0.24
മിശ്രിത സാന്ദ്രത, Kg/ലിറ്റർ	1.65 - 1.85
ഓപ്പൺ ടൈം, മിനുട്ട്സ് (IS 15477: 2019)	ഏകദേശം 20
ക്രമീകരിക്കൽ, മിനുട്ട്സ് (IS 15477: 2019)	ഏകദേശം 20
പോട്ട് ലൈഫ്, മണിക്കൂർ	2
സാൾ റെസിസ്റ്റൻസ്	-
സെറ്റിംഗ് ടൈം, മണിക്കൂർ	24
ട്രാഫിക്കിലേക്കുള്ള ടൈം, മണിക്കൂർ	-
ഹെവി ട്രാഫിക്കിലേക്കുള്ള ടൈം, മണിക്കൂർ	24
അഡിസൻ കനം, mm	3 - 12
വിതിയുടെ കനം, mm	-
അപ്ലിക്കേഷന്റെ താപനില (പ്രതലം ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ), °C	5 - 35





# BIRLA WHITE TILESTIX RANGE



Use Birla White Tilelynk for excellent results.



കൂടുതൽ അറിയാൻ  
സകാൻ ചെയ്യുക

**ബിർള വൈറ്റ് - ആൾട്രാ ടെക്ക് സിമന്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ്,**

9-ാം നില, ബിർള സെഞ്ചൂറിയൻ, പാണ്ടൂരംഗ് ബുധക്കർ മാർഗ്ഗ്,  
വർളി, മുംബൈ - 400030

Website: [www.birlawhite.com](http://www.birlawhite.com) | Toll Free No.: 1800 11 1717

[www.facebook.com/BirlaWhiteCement](https://www.facebook.com/BirlaWhiteCement) | [twitter.com/BirlaWhite](https://twitter.com/BirlaWhite)

[bw-consumercare@adityabirla.com](mailto:bw-consumercare@adityabirla.com)