



ହୁଗୁଳା ଟାଇଲ୍ସ ର ସହଜ ଫିକ୍ସ

ହାଇଟ୍ ସିମେଣ୍ଟ'ର ଆଡ୍‌ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ବାଲା ବିର୍ଲା ହାଇଟ୍ ଟାଇଲ୍‌ସ୍ଟିକ୍ସ

ଫିନିଶ୍ ମସ୍ତୁ । ଲାଗି ରହିବ ଜବରଦସ୍ତୁ ।



ଟାଇଲ୍‌ସ୍ଟିକ୍ସ୍‌ ଇଣ୍ଟେରୋ

ଏହା ହେଉଛି ପଲିମର୍ ମଡିଫାଇଡ୍, ହାଇଲ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଆଧାରିତ ପତଳା-ସେର୍ ଟାଇଲ୍ ଆଡ୍‌ହେସିଭ୍, ଯାହା ସିରାମିକ୍/କ୍ଲେ ଟାଇଲ୍‌ସ୍, ଟେରାକୋଟା ଓ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟ୍‌ର ପ୍ରାକୃତିକ ଷ୍ଟୋନ୍‌ସ ପରି ଅତି ହିନ୍ଦ୍ରମୟ ଟାଇଲ୍‌ସ୍‌ରୁ ଖଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।



ଟିକାଉ



ଉଚ୍ଚତର ଆଡ୍‌ହେସନ୍



ସହଜ ଉପଯୋଗ



ବେଟର୍ ଓପନ୍ ଟାଇମ୍

ବିଶେଷତାସବୁ ଓ ଲାଭ-ସୁବିଧାସବୁ

- ଭିତର ଏରିଆରେ ଉପଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରେ, ଚଟାଣ ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ମଧ୍ୟ ।
- ପାଣି ପ୍ରତିରୋଧୀ - ଆର୍ଦ୍ର ଏରିଆ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ।
- ସେଲ୍‌ଫ-କ୍ୟୋରିଜିଙ୍ଗ୍ ଉପାଦାନସବୁ, ଯାହା ଅନୁ୍ୟନ ପରିଶ୍ରମରେ ଜଞ୍ଜାଳ-ମୁକ୍ତ ଉପଯୋଗ କରାଇଥାଏ ।
- ନ୍ୟୁନ ଭିଓସି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ ସକାଶେ ।

ଅନୁକୂଳତା :

ଘର ଭିତରେ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ସିମେଣ୍ଟିସିଅସ୍ ସର୍‌ସ୍ତ୍ରେଟ୍ ଶୁଷ୍କ ଆଉ ଆର୍ଦ୍ର ଏରିଆରେ ପ୍ରୟୋଗ ସକାଶେ ।

ପ୍ୟାକେଜିଙ୍ଗ୍: 20 କେଜି ଥଳି

ବୈଷୟିକ ବିବରଣୀସବୁ :

ପର୍ ଲାଇଫ୍	ଟେନ୍‌ସାଇଲ୍ ଆଡ୍‌ହେସନ୍	ଶିଅର୍ ଆଡ୍‌ହେସନ୍	**କଭରେଜ୍	IS 15477: 2019	*ଶେଲ୍‌ଫ୍ ଲାଇଫ୍
2ୟର୍	> 0.7 N/mm ²	> 1.10 N/mm ²	ପ୍ରାୟ 55-60 ft ²	ଟାଇଲ୍ 1'x1'	12 ମାସ

*ସୀଲ୍‌ବନ୍ଧ ପ୍ୟାକ୍‌ଜ୍/କ୍ଲେ ଘୋଡ଼େଇକରି ରଖାଯାଇଥିବ, ସିଧା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡୁନଥିବ, ଆର୍ଦ୍ରତା-ମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମହଜୁଦ୍ କରାଯାଇଥିବ ଏବଂ ଅତିଶୟ ତାତି ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଥିବ ।

**ଟ୍ରୋଫ୍‌ସେଲ୍ ନର୍ ସାଇଜ୍, ଟାଇଲ୍‌ର ଆକାର ଓ ପ୍ରକାର ଏବଂ ସର୍‌ସ୍ତ୍ରେଟ୍ ମସୃଣତା ଆଉ ଏକସମାନତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କଭରେଜ୍ ବଦଳିବ । 20 କେଜି ଥଳି ପାଇଁ, 3 ଫି.ଫି. ବହଳାରେ 6 ଫି.ଫି. x 6 ଫି.ଫି. ବର୍ଗାକାର ନର୍ଡ୍‌ ଟ୍ରୋଫ୍‌ସେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ।

ଆପ୍ଲିକେଶନ୍ ଏରିଆସବୁ:

ଅନୁସୂଚିତ ରଚନା	ଇଣ୍ଡିକେଟର
ସିରାମିକ୍ ଟାଇଲସ୍	✓
ସେମି ଉତ୍ତ୍ରିଅସ୍	✓
ଟାଇଲ୍ ଅନ୍ ଟାଇଲ୍	
ଉତ୍ତ୍ରି ଫାଇଭ୍ ଟାଇଲସ୍	
ପୋର୍ସଲେନ୍ ଟାଇଲସ୍	
ଗ୍ଲାସ୍ ମୋଜାଇକ୍ସ	
ପ୍ରାକୃତିକ ଷ୍ଟୋନ୍ସ - ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ମାର୍ବଲ୍	
ସ୍ଲାଇଡ୍ ଟାଇଲସ୍	✓
ମିଡିଅମ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଟାଇଲସ୍	
ଲାର୍ଜ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଟାଇଲସ୍	

IS 15477: 2019 ଅନୁଯାୟୀ ଉପାଦାନ ସବୁ

ପ୍ରକାର	ଉତ୍ତ୍ରିବାଇଣ୍ଡ	
ଏହି ଅନୁରୂପ ହେବା:	IT	
ପରୀକ୍ଷଣ ଉପାଦାନସବୁ	ଆବଶ୍ୟକତା	ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ
1. ଟେନ୍ସାଇଲ୍ ଆକେଶନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍		
a) ଡ୍ରାଇ କଣ୍ଟ୍ରିଗର୍, N/mm ²	ଅନୁଧ୍ୟାନ 0.5	>0.7
b) ୱେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଗର୍, N/mm ²		
2. ଶିଅର୍ ଆକେଶନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍		
a) ଡ୍ରାଇ କଣ୍ଟ୍ରିଗର୍, N/mm ²	ଅନୁଧ୍ୟାନ 1.0	>1.10
b) ୱେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଗର୍, N/mm ²		
c) ହାର୍ ଏକ୍ସିଜ୍, N/mm ²		
3. ସ୍ଲିପ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, mm	≤ 0.5	<0.4

ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟୀଜ @ 25°C

ପ୍ରକାର	ଇଣ୍ଡିକେଟର
ମିଶ୍ରଣ ଅନୁପାତ ଓଜନରେ	0.20 - 0.24
ମିଶ୍ରିତ ଘନତା, କେଜି/ଲିଟର	1.65 - 1.85
ଓପନ୍ ଟାଇମ୍, ମିନିଟ୍ସ (IS 15477: 2019)	ପ୍ରାୟ 20
ଆଡ୍ଜଷ୍ଟେବିଲିଟୀ, ମିନିଟ୍ସ (IS 15477: 2019)	ପ୍ରାୟ 20
ପର୍ ଲାଇଫ୍, ଘଣ୍ଟା	2
ସାର୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ	-
ସେଟିଙ୍ଗ୍ ସମୟ, ଘଣ୍ଟା	24
ପୂର୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ସମୟ, ଘଣ୍ଟା	-
ହେଭୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ସମୟ, ଘଣ୍ଟା	24
ଆଡେସିଭ୍ ବହଳାପଣ, mm	3 - 12
ପ୍ରସ୍ଥ ବହଳାପଣ, mm	-
ଆପ୍ଲିକେଶନ୍ ଟେମ୍ପରଚର୍ (ସର୍ଭ୍ସେର୍ ଓ ମାଟେରିଆଲ୍ସ), °C	5 - 35





BIRLA WHITE TILESTIX RANGE



Use Birla White Tilelynk for excellent results.



ଅଧିକ ଜାଣିବା
ପାଇଁ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ

ବିର୍ଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ - ଅଲଟ୍ରାଟେକ୍ ସିମେଣ୍ଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌ର ଏକ ଯୁନିଟ୍,

୨୩ ମହଲା, ବିର୍ଲା ସେଣ୍ଟ୍ରିଆଲ୍, ପାଣ୍ଡୁରଙ୍ଗ ରୂପକର୍ ମାର୍ଗ, ଓଲି, ମୁମ୍ବାଇ - 400030

🌐 ୱେବସାଇଟ୍: www.birlawhite.com | 📞 ନିଃଶୁଳ୍କ ନଂ.: 1800 11 1717

📘 www.facebook.com/BirlaWhiteCement | 🐦 twitter.com/BirlaWhite

✉ bw-consumercare@adityabirla.com