



பிடிமானமற்ற டைல்ஸிர்க்கான  
ஈஸி ஃபிக்ஸ்

ஒயிட் சீமென்ட்டின்  
அட்வான்டேஜ் உள்ள  
பிரீலா ஒயிட்  
டைல்ஸ்டிக்ஸ்

பிரமாதமான ஃபினிஷிங்.  
அட்டகாசமான பிடிமானம்.



# டைல்ஸ்டிக்ஸ் இன்டி ரோ


இது செராமிக் / களிமண் ஓடுகள், டெரகோட்டா மற்றும் சிறிய வடிவிலான இயற்கைக் கற்கள் போன்ற உயர் போரோசிட்டி டைல்களை பொருத்துவதற்கு, பாலிமர் மாடிஃபைடு, ஓயிட் சிமென்ட் பேஸ்டு தின்-செட் டைல் அடெஹ்ஸிவ் ஆகும்.



நீடித்துநிற்கும்



உயர்ந்த ஓட்டும்தன்மை



உபயோகித்தல் எளிது



சிறந்த ஓட்பன் நேரம்

## சிறப்பம்சங்களும் நன்மைகளும்:

- உட்புறப் பகுதிகளில், தரை உபயோகத்திற்கு பயன்படுத்தலாம்.
- வாட்டர் ரெஸிஸ்டன்ட் - ஈரமான பகுதிகளுக்கு உகந்தது.
- தானே-க்யூரிங் தன்மைகள், இது குறைந்தபட்ச வேலையுடன் தொந்தரவு இல்லாத பயன்பாட்டை அனுமதிக்கிறது.
- குறைந்த VOC ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கு.

## பொருத்தமானது:

உலர்ந்த மற்றும் ஈரமான பகுதிகளில் உட்புற பயன்பாட்டிற்கு சிமென்ட் பூச்சிற்குமேல் கிடைமட்ட பரப்புகள்.

## பேக்கேஜிங்: 20Kg பேக்

## டெக்னிகல் ஸ்பெஸிஃபிகேஷன்ஸ்:

| பாட் லைஃப் | டென்ஸில் அடெஹ்ஷன்       | ஷீர் அடெஹ்ஷன்            | **கவரேஜ்                     | IS 15477: 2019 | *ஷெல்ஃப் லைஃப் |
|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|----------------|
| 2hrs.      | > 0.7 N/mm <sup>2</sup> | > 1.10 N/mm <sup>2</sup> | சுமார் 55-60 ft <sup>2</sup> | டைப் 1'T'      | 12 மாதங்கள்    |

\*ருமினுள்ளே குரிய ஒளி, ஈரப்பதம் இல்லாத நிலையில் மற்றும் வெப்பநிலையின் உச்சகட்டத்திலிருந்து ஸ்டோர் செய்யும்போது சீல் செய்யப்பட்ட பேக்கிற்கு.

\*\*கவரேஜ் ட்ரோவல் நாட்ச் அளவு, ஸப்ஸ்ட்ராட்டின் ஸ்லூத்னெஸ் மற்றும் சீரான தன்மை டைல் வகை மற்றும் சைலை பொறுத்து மாறுபடும். 3 மிமீ தடிமன் கொண்ட 20 கிலோ பேக்கிற்கு 6 மிமீ x 6 மிமீ சதுர நாட்ச் ட்ராவல் பயன்படுத்தவும்.

## உபயோக பகுதிகள்:

| உட்புற தரை                      | இன்டி ரோ |
|---------------------------------|----------|
| செரமிக் டைல்ஸ்                  | ✓        |
| செமி விட்ரஸ்                    | ✓        |
| டைல் மீது டைல்                  |          |
| விட்ரிஃபைடு டைல்ஸ்              |          |
| போர்செலென் டைல்ஸ்               |          |
| கிளாஸ் மொசைக்ஸ்                 |          |
| இயற்கை கற்கள்-கிரேனைட்/மார்பிள் |          |
| சிறிய வடிவமைப்பு டைல்ஸ்         | ✓        |
| நடுத்தர வடிவமைப்பு டைல்ஸ்       |          |
| பெரிய வடிவமைப்பு டைல்ஸ்         |          |

## IS 15477: 2019 படி தன்மைகள்

| வேரியன்ட்                        | இன்டி ரோ           |               |
|----------------------------------|--------------------|---------------|
| இதற்கு இணங்குகிறது:              | IT                 |               |
| டெஸ்டிங் தன்மைகள்                | தேவை               | டெஸ்ட் முடிவு |
| 1. டென்ஸில் அடெஹ்ஷன் ஸ்ட்ரென்த்  |                    |               |
| a) உலர் நிலை, N/mm <sup>2</sup>  | குறைந்த பட்சம் 0.5 | >0.7          |
| b) ஈர நிலை, N/mm <sup>2</sup>    |                    |               |
| 2. ஷியர் அடெஹ்ஷன் ஸ்ட்ரென்த்     |                    |               |
| a) உலர் நிலை, N/mm <sup>2</sup>  | குறைந்த பட்சம் 1.0 | >1.10         |
| b) ஈர நிலை, N/mm <sup>2</sup>    |                    |               |
| c) ஹீட் ஏஜிங், N/mm <sup>2</sup> |                    |               |
| 3. ஸ்லிப் ரெஸிஸ்டன்ஸ், mm        | ≤ 0.5              | <0.4          |

## ஃபிஸிகல் தன்மை @ 25°C

| வேரியன்ட்  | இன்டி ரோ    |
|--|-------------|
| மிக்ஸிங் ரேஷியோ பை வெயிட்                                  | 0.20 - 0.24 |
| மிக்ஸ்டு டென்ஸிட்டி, Kg/Liter                              | 1.65 - 1.85 |
| ஓப்பன் நேரம், நிமிடம் (IS 15477: 2019)                     | சுமார். 20  |
| அட்ஜஸ்ட்டபிலிட்டி, நிமிடம் (IS 15477: 2019)                | சுமார். 20  |
| பாட் ஆயுள், மணி  | 2           |
| ஸாக் ரெஸிஸ்டன்ஸ்   | -           |
| செட்டிங் நேரம், மணி  | 24          |
| நடை போக்குவரத்து நேரம், மணி                                | -           |
| கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல்                              | 24          |
| அடெஹ்ஸிவ் தடிமன், mm                                       | 3 - 12      |
| அகலம் தடிமன், mm   | -           |
| பயன்பாட்டு வெப்பம் (சப்ஸ்ட்ராட் மற்றும் மெட்டிரியல்ஸ்), °C | 5 - 35      |





# BIRLA WHITE TILESTIX RANGE



Use Birla White Tilelynk for excellent results.



மேலும் அறிய  
ஸ்கேன் செய்யவும்

**பிர்லா ஓயிட் - அல்ட்ரா டெக் சிமென்ட் லிமிடெட்டின் ஒரு யூனிட்**

9-ம் மாடி, பிர்லா, பாண்டுரங்க பத்கர் மார்க், ஓர்லி, மும்பை - 400030

வலைதளம்: [www.birlawhite.com](http://www.birlawhite.com) | டோல் ஃப்ரீ எண்: 1800 11 1717

[www.facebook.com/BirlaWhiteCement](https://www.facebook.com/BirlaWhiteCement) | [twitter.com/BirlaWhite](https://twitter.com/BirlaWhite)

[bw-consumercare@adityabirla.com](mailto:bw-consumercare@adityabirla.com)