



లూజ్ టైల్స్ కి ఈజీ ఫిక్స్

వైట్ సిమెంట్  
అడ్వాంటేజ్ గల  
బర్లా వైట్

టైల్ సిక్స్

ఫినిష్ గొప్పది. పట్టు గట్టిది.




# టైల్స్టిక్స్ ఇంటీరో


ఇది సిరామిక్/క్లే టైల్స్, టెర్రకోట మరియు చిన్న ఫార్మాట్ చేయబడిన నాచురల్ స్టోన్స్ వంటి అధిక సచ్ఛిద్రత పలకలను ఫిక్స్ చేయడానికి పాలిమర్ సవరించిన, వైట్ సిమెంట్ ఆధారిత సన్నని-సెట్ టైల్ అడ్హిసివ్.



మన్నికైన



అధిక సంశ్లేషణ



వాడుకలో సౌలభ్యం



మెరుగైన ఓపెన్ సమయం



## ఫీచర్లు మరియు ప్రయోజనాలు:

- అంతర్గత ప్రాంతాలలో, ఫ్లోర్ అప్లికేషన్ కోసం ఉపయోగించవచ్చు.
- వాటర్ రెసిస్టెంట్ - తడి ప్రాంతాలకు అనుకూలం.
- సెల్ఫ్-క్యూరింగ్ లక్షణాలు, ఇది హాస్ట్ ఫ్రీ లేని అప్లికేషన్ను అనుమతిస్తుంది.
- తక్కువ VOC ఆరోగ్యకరమైన జీవనం కోసం.

## తగినది:

సమాంతర ఉపరితలాలు ఇండోర్ అప్లికేషన్ కోసం సిమెంటియస్ సబ్స్ట్రేట్ పొడి మరియు తడి ప్రాంతాల్లో.

ప్యాకేజింగ్: 20 కిలో బ్యాగ్

## సాంకేతిక వివరములు:

పాట్ లైఫ్	టెన్సిల్ అడెషన్	వీర్ అడెషన్	**కవరేజ్	IS 15477: 2019	*షెల్ఫ్ లైఫ్
2 గంటలు	> 0.7 N/mm <sup>2</sup>	> 1.10 N/mm <sup>2</sup>	సుమారు. 55-60 ft <sup>2</sup>	టైప్ 1'T'	12 నెలలు

\*సీల్డ్ ప్యాక్ కోసం కవర్ కింద నిల్వ ఉంచినప్పుడు, డైరెక్ట్ సూర్యకాంతి, తేమ పూర్వ స్థితి మరియు ఉష్ణోగ్రతల తీవ్రత నుండి రక్షిస్తుంది.

\*\*ట్రోవెల్ నాచ్ పరిమాణం, టైల్ రకం మరియు పరిమాణం మరియు సబ్స్ట్రేట్ మృదుత్వం మరియు సమానత్వంపై ఆధారపడి కవరేజ్ మారుతూ ఉంటుంది. 3 మిమీ మందంతో 20 కిలోల బ్యాగ్ కోసం 6 మిమీ x 6 మిమీ చదరపు నాచ్ ట్రోవెల్ ని ఉపయోగించండి.

## అప్లికేషన్ ప్రాంతాలు:

ఇంటీరియర్ ఫ్లోర్స్	ఇంటీరో
సిరామిక్ టైల్స్	✓
సెమి విటియస్	✓
టైల్ మీద టైల్	
విటిఫైడ్ టైల్స్	
ఫార్బ్లీన్ టైల్స్	
గ్లాస్ మెజాయిక్స్	
న్యూచరల్ స్టాన్స్ - గ్రెనైట్/మార్బుల్	
చిన్న ఫార్మాట్ టైల్స్	✓
మీడియం ఫార్మాట్ టైల్స్	
పెద్ద ఫార్మాట్ టైల్స్	

## IS 15477: 2019 ప్రకారం ప్రావర్ణాలు

వేరియంట్	ఇంటీరో	
దీనికి అనుగుణంగా:	IT	
టెస్టింగ్ ప్రావర్ణం	రిక్వైర్మెంట్	టెస్ట్ ఫలితాలు
1. టెన్సిల్ అడ్ హెసివ్ స్ట్రెంత్		
a) డ్రై కండిషన్, N/mm <sup>2</sup>	కనీష్ 0.5	>0.7
b) వెట్ కండిషన్, N/mm <sup>2</sup>		
2. షీర్ అడెషన్ బలం		
a) డ్రై కండిషన్, N/mm <sup>2</sup>	కనీష్ 1.0	>1.10
b) వెట్ కండిషన్, N/mm <sup>2</sup>		
c) హీట్ ఏజింగ్, N/mm <sup>2</sup>		
3. స్లిప్ రెసిస్టెన్స్, mm	≤ 0.5	<0.4

## ఫిజికల్ ప్రావర్ణం @ 25°C

వేరియంట్	ఇంటీరో
బరువు ద్వారా మిక్సింగ్ నిష్పత్తి	0.20 - 0.24
మిశ్రమ సాంద్రత, కిలో/లీటరు	1.65 - 1.85
ఓపెన్ టైం, నిమిషాలు (IS 15477: 2019)	సుమారు 20
అడ్జస్టబిలిటీ, నిమిషాలు (IS 15477: 2019)	సుమారు 20
పాట్ లైఫ్, గంటలు	2
సాగ్ రెసిస్టెన్స్	-
సెట్టింగ్ సమయం, గంటలు	24
ఫుట్ బ్రాఫిక్ సమయం, గంటలు	-
భారీ బ్రాఫిక్ సమయం, గంటలు	24
అడ్ హెసివ్ థిక్నెస్, mm	3 - 12
వెడల్పు మందం, mm	-
అప్లికేషన్ ఉష్ణోగ్రత (సబ్ స్ట్రేట్ మరియు మెటీరియల్స్), °C	5 - 35





# BIRLA WHITE TILESTIX RANGE



Use Birla White Tilelynk for excellent results.



మరింత తెలుసుకోవడానికి  
స్కాన్ చేయండి

## **బిర్లా వైట్ - అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ లిమిటెడ్ యూనిట్,**

9వ అంతస్తు, బిర్లా సెంచూరియన్, పాండురంగ్ బుధ్ధర్ మార్గ్, వర్ది, ముంబై - 400030

🌐 వెబ్సైట్: [www.birlawhite.com](http://www.birlawhite.com) | 📞 టోల్ ఫ్రీ నెం.: 1800 11 1717

📘 [www.facebook.com/BirlaWhiteCement](https://www.facebook.com/BirlaWhiteCement) | 🐦 [twitter.com/BirlaWhite](https://twitter.com/BirlaWhite)

✉ [bw-consumercare@adityabirla.com](mailto:bw-consumercare@adityabirla.com)