



লুজ্ টালির ইজি ফিক্স

হোয়াইট সিমেন্টের
অ্যাডভান্টেজ সহ
বিড়লা হোয়াইট

টাইলস্টিক্স

ফিনিশ দুর্দান্ত। বন্ধন দুরন্ত।



টাইলস্টিক ভিট্রিবাইন্ড


এটি সেরামিক, সেমি-ভিট্রিয়াস টাইল, ভিট্রিফায়েড টাইলস এবং ন্যাচারাল স্টোন আর্টকানোর জন্য দারুণভাবে পলিমার দ্বারা রূপান্তরিত, হোয়াইট সিমেন্ট-ভিত্তিক থিন-সেট টাইল অ্যাডহেসিভ।



টেকসই



উচ্চতর
বন্ধন



ব্যবহার
করা সহজ



টালির
ওপরে টালি

বৈশিষ্ট্যাবলি এবং সুবিধাসমূহঃ

- মেঝে তথা দেয়ালে প্রয়োগের জন্য, ভেতরের জায়গাগুলোতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- জল ও শক প্রতিরোধক - ভেজা জায়গাতে এবং কমারশিয়াল ফ্লোরে ব্যবহারের উপযোগী।
- স্যাগ-প্রতিরোধক ফরমুলা লম্বাভাবে খাড়া দেয়ালগুলোতে নির্ঝঞ্ঝাটে প্রয়োগ করার সহায়ক।
- কম ভিওসি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য।

এসব কাজের উপযোগীঃ

এটি অনুভূমিক তথা লম্ব উভয় ধরনের তল, ইন্ট্রিয়র ফ্লোর, দেয়াল এবং এক্সটার্নাল ফ্লোর, নানান ধরনের তলগুলোতে শুকনো আর ভিজে জায়গাতে প্রয়োগের উপযোগী। টালির-ওপরে-টালি ধরনের প্রয়োগের জন্যও এটি ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়।

প্যাকেজিংঃ 20 কেজি ব্যাগ

কারিগরী বৈশিষ্ট্যাবলিঃ

পট লাইফ	টেনসাইল বন্ধন		শীয়ার বন্ধন		**কভারেজ	IS 15477: 2019	EN 12004: 2017	*শেল্ফ আয়ু
2 ঘন্টা	শুকনো পরিস্থিতিতে	> 1.20 N/mm ²	শুকনো পরিস্থিতিতে	> 1.35 N/mm ²	আনুমানিক 55-60 ft ²	টাইপ 2'T	টাইপ C1T	12 মাস
	ভেজা পরিস্থিতিতে	> 1.10 N/mm ²	ভেজা পরিস্থিতিতে	> 1.10 N/mm ²				
			হিট এজিং	> 1.20 N/mm ²				

*সিলবন্দি প্যাকেজের জন্য, যখন তা কোনও ঢাকনার নীচে, সরাসরি সূর্যের আলোর বাইরে, ড্যাম্প-রোধী পরিস্থিতিতে এবং তাপমাত্রার চরমতম সীমা থেকে সুরক্ষিত রাখা হয়।

**ট্রাওয়েল নচের সাইজ, টালির ধরন ও আকার এবং সাবস্ট্রেটের মসৃণতা ও সমানতার ওপর নির্ভর করে কভারেজে তারতম্য হতে পারে।

6 mm x 6 mm স্কেয়ার নচওলা ট্রাওয়েল ব্যবহার ক'রে 3 mm থিকনেসের 20 কেজি ব্যাগের জন্য।

প্রয়োগের ক্ষেত্র:

ইনটিরিয়র ফ্লোর্স	ভিট্রিবাইন্ড
সেরামিক টালি	✓
সেমি-ভিট্রিয়াস	✓
টালির ওপরে টালি	✓
ভিট্রিফায়েড টালি	✓
পোর্সিলিন টালি	✓
কাচের মোজাইক	
ন্যাচারাল স্টোপ্স-গ্রানাইট/মার্বেল	
ছোটো ফরমাটের টালি	✓
মাবারি ফরমাটের টালি	✓
লার্জ ফরমাটের টালি	
ইনটিরিয়র ওয়াল	
৭ ফুট পর্যন্ত	✓

ভৌত গুণধর্মসমূহ @ 25°C

ভ্যারিয়েন্ট	ভিট্রিবাইন্ড
মিক্সিং রেশিও, ওজনের হিসেবে	0.25 - 0.27
মিক্সড ঘণত্ব, কেজি / লিটার	1.60 - 1.80
ওপেন টাইম, মিনিটস (IS 15477: 2019)	আনুমানিক 20
অ্যাডজাস্টেলিটি, মিনিটস (IS 15477: 2019)	আনুমানিক 20
পট লাইফ, ঘণ্টা	2
সেটিং টাইম, ঘণ্টা	24
টাইম টু হেভি ট্রাফিক, ঘণ্টা	24
অ্যাডহেসিভের পুরুত্ব, mm	3 - 12
প্রয়োগের তাপমাত্রা (সাবস্ট্রেট ও মেটেরিয়ালস), °C	5 - 35



IS 15477: 2019 অনুসরণে গুণধর্ম

ভ্যারিয়েন্ট	ভিট্রিবাইন্ড	
এইসবের মান্যতা:	2T	
পরীক্ষাধীন গুণধর্ম	প্রয়োজনীয়তা	পরীক্ষার ফল
1. টেনসাইল অ্যাডহেসন স্ট্রিংথ		
a) শুকনো পরিস্থিতি, N/mm ²	ন্যূনতম 1.0	>1.2
b) ভেজা পরিস্থিতি, N/mm ²	ন্যূনতম 1.0	>1.1
2. শীয়ার অ্যাডহেসন স্ট্রিংথ		
a) শুকনো পরিস্থিতি, N/mm ²	ন্যূনতম 1.25	>1.35
b) ভেজা পরিস্থিতি, N/mm ²	ন্যূনতম 1.0	>1.1
c) হিট এজিং, N/mm ²	ন্যূনতম 1.0	>1.12
3. স্লিপ রেজিস্ট্যান্স, mm	≤ 0.5	<0.4

EN 12004: 2017 অনুসরণে গুণধর্ম

ভ্যারিয়েন্ট	ভিট্রিবাইন্ড	
এইসবের মান্যতা:	CIT	
পরীক্ষাধীন গুণধর্ম	প্রয়োজনীয়তা	পরীক্ষার ফল
1. ওপেন টাইম @ 20 মিনিটস, N/mm ²	≥ 0.5	>0.7
2. স্লিপ রেজিস্ট্যান্স, mm	≤ 0.5	<0.4
3. টেনসাইল অ্যাডহেসন স্ট্রিংথ		
a) প্রাথমিক, N/mm ²	≥ 0.5	>0.9
b) জলে ডুবানোর পরে, N/mm ²	≥ 0.5	>0.8
c) হিট এজিং-এর পরে, N/mm ²	≥ 0.5	>0.9
d) ফ্রীজ-থ সাইকেলের পরে, N/mm ²	≥ 0.5	>0.8





BIRLA WHITE TILESTIX RANGE



Use Birla White Tilelynk for excellent results.



বিশদ জানতে
স্ক্যান করুন

বিডলা হোয়াইট - আলট্রাটেক সিমেন্ট লিমিটেডের একটি ইউনিট,

9^থ ফ্লোর, বিডলা সেঞ্চুরিয়ন, পান্ডুরং বুথকার মার্গ, ওরলি, মুম্বই - 400030

🌐 ওয়েবসাইটঃ www.birlawhite.com | 📞 টোল-ফ্রী নং: 1800 11 1717

📘 www.facebook.com/BirlaWhiteCement | 🐦 twitter.com/BirlaWhite

✉ bw-consumercare@adityabirla.com