



লুজ্ টালির ইজি ফিক্স

হোয়াইট সিমেন্টের  
অ্যাডভান্টেজ সহ  
বিড়লা হোয়াইট

# টাইলস্টিক্স

ফিনিশ দুর্দান্ত । বন্ধন দুরন্ত ।



# টাইলস্টিক্স ভিট্রিবাইন্ড গ্রিপ+


এটি সেরামিক, সেমি-ভিট্রিয়াস, ভিট্রিফায়েড টাইলস এবং ন্যাচারাল স্টোনস আটকানোর জন্য দারুণভাবে পলিমার দ্বারা রূপান্তরিত, হোয়াইট সিমেন্ট-ভিত্তিক থিন-সেট টাইল অ্যাডহেসিভ।



টেকসই



উচ্চতর  
বন্ধন



ব্যবহার  
করা সহজ



সর্বাধিক  
ওপেন টাইম

## বৈশিষ্ট্যাবলি এবং সুবিধাসমূহঃ

- মেঝেতে টালির-ওপরে-টালি কাজের জন্য আদর্শ জিনিস।
- মেঝে তথা দেয়ালে প্রয়োগের জন্য, ভেতরের জায়গাগুলোতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- জল ও শক প্রতিরোধক - ভেজা জায়গাতে এবং কমারশিয়াল ফ্লোরে ব্যবহারের উপযোগী।
- স্যাগ-প্রতিরোধক ফর্মুলা লম্বভাবে খাড়া দেয়ালগুলোতে নির্ঝঞ্ঝাটে প্রয়োগ করার সহায়ক।
- হিট এজিং সয়ে চলে-যা তাকে উচ্চ তাপমাত্রার জায়গাগুলোতে, তথা জাসুজি, সনা জাতীয় উচ্চ তাপমাত্রার প্রয়োগ ক্ষেত্রগুলোতে ব্যবহারের পক্ষে আদর্শ করে তুলেছে।
- কম ভিওসি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য।

## এসব কাজের উপযোগীঃ

অনুভূমিক ও লম্ব তলগুলোতে, শুকনো আর ভিজে জায়গাগুলোতে ইনডোর তথা আউটডোর প্রয়োগের জন্য। টালির-ওপরে-টালি ধরনের প্রয়োগের জন্যও এটি ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়।

প্যাকেজিংঃ 20 কেজি ব্যাগ

## কারিগরী বৈশিষ্ট্যাবলিঃ

পট লাইফ	টেনসাইল বন্ধন	শীয়ার বন্ধন	**কভারেজ	IS 15477: 2019	EN 12004: 2017	*শেফ আয়ু		
2 ঘন্টা	শুকনো পরিস্থিতিতে	> 1.25 N/mm <sup>2</sup>	শুকনো পরিস্থিতিতে	> 1.40 N/mm <sup>2</sup>	আনুমানিক 55-60 ft <sup>2</sup>	টাইপ 2'T'	টাইপ C2TE	12 মাস
	ভেজা পরিস্থিতিতে	> 1.10 N/mm <sup>2</sup>	ভেজা পরিস্থিতিতে	> 1.10 N/mm <sup>2</sup>				
		হিট এজিং	> 1.20 N/mm <sup>2</sup>					

\*সিলবন্দি প্যাকের জন্য, যখন তা কোনও ঢাকনার নীচে, সরাসরি সূর্যের আলোর বাইরে, ড্যাম্প-রোধী পরিস্থিতিতে এবং তাপমাত্রার চরমতম সীমা থেকে সুরক্ষিত রাখা হয়।

\*\*ট্রাওয়েল নচের সাইজ, টালির ধরন ও আকার এবং সাবস্ট্রেটের মসৃণতা ও সমান্তর ওপর নির্ভর করে কভারেজে তারতম্য হতে পারে।  
6 mm x 6 mm স্কোয়ার নচওলা ট্রাওয়েল ব্যবহার ক'রে 3 mm থিকনেসের 20 কেজি ব্যাগের জন্য।

## প্রয়োগের ক্ষেত্র:

ইনটেরিয়র ফ্লোর্স	ভিট্রিবাইন্ড গ্রিপ+
সেরামিক টালি	✓
সেমি-ভিট্রিয়াস	✓
টালির ওপরে টালি	✓
ভিট্রিফায়েড টালি	✓
পোর্সিলিন টালি	✓
কাচের মোজাইক	✓
ন্যাচারাল স্টোপ-গ্রানাইট/মার্বেল	✓
ছোটো ফরমাটের টালি	✓
মার্বারি ফরমাটের টালি	✓
লার্জ ফরমাটের টালি	✓
ইনটেরিয়র ওয়াল	
৯ ফুট পর্যন্ত	✓
৯ ফুটের বেশি	✓
এক্সটেরিয়র ফ্লোর্স	
সেরামিক টালি	✓
সেমি-ভিট্রিয়াস	✓
টালির ওপরে টালি	✓
ভিট্রিফায়েড টালি	✓
পোর্সিলিন টালি	✓
কাচের মোজাইক	✓
ন্যাচারাল স্টোপ-গ্রানাইট/মার্বেল	✓
ছোটো ফরমাটের টালি	✓
মার্বারি ফরমাটের টালি	✓
লার্জ ফরমাটের টালি	
এক্সটেরিয়র ওয়াল	
৯ ফুট পর্যন্ত	✓
৯ ফুটের বেশি	

## ভৌত গুণধর্মসমূহ @ 25°C

ভ্যারিয়েন্ট	ভিট্রিবাইন্ড গ্রিপ+
মিক্সিং রেশিও, ওজনের হিসেবে	0.29 - 0.31
মিক্সড ঘণত্ব, কেজি / লিটার	1.55 - 1.75
ওপেন টাইম, মিনিটস (IS 15477: 2019)	ন্যূনতম 30
অ্যাডজাস্টেলিটি, মিনিটস (IS 15477: 2019)	আনুমানিক 30
পট লাইফ, ঘণ্টা	2
সেটিং টাইম, ঘণ্টা	24
টাইম টু ফুট ট্রাফিক, ঘণ্টা	24
টাইম টু হেভি ট্রাফিক, ঘণ্টা	28
অ্যাডহেসিভের পুরুত্ব, mm	3 - 12
প্রয়োগের তাপমাত্রা (সাবস্ট্রেট ও মেটেরিয়ালস), °C	5 - 35




## IS 15477: 2019 অনুসরণে গুণধর্ম

ভ্যারিয়েন্ট	ভিট্রিবাইন্ড গ্রিপ+	
এইসবের মান্যতা:	2T	
পরীক্ষাধীন গুণধর্ম	প্রয়োজনীয়তা	পরীক্ষার ফল
1. টেনসাইল অ্যাডহেসন স্ট্রেন্থ		
a) শুকনো পরিস্থিতি, N/mm <sup>2</sup>	ন্যূনতম 1.0	>1.25
b) ভেজা পরিস্থিতি, N/mm <sup>2</sup>	ন্যূনতম 1.0	>1.10
2. শীয়ার অ্যাডহেসন স্ট্রেন্থ		
a) শুকনো পরিস্থিতি, N/mm <sup>2</sup>	ন্যূনতম 1.25	>1.40
b) ভেজা পরিস্থিতি, N/mm <sup>2</sup>	ন্যূনতম 1.0	>1.10
c) হিট এজিং, N/mm <sup>2</sup>	ন্যূনতম 1.0	>1.20
3. স্লিপ রেজিস্ট্যান্স, mm	≤ 0.5	<0.4

## EN 12004: 2017 অনুসরণে গুণধর্ম

ভ্যারিয়েন্ট	ভিট্রিবাইন্ড গ্রিপ+	
এইসবের মান্যতা:	C2TE	
পরীক্ষাধীন গুণধর্ম	প্রয়োজনীয়তা	পরীক্ষার ফল
1. ওপেন টাইম @ 20 মিনিটস, N/mm <sup>2</sup>	≥ 0.5	>0.7
2. স্লিপ রেজিস্ট্যান্স, mm	≤ 0.5	<0.4
3. টেনসাইল অ্যাডহেসন স্ট্রেন্থ		
a) প্রাথমিক, N/mm <sup>2</sup>	≥ 1.0	>1.25
b) জলে ডুবানোর পরে, N/mm <sup>2</sup>	≥ 1.0	>1.10
c) হিট এজিংএর পরে, N/mm <sup>2</sup>	≥ 1.0	>1.20
d) ফ্রীজ-থ সাইকেলের পরে, N/mm <sup>2</sup>	≥ 1.0	>1.10





# BIRLA WHITE TILESTIX RANGE



Use Birla White Tilelynk for excellent results.



বিশদ জানতে  
স্ক্যান করুন

## বিড়লা হোয়াইট - আলট্রাটেক সিমেন্ট লিমিটেডের একটি ইউনিট,

৭<sup>থ</sup> ফ্লোর, বিড়লা সেঞ্চুরিয়ন, পান্ডুরং বুথকার মার্গ, ওরলি, মুম্বই - 400030

🌐 ওয়েবসাইটঃ [www.birlawhite.com](http://www.birlawhite.com) | 📞 টোল-ফ্রী নং: 1800 11 1717

📘 [www.facebook.com/BirlaWhiteCement](https://www.facebook.com/BirlaWhiteCement) | 🐦 [twitter.com/BirlaWhite](https://twitter.com/BirlaWhite)

✉ [bw-consumercare@adityabirla.com](mailto:bw-consumercare@adityabirla.com)