



ಲೂಸ್ ಟೈಲ್ಸ್ ನ ಈಸೀ ಫಿಕ್ಸ್

ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ನ  
ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುವ  
ಬೆರ್ಲಾ ವೈಟ್

# ಟೈಲ್ ಸಿಕ್ಸ್

ಫಿನಿಶ್ ಮಸ್ಟ್. ಹಿಡಿತ ಜಬರ್ದಸ್ಟ್.



# ಟೈಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವಿಟ್ರಿಬೈಂಡ್ ಗ್ರಿಪ್+


ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲಿಮರ್ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೆರಾಮಿಕ್, ಸೆಮಿ-ವಿಟ್ರಸ್, ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ತೆಳುವಾದ ಸೆಟ್ ಟೈಲ್ ಅಂಟಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.



ಅಧಿಕ ಬಾಳಿಕೆ



ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ



ಸುಲಭವಾದ ಬಳಕೆ



ಹೈಯಿಸ್ ಓಪನ್ ಟೈಮ್

## ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

- ಇದು ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಟೈಲ್-ಆನ್-ಟೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ಪನ್ನ.
- ಆಂತರಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನೆಲಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಡೆಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಮಹಡಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
- ನೀರು ಮತ್ತು ಶಾಕ್ ನಿರೋಧಕ - ತೇವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಫ್ಲೋರ್‌ಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- ಸಾಗ್ ನಿರೋಧಕ ಸೂತ್ರವು ಲಂಬ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆ-ರಹಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಹೀಟ್ ಏಜಿಂಗ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಕುರಿಯು, ಸೌನಾ ಮುಂತಾದ ಬಿಸಿ ತಾಪಮಾನದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- ಕಡಿಮೆ VOC ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ.

## ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ತವಾದುದು:

ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತಲ ಮತ್ತು ಲಂಬವಾದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳು. ಟೈಲ್-ಆನ್-ಟೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಸಹ ಇದನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್: 20 ಕೆಜಿ ಬ್ಯಾಗ್

## ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು:

ಪಾಟ್ ಲೈಫ್	ಟೆನ್‌ಸಿಲ್ ಅಡ್ಡಿತನ್	ತಿಯರ್ ಅಡ್ಡಿತನ್	**ಕವರೇಜ್	IS 15477: 2019	EN 12004: 2017	*ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್		
2 ಗಂಟೆಗಳು	ಶುಷ್ಕ ಸ್ಥಿತಿ	> 1.25 N/mm <sup>2</sup>	ಶುಷ್ಕ ಸ್ಥಿತಿ	> 1.40 N/mm <sup>2</sup>	ಅಂದಾಜು. 55-60 ft <sup>2</sup>	ಟೈಪ್ 2'T'	ಟೈಪ್ C2TE	12 ತಿಂಗಳುಗಳು
	ಆರ್ಧ್ರ ಸ್ಥಿತಿ	> 1.10 N/mm <sup>2</sup>	ಆರ್ಧ್ರ ಸ್ಥಿತಿ	> 1.10 N/mm <sup>2</sup>				
			ಹೀಟ್ ಏಜಿಂಗ್	> 1.20 N/mm <sup>2</sup>				

\*ಸೀಲ್ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು, ತೇವಾಂಶನಿರೋಧಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕು, ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದ ವಿಪರೀತಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

\*\*ಟ್ರೋವೆಲ್ ದರ್ಜೆಯ ಗಾತ್ರ, ಟೈಲಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ತಲಾಧಾರದ/ಅಡಿಪಾಯದ ಮೃದುವು ಮತ್ತು ಸಮತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕವರೇಜ್ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. 3mm ದಪ್ಪದಲ್ಲಿ 20Kg ಚೀಲಗಳಿಗೆ 6mm x 6mm ಚದರ ನಾಚ್ಡ್ ಟ್ರೋವೆಲ್ ಬಳಸಿ.

## ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು:

ಆಂತರಿಕ ಮಹಡಿಗಳು	ವಿಟ್ರಿಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಿಪ್+
ಸೆರಾಮಿಕ್ ಟೈಲ್ಸ್	✓
ಸೆಮಿ ವಿಟ್ರಿಯಸ್	✓
ಟೈಲ್ ಆನ್ ಟೈಲ್	✓
ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟೈಲ್ಸ್	✓
ಪೊರ್ಸೆಲೈನ್ ಟೈಲ್ಸ್	✓
ಗ್ಲಾಸ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್ಸ್	✓
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ಲುಗಳು - ಗ್ರಾನೈಟ್/ಮಾರ್ಬಲ್	✓
ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಟೈಲ್ಸ್	✓
ಮಧ್ಯಮ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಟೈಲ್ಸ್	✓
ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಟೈಲ್ಸ್	✓
<b>ಆಂತರಿಕ ಗೋಡೆ</b>	
9 ಅಡಿ ವರೆಗೆ	✓
9 ಅಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು	✓
<b>ಬಾಹ್ಯ ಮಹಡಿಗಳು</b>	
ಸೆರಾಮಿಕ್ ಟೈಲ್ಸ್	✓
ಸೆಮಿ ವಿಟ್ರಿಯಸ್	✓
ಟೈಲ್ ಆನ್ ಟೈಲ್	✓
ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟೈಲ್ಸ್	✓
ಪೊರ್ಸೆಲೈನ್ ಟೈಲ್ಸ್	✓
ಗ್ಲಾಸ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್ಸ್	✓
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ಲುಗಳು - ಗ್ರಾನೈಟ್/ಮಾರ್ಬಲ್	✓
ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಟೈಲ್ಸ್	✓
ಮಧ್ಯಮ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಟೈಲ್ಸ್	✓
ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಟೈಲ್ಸ್	✓
<b>ಬಾಹ್ಯ ಗೋಡೆ</b>	
9 ಅಡಿ ವರೆಗೆ	✓
9 ಅಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು	

## ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು @ 25°C

ವೇರಿಯಂಟ್	ವಿಟ್ರಿಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಿಪ್+
ತುಕದಿಂದ ಮಿಶ್ರಣ ಅನುಪಾತ	0.29 - 0.31
ಮಿಶ್ರ ಸಾಂದ್ರತೆ, ಕೆಜಿ/ಲೀಟರ್	1.55 - 1.75
ಓಪನ್ ಟ್ರೈಮ್, ನಿಮಿಷಗಳು (IS 15477: 2019)	ಕನಿಷ್ಠ 30
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ನಿಮಿಷಗಳು (IS 15477: 2019)	ಅಂದಾಜು 30
ಪಾಟ್ ಲೈಫ್, ಗಂಟೆಗಳು	2
ಸಮಯ, ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು	24
ಕಾಲ್ಕುಡಿಗಿಯ ಸಮಯ, ಗಂಟೆಗಳು	24
ಭಾರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಗೆ ಸಮಯ, ಗಂಟೆಗಳು	28
ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ದಪ್ಪ, mm	3 - 12
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಾಪಮಾನ (ಸಬ್‌ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್), °C	5 - 35




## IS 15477: 2019 ಪ್ರಕಾರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ವೇರಿಯಂಟ್	ವಿಟ್ರಿಬ್ಯೂಂಡ್ ಗ್ರಿಪ್+	
ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ:	2T	
ಪರಿಕ್ಷಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ಅವಶ್ಯಕತೆ	ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
1. ಆಕರ್ಷಕ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ		
a) ಶುಷ್ಕ ಸ್ಥಿತಿ, N/mm <sup>2</sup>	ಕನಿಷ್ಠ 1.0	>1.25
b) ಆದ್ರ್ವ ಸ್ಥಿತಿ, N/mm <sup>2</sup>	ಕನಿಷ್ಠ 1.0	>1.10
2. ತಿಯರ್ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ		
a) ಶುಷ್ಕ ಸ್ಥಿತಿ, N/mm <sup>2</sup>	ಕನಿಷ್ಠ 1.25	>1.40
b) ಆದ್ರ್ವ ಸ್ಥಿತಿ, N/mm <sup>2</sup>	ಕನಿಷ್ಠ 1.0	>1.10
c) ಹೀಟ್ ಎಜಿಂಗ್, N/mm <sup>2</sup>	ಕನಿಷ್ಠ 1.0	>1.20
3. ಸ್ಲಿಪ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, mm	≤ 0.5	<0.4

## EN 12004: 2017 ಪ್ರಕಾರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ವೇರಿಯಂಟ್	ವಿಟ್ರಿಬ್ಯೂಂಡ್ ಗ್ರಿಪ್+	
ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ:	C2TE	
ಪರಿಕ್ಷಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ಅವಶ್ಯಕತೆ	ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
1. ತೆರೆಯುವ ಸಮಯ @ 20 ನಿಮಿಷಗಳು, N/mm <sup>2</sup>	≥ 0.5	>0.7
2. ಸ್ಲಿಪ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, mm	≤ 0.5	<0.4
3. ಆಕರ್ಷಕ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ		
a) ಅರಂಭಿಕ, N/mm <sup>2</sup>	≥ 1.0	>1.25
b) ನಿರೀನ ಇಮ್ಪರ್ಚ್ ನಂತರ, N/mm <sup>2</sup>	≥ 1.0	>1.10
c) ಹೀಟ್ ಎಜಿಂಗ್ ನಂತರ, N/mm <sup>2</sup>	≥ 1.0	>1.20
d) ಫ್ರೀಜ್-ಥಾವ್ ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ನಂತರ, N/mm <sup>2</sup>	≥ 1.0	>1.10





# BIRLA WHITE TILESTIX RANGE



Use Birla White Tilelynk for excellent results.



ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು  
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ

## ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ - ಆ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ವಾಟಿಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,

9ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿರ್ಲಾ ಸೆಂಟುರಿಯನ್, ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಬುಧ್ಧರ್ ಮಾರ್ಗ, ವರ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ - 400030

🌐 ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: [www.birlawhite.com](http://www.birlawhite.com) | 📞 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್: 1800 11 1717

📘 [www.facebook.com/BirlaWhiteCement](https://www.facebook.com/BirlaWhiteCement) | 🐦 [twitter.com/BirlaWhite](https://twitter.com/BirlaWhite)

✉ [bw-consumercare@adityabirla.com](mailto:bw-consumercare@adityabirla.com)