



लूज टाइल्स का ईजी फिक्स

व्हाइट सिमेंट के
एडवांटेज वाला
बिरला व्हाइट

टाइलस्टिक्स

फिनिश मस्त, पकड़ जबरदस्त.



टाइलस्टिक्स विट्रिबाइंड

यह सेरामिक, सेमी-विट्रियस टाइल, विट्रिफाइड टाइल्स तथा नैचुरल स्टोन्स को फिक्स करने के लिए एक बढ़िया पॉलिमर मॉडिफाइड, व्हाइट सीमेन्ट-आधारित थिन-सेट टाइल एडहेसिव है।



टिकाऊ



बेहतरीन
चिपकाव



इस्तेमाल में
आसान



टाइल पर
टाइल

विशेषताएं एवं उपयोगिताएं:

- अंदरूनी हिस्सों पर, फर्श तथा दीवारों पर भी लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- पानी तथा आघात का प्रतिरोधक - गीले हिस्सों तथा कमर्शियल फर्श के लिए भी उपयुक्त।
- सैग प्रतिरोधी फॉर्मूला, जिसके कारण इसे बिना किसी झंझट वर्टिकल दीवारों पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
- कम वीओसी स्वस्थ जीवन के लिए उपयोगी।

इनके लिए उपयुक्त:

सूखी और गीली सतहों पर अंदरूनी फर्श, दीवार, विभिन्न सतहों पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लगाया जा सकता है। टाइल पर टाइल लगाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है।

पैकेजिंग: 20 किलो बैग

तकनीकी विनिर्धारण:

ताजा रहने की अवधि	टेन्साइल चिपकाव		शियर चिपकाव		**कवरेज	IS 15477: 2019	EN 12004: 2017	*शेल्फ लाइफ
2 घंटे	सूखी दशा	> 1.20 N/mm ²	सूखी दशा	> 1.35 N/mm ²	लगभग 55-60 ft ²	टाइप 2'T'	टाइप C1T	12 महीने
	गीली दशा	> 1.10 N/mm ²	गीली दशा	> 1.10 N/mm ²				
			हीट एजिंग	> 1.20 N/mm ²				

*सीलबंद पैक के लिए इसको ढककर, सूरज की सीधी रोशनी से बचाकर, सीलनरोधी दशा में तथा अत्यधिक तापमानों से सुरक्षित रखा जाता है।

**ट्रॉवेल नाँच के आकार, टाइल के प्रकार तथा आकार और उप-सतह के स्मूद तथा समतल होने के आधार पर कवरेज में भिन्नता होगी। 20 किलो बैग के लिए 3 मिमी मोटाई के साथ 6 मिमी x 6 मिमी वर्ग ट्रॉवेल का इस्तेमाल करने पर।

इस्तेमाल के क्षेत्र:

अंदरूनी फर्श	विट्रिबाइंड
सेरामिक टाइल्स	✓
सेमी विट्रेयस	✓
टाइल पर टाइल	✓
विट्रिफाइड टाइल्स	✓
पोर्सलीन टाइल्स	✓
ग्लास मोजायक	
नैचुरल स्टेन्स - ग्रेनाइट/मार्बल	
छोटे फॉर्मेट की टाइल्स	✓
मध्यम फॉर्मेट की टाइल्स	✓
बड़े फॉर्मेट की टाइल्स	
अंदरूनी दीवार	
9 फुट तक	✓

भौतिक गुण @ 25°C

वेरिएंट	विट्रिबाइंड
वजन अनुसार मिश्रण अनुपात	0.25 - 0.27
मिश्रित घनत्व, किलो/लीटर	1.60 - 1.80
(IS 15477: 2019) ओपन समय, मिनट	लगभग 20
(IS 15477: 2019) एडजस्ट होने की योग्यता, मिनट	लगभग 20
ताजा रहने की अवधि, घंटे	2
सेट होने का समय, घंटे	24
ज्यादा लोगों के चलने फिरने लायक समय, घंटे	24
एड्हेसिव की मोटाई, mm	3 - 12
इस्तेमाल हेतु तापमान (उपसतह तथा सामग्री), °C	5 - 35



IS 15477: 2019 के अनुसार गुण

वेरिएंट	विट्रिबाइंड	
इसकी पुष्टि:	2T	
जांच गुण	अपेक्षा	जांच परिणाम
1. टेन्साइल चिपकाव शक्ति		
a) शुष्क दशा, N/mm ²	न्यूनतम 1.0	>1.2
b) गीली दशा, N/mm ²	न्यूनतम 1.0	>1.1
2. शियर चिपकाव शक्ति		
a) शुष्क दशा, N/mm ²	न्यूनतम 1.25	>1.35
b) गीली दशा, N/mm ²	न्यूनतम 1.0	>1.1
c) हीट एजिंग, N/mm ²	न्यूनतम 1.0	>1.12
3. स्लिप प्रतिरोधकता, mm	≤ 0.5	<0.4

EN 12004: 2017 के अनुसार गुण

वेरिएंट	विट्रिबाइंड	
इसकी पुष्टि:	C1T	
जांच गुण	अपेक्षा	जांच परिणाम
1. ओपन समय @ 20 मिनट, N/mm ²	≥ 0.5	>0.7
2. स्लिप प्रतिरोधकता, mm	≤ 0.5	<0.4
3. टेन्साइल चिपकाव शक्ति		
a) आरंभिक, N/mm ²	≥ 0.5	>0.9
b) पानी में डुबाने के बाद, N/mm ²	≥ 0.5	>0.8
c) हीट एजिंग के बाद, N/mm ²	≥ 0.5	>0.9
d) फ्रीज के बाद-थॉ सायकिल्स, N/mm ²	≥ 0.5	>0.8





BIRLA WHITE TILESTIX RANGE



Use Birla White Tilelynk for excellent results.



अधिक जानकारी
के लिए स्कैन करें

बिरला व्हाईट - अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड की यूनिट,
9 वीं मंजिल, बिरला सेन्चुरियन, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई-400030

🌐 वेबसाइट: www.birlawhite.com | 📞 टोल फ्री नं.: 1800 11 1717

📘 www.facebook.com/BirlaWhiteCement | 🐦 twitter.com/BirlaWhite

✉ bw-consumercare@adityabirla.com