



ಲೂಸ್ ಟೈಲ್ಸ್ ನ ಈಸೀ ಫಿಕ್ಸ್

ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ನ
ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುವ
ಬೆರ್ಲಾ ವೈಟ್

ಟೈಲ್ ಸಿಕ್ಸ್

ಫಿನಿಶ್ ಮಸ್ಟ್. ಹಿಡಿತ ಜಬರ್ದಸ್ಟ್.



ಟೈಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವಿಟ್ರಿಬೈಂಡ್


ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲಿಮರ್ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ, ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್-ಆಧಾರಿತ ತೆಳುವಾದ-ಸೆಟ್ ಟೈಲ್ ಅಂಟುವ ಸೆರಾಮಿಕ್, ಸೆಮಿ-ವಿಟ್ರಸ್ ಟೈಲ್, ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು.



ಅಧಿಕ ಬಾಳಿಕೆ



ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ



ಸುಲಭವಾದ ಬಳಕೆ



ಟೈಲ್ ಆನ್ ಟೈಲ್

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

- ಆಂತರಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಡೆಗೆ ಹಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು.
- ನೀರು ಮತ್ತು ಶಾಕ್ ನಿರೋಧಕ - ತೇವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪೂರ್ಣಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- ಸಾಗ್ ನಿರೋಧಕ ಸೂತ್ರವು ಲಂಬ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆ-ರಹಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಕಡಿಮೆ VOC ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ.

ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ತವಾದುದು:

ಇದು ಸಮತಲ ಮತ್ತು ಲಂಬ ಎರಡೂ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಿಗೆ, ಆಂತರಿಕ ನೆಲದ ಮೇಲೆ, ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ, ಶುಷ್ಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಟೈಲ್-ಆನ್-ಟೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಸಹ ಇದನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್: 20 ಕೆಜಿ ಬ್ಯಾಗ್

ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು:

ಪಾಟ್ ಲೈಫ್	ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಅಡ್ಡತನ್		ಶಿಯರ್ ಅಡ್ಡತನ್		**ಕವರೇಜ್	IS 15477: 2019	EN 12004: 2017	*ತೆಲ್ ಲೈಫ್
2 ಗಂಟೆಗಳು	ಶುಷ್ಕ ಸ್ಥಿತಿ	> 1.20 N/mm ²	ಶುಷ್ಕ ಸ್ಥಿತಿ	> 1.35 N/mm ²	ಅಂದಾಜು. 55-60 ft ²	ಟೈಪ್ 2'T'	ಟೈಪ್ CIT	12 ತಿಂಗಳುಗಳು
	ಆರ್ಧ್ರ ಸ್ಥಿತಿ	> 1.10 N/mm ²	ಆರ್ಧ್ರ ಸ್ಥಿತಿ	> 1.10 N/mm ²				
			ಹೀಟ್ ಎಜಿಂಗ್	> 1.20 N/mm ²				

*ಸೀಲ್ ಪ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು, ತೇವಾಂಶನಿರೋಧಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಬೇಕು, ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದ ವಿಪರೀತಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು.

**ಟ್ರೋವೆಲ್ ದರ್ಜೆಯ ಗಾತ್ರ, ಟೈಲ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ತಲಾಧಾರದ/ಅಡಿಪಾಯದ ಮೃದುವು ಮತ್ತು ಸಮತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕವರೇಜ್ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. 3mm ದಪ್ಪದಲ್ಲಿ 20Kg ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ 6mm x 6mm ಚದರ ನಾಚ್ ಟ್ರೋವೆಲ್ ಬಳಸಿ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು:

ಆಂತರಿಕ ಮಹಡಿಗಳು	ವಿಟ್ರಿಬ್ಯುಂಡ್
ಸೆರಾಮಿಕ್ ಟೈಲ್ಸ್	✓
ಸೆಮಿ ವಿಟ್ರಿಯಸ್	✓
ಟೈಲ್ ಆನ್ ಟೈಲ್	✓
ವಿಟ್ರಿಫೈಡ್ ಟೈಲ್ಸ್	✓
ಪೊರ್ಸಿಲೈನ್ ಟೈಲ್ಸ್	✓
ಗ್ಲಾಸ್ ಮೊಸಾಯಿಕ್ಸ್	
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ಲುಗಳು - ಗ್ರಾನೈಟ್/ಮಾರ್ಬಲ್	
ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಟೈಲ್ಸ್	✓
ಮಧ್ಯಮ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಟೈಲ್ಸ್	✓
ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಟೈಲ್ಸ್	
ಆಂತರಿಕ ಗೋಡೆ	
9 ಅಡಿ ವರೆಗೆ	✓

ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು @ 25°C

ವೇರಿಯಂಟ್	ವಿಟ್ರಿಬ್ಯುಂಡ್
ತೂಕದಿಂದ ಮಿಶ್ರಣ ಅನುಪಾತ	0.25 - 0.27
ಮಿಶ್ರ ಸಾಂದ್ರತೆ, ಕೆಜಿ/ಲೀಟರ್	1.60 - 1.80
ಓಪನ್ ಟೈಮ್, ನಿಮಿಷಗಳು (IS 15477: 2019)	ಅಂದಾಜು 20
ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ನಿಮಿಷಗಳು (IS 15477: 2019)	ಅಂದಾಜು 20
ಪಾಟ್ ಲೈಫ್, ಗಂಟೆಗಳು	2
ಸಮಯ, ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು	24
ಭಾರೀ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಗೆ ಸಮಯ, ಗಂಟೆಗಳು	24
ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ದಪ್ಪ, mm	3 - 12
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಾಪಮಾನ (ಸಬ್‌ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್), °C	5 - 35



IS 15477: 2019 ಪ್ರಕಾರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ವೇರಿಯಂಟ್	ವಿಟ್ರಿಬ್ಯುಂಡ್	
ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ:	2T	
ಪರೀಕ್ಷಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ಅವಶ್ಯಕತೆ	ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
1. ಆಕರ್ಷಕ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ		
a) ಶುಷ್ಕ ಸ್ಥಿತಿ, N/mm ²	ಕನಿಷ್ಠ 1.0	>1.2
b) ಆದ್ರ್ವ ಸ್ಥಿತಿ, N/mm ²	ಕನಿಷ್ಠ 1.0	>1.1
2. ತಿಯರ್ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ		
a) ಶುಷ್ಕ ಸ್ಥಿತಿ, N/mm ²	ಕನಿಷ್ಠ 1.25	>1.35
b) ಆದ್ರ್ವ ಸ್ಥಿತಿ, N/mm ²	ಕನಿಷ್ಠ 1.0	>1.1
c) ಹೀಟ್ ಏಜಿಂಗ್, N/mm ²	ಕನಿಷ್ಠ 1.0	>1.2
3. ಸ್ಲಿಪ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, mm	≤ 0.5	<0.4

EN 12004: 2017 ಪ್ರಕಾರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ವೇರಿಯಂಟ್	ವಿಟ್ರಿಬ್ಯುಂಡ್	
ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ:	CIT	
ಪರೀಕ್ಷಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ಅವಶ್ಯಕತೆ	ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
1. ತೆರೆಯುವ ಸಮಯ @ 20 ನಿಮಿಷಗಳು, N/mm ²	≥ 0.5	>0.7
2. ಸ್ಲಿಪ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, mm	≤ 0.5	<0.4
3. ಆಕರ್ಷಕ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ		
a) ಆರಂಭಿಕ, N/mm ²	≥ 0.5	>0.9
b) ನೀರಿನ ಇಮರ್ಷನ್ ನಂತರ, N/mm ²	≥ 0.5	>0.8
c) ಹೀಟ್ ಏಜಿಂಗ್ ನಂತರ, N/mm ²	≥ 0.5	>0.9
d) ಫ್ರೀಜ್-ಥಾವ್ ಸೈಕಲ್‌ಗಳ ನಂತರ, N/mm ²	≥ 0.5	>0.8





BIRLA WHITE TILESTIX RANGE



Use Birla White Tilelynk for excellent results.



ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ

ಬಿರ್ಲಾ ವೈಟ್ - ಆ ಯುನಿಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ವಾಟಿಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್,

9ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಿರ್ಲಾ ಸೆಂಟುರಿಯನ್, ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಬುಧ್ಧರ್ ಮಾರ್ಗ, ವರ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ - 400030

🌐 ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: www.birlawhite.com | 📞 ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್: 1800 11 1717

📘 www.facebook.com/BirlaWhiteCement | 🐦 twitter.com/BirlaWhite

✉ bw-consumercare@adityabirla.com