



ലൂസ് ടൈൽസിന്റെ ഇൗസി ഫിക്സ്

വൈറ്റ് സിമന്റിന്റെ ഗുണമുള്ള ബീർള വൈറ്റ് ടൈൽസ്റ്റിക്സ്

മികച്ച ഫിനിഷ്. മികച്ച പിടുത്തം.



ടെൽ സ്റ്റിക്സ് വിട്രിബിൻഡ്

സിറാമിക്, സെമി-വിട്രിയസ് ടൈലുകൾ, വിട്രിഫൈഡ് ടൈലുകൾ, പ്രകൃതിദത്ത കല്ലുകൾ എന്നിവ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള, പോളിമർ മോഡിഫൈഡ്, വെറ്റ് സിമന്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നേർത്ത-സെറ്റ് ടൈൽ പശയാണിത്.



ഈട് നിൽപ്പ്

ഉയർന്ന അഡിസൻ

ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പം

ടെൽ ഓൺ ടൈൽ

സവിശേഷതകളും പ്രയോജനങ്ങളും:

- ആന്തരിക പ്രദേശങ്ങളിലും, അതുപോലെ ചുവരുകളിലും, തറയിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും.
- വെള്ളം & ഷോക്ക് പ്രതിരോധം - നനഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങൾക്കും കമ്മേഷ്യൽ ഫ്ലോറുകൾക്കും അനുയോജ്യമാണ്.
- സാഗ് റെസിസ്റ്റന്റ് ഫോർമുല ലംബമായ ചുവരുകളിൽ തടസ്സരഹിതമായ പ്രയോഗം നൽകുന്നു.
- കുറഞ്ഞ VOC ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിന്.

അനുയോജ്യമായത്:

തീരശീനവും ലംബവുമായ പ്രതലങ്ങളിൽ ഇന്റീരിയർ ഫ്ലോർ, ഭിത്തി, ബാഹ്യനിലകൾ, വിവിധ പ്രതലങ്ങളിൽ, വരണ്ടതും നനഞ്ഞതുമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ അത് അനുയോജ്യമാണ്. ഇത് ടൈൽ ഓൺ അപ്ലിക്കേഷനും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

പാക്കേജിംഗ്: 20Kg ബാഗ്

സാങ്കേതിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

പോട്ട് ലൈഫ്	ടെൻസൈയിൽ അഡിസൻ		ഷിയർ അഡിസൻ		**കവറേജ്	IS 15477: 2019	EN 12004: 2017	*ഷെൽഫ് ലൈഫ്
2	ഡ്രൈ കണ്ടിഷൻ	> 1.20 N/mm ²	ഡ്രൈ കണ്ടിഷൻ	> 1.35 N/mm ²	ചുരുങ്ങിയത് 55-60 ft ²	ടെപ്പ് 2'T'	ടെപ്പ് CIT	12 മാസങ്ങൾ
		വെറ്റ് കണ്ടിഷൻ	> 1.10 N/mm ²	വെറ്റ് കണ്ടിഷൻ				
	വെറ്റ് കണ്ടിഷൻ		> 1.10 N/mm ²	ഹീറ്റ് എയ്ജിംഗ്				

*സീൽ ചെയ്ത പാക്ക് സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ, നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശം, ഡാംപ്രൂഫ് അവസ്ഥ, താപനിലയുടെ തീവ്രത എന്നിവയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കണം.

**ട്രാവൽ നോച്ചിന്റെ വലുപ്പം, ടൈലിന്റെ തരം, വലുപ്പം, പ്രതലത്തിന്റെ മിനുസം, തുല്യത, എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് കവറേജ് വ്യത്യാസപ്പെടും. 3mm കനത്തിൽ 20Kg ബാഗിന്, 6 mm x 6 mm സ്ക്വയർ നോച്ച്ഡ് ട്രാവൽ ഉപയോഗിക്കുക.

അപ്ലിക്കേഷൻ ഏരിയായ്:

ഇന്റീരിയർ ഘോർസ്	വിഭിന്നിൻഡ്
സിറാമിക് ടൈൽസ്	✓
സെമി വിഭിന്നിൻഡ്	✓
ടൈൽ ഓൺ ടൈൽ	✓
വെട്രിഫൈഡ് ടൈൽസ്	✓
പോർസലൈൻ ടൈൽസ്	✓
ഗ്ലാസ്സ് മൊസൈക്സ്	
നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺസ് - ഗ്രാനൈറ്റ്/മാർബിൾ	
സ്ക്രോൾ ഫോർമാറ്റ് ടൈൽസ്	✓
മിഡിയം ഫോർമാറ്റ് ടൈൽസ്	✓
ലാർജ്ജ് ഫോർമാറ്റ് ടൈൽസ്	
അകം ചുവരുകൾ	
9 അടി വരെ	✓

ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾ @ 25°C

വേരിയന്റ്	വിഭിന്നിൻഡ്
ഭാരം അനുസരിച്ച് മിശ്രിത അനുപാതം	0.25 - 0.27
മിശ്രിത സാന്ദ്രത, Kg/ലിറ്റർ	1.60 - 1.80
ഓപ്പൺ ടൈം, മിനുട്ട്സ് (IS 15477: 2019)	ഏകദേശം 20
ക്രമീകരിക്കൽ, മിനുട്ട്സ് (IS 15477: 2019)	ഏകദേശം 20
പോട്ട് ലൈഫ്, മണിക്കൂർ	2
സെറ്റിംഗ് ടൈം, മണിക്കൂർ	24
ഹെവി ട്രാഫിക്കിലേക്കുള്ള ടൈം, മണിക്കൂർ	24
അഡിസവിന്റെ കനം, mm	3 - 12
അപ്ലിക്കേഷന്റെ താപനില (പ്രതലം ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ), °C	5 - 35



IS 15477: 2019 പ്രകാരമുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികൾ

വേരിയന്റ്	വിഭിന്നിതം	
മിനിമം	2T	
ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്	ആവശ്യകത	ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ്
1. ടെൻസൈയിൽ അഡിസൻ കരുത്ത്		
a) ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻ, N/mm ²	മിനിമം 1.0	>1.2
b) വെറ്റ് കണ്ടീഷൻ, N/mm ²	മിനിമം 1.0	>1.1
2. ഷിയർ അഡിസൻ കരുത്ത്		
a) ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻ, N/mm ²	മിനിമം 1.25	>1.35
b) വെറ്റ് കണ്ടീഷൻ, N/mm ²	മിനിമം 1.0	>1.1
c) ഹിറ്റ് എയ്ജിംഗ് N/mm ²	മിനിമം 1.0	>1.2
3. വഴുക്കൽ പ്രതിരോധം, mm	≤ 0.5	<0.4

EN 12004: 2017 പ്രകാരമുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികൾ

വേരിയന്റ്	വിഭിന്നിതം	
പൊരുത്തപ്പെടുന്നു:	C1T	
ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്	ആവശ്യകത	ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ്
1. ഓപ്പൺ ടൈം @ 20 മിനിറ്റ്സ്, N/mm ²	≥ 0.5	>0.7
2. വഴുക്കൽ പ്രതിരോധം, mm	≤ 0.5	<0.4
3. ടെൻസൈയിൽ അഡിസൻ കരുത്ത്		
a) തുടക്കം, N/mm ²	≥ 0.5	>0.9
b) വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി യതിനുശേഷം, N/mm ²	≥ 0.5	>0.8
c) ഹിറ്റ് എയ്ജിംഗിനു ശേഷം, N/mm ²	≥ 0.5	>0.9
d) പ്രീസ്റ്റ്ആയതിനുശേഷം -തോ സൈക്കിൾ, N/mm ²	≥ 0.5	>0.8





BIRLA WHITE TILESTIX RANGE



Use Birla White Tilelynk for excellent results.



കൂടുതൽ അറിയാൻ
സകാൻ ചെയ്യുക

ബിർള വൈറ്റ് - ആൾട്രാ ടെക്ക് സിമന്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ്,

9-ാം നില, ബിർള സെഞ്ചൂറിയൻ, പാണ്ടൂരംഗ് ബുധക്കർ മാർഗ്ഗ്,
വർളി, മുംബൈ - 400030

Website: www.birlawhite.com | Toll Free No.: 1800 11 1717

www.facebook.com/BirlaWhiteCement | twitter.com/BirlaWhite

bw-consumercare@adityabirla.com