



ହୁଗୁଳା ଟାଇଲ୍ସ ର ସହଜ ଫିକ୍ସ

ହାଇଟ୍ ସିମେଣ୍ଟ'ର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ବାଲା ବିର୍ଲା ହାଇଟ୍ ଟାଇଲ୍ସ୍‌କ୍ସ

ଫିନିଶ୍ ମସ୍ତୁ । ଲାଗି ରହିବ ଜବରଦସ୍ତୁ ।



ଟାଇଲ୍‌ଷ୍ଟିକ୍ସ ଭିଟ୍ରିବାଇଣ୍ଡ

ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପଲିମର୍ ମଡିଫାଇଡ, ହାଇଲ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଆଧାରିତ ଅନ୍-ସେର୍ ଟାଇଲ୍ ଆଡେସିଭ୍, ଯେଉଁଥିରେ ସିରାମିକ୍, ସେମି-ଭିଟ୍ରିଅସ୍ ଟାଇଲ୍, ଭିଟ୍ରିଫାଇଡ୍ ଟାଇଲ୍‌ସ୍ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଷ୍ଟୋନ୍‌ସ୍ ଫିକ୍ସ କରାଯାଏ ।



ଟିକାଉ



ଉଚ୍ଚତର ଆଡେଶନ୍



ସହଜ ଉପଯୋଗ



ଟାଇଲ୍ ଅନ୍ ଟାଇଲ୍

ବିଶେଷତାସବୁ ଓ ଲାଭ-ସୁବିଧାସବୁ

- ଅନ୍ତର୍ଭାଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିହୁଏ, ଚଟାଣ ତଥା କାନ୍ଥ ପାଇଁ ବି ଉପଯୋଗୀ ।
- ପାଣି ଆଉ ଶକ୍ ପ୍ରତିରୋଧୀ – ଓଦା ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ କମର୍ସିଆଲ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ।
- ସାର୍-ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ଯୋଗେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଧାର (ଭୁଲମ୍) କାନ୍ଥରେ ବିନା ଅସୁବିଧାରେ ଲଗାଇହୁଏ ।
- ନ୍ୟୁନ ଭିଓସି ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ସକାଶେ ।

ଅନୁକୂଳତା :

ଏହା ଉତ୍ତମ ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଧାର (ଭୁଲମ୍) ପୃଷ୍ଠ ସକାଶେ ଅନୁକୂଳ, ଇଣ୍ଡିଅର ଫ୍ଲୋର୍, କାନ୍ଥ, ଓ ବାହାର ଚଟାଣ, ବିଭିନ୍ନ ପୃଷ୍ଠ, ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ । ଏହାକୁ ଟାଇଲ୍-ଅନ୍-ଟାଇଲ୍ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ବି ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ ।

ପ୍ୟାକେଜିଙ୍ଗ୍: 20 କେଜି ଥଳି

ବୈଷୟିକ ବିବରଣୀସବୁ :

ପର୍ ଲାଇଫ୍	ଟେନ୍ସାଇଲ୍ ଆଡେଶନ୍		ଶିଅର୍ ଆଡେଶନ୍		**କଭରେଜ୍	IS 15477: 2019	EN 12004: 2017	*ଶେଲ୍ଫ ଲାଇଫ୍
	ଶୁଖିଲା ଅବସ୍ଥା	> 1.20 N/mm ²	ଶୁଖିଲା ଅବସ୍ଥା	> 1.35 N/mm ²				
2ୟାଷ୍ଟା	ଓଦା ଅବସ୍ଥା	> 1.10 N/mm ²	ଓଦା ଅବସ୍ଥା	> 1.10 N/mm ²	ପ୍ରାୟ 55-60 ft ²	ଟାଇଲ୍ 2'x2'	ଟାଇଲ୍ CIT	12 ମାସ
	ହାର୍ ଏଜିଙ୍ଗ୍	> 1.20 N/mm ²	ହାର୍ ଏଜିଙ୍ଗ୍	> 1.20 N/mm ²				

*ସୀଲ୍‌ବନ୍ଦ ପ୍ୟାକ୍‌ଜ୍/କ୍ସ୍ ଘୋଡ଼େଇକରି ରଖାଯାଇଥିବ, ସିଧା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡୁନଥିବ, ଆର୍ଦ୍ରତା-ମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ମହକୁଦ କରାଯାଉଥିବ ଏବଂ ଅତିଶୟ ଠାଡି ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଉଥିବ ।

**ଟ୍ରୋଫ୍ଲେଲ୍ ନର୍ ସାଇଜ୍, ଟାଇଲ୍'ର ଆକାର ଓ ପ୍ରକାର ଏବଂ ସର୍ଫେସ୍ ମସୃଣତା ଆଉ ଏକସମାନତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କଭରେଜ୍ ବଦଳିବ । 20 କେଜି ଥଳି ପାଇଁ, 3 ଫି.ଫି. ବହଳାରେ 6 ଫି.ଫି. x 6 ଫି.ଫି. ବର୍ଗାକାର ନର୍ଡ୍ ଟ୍ରୋଫ୍ଲେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ।

ଆପ୍ଲିକେଶନ୍ ଏରିଆସବୁ:

ଅନ୍ତର୍ଗାମୀୟ ଚଟାଣ	ଭିତ୍ତିବାଇଣ୍ଡ
ସିରାମିକ୍ ଟାଇଲ୍ସ	✓
ସେମି ଭିତ୍ତିଅସ୍	✓
ଟାଇଲ୍ ଅନ୍ ଟାଇଲ୍	✓
ଭିତ୍ତି ଫାଇଡ୍ ଟାଇଲ୍ସ	✓
ପୋର୍ସଲେନ୍ ଟାଇଲ୍ସ	✓
ଗ୍ଲାସ୍ ମୋଜାଇକ୍ସ	
ପ୍ରାକୃତିକ ଷ୍ଟୋନ୍ସ – ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ମାର୍ବଲ୍	
ସ୍ଲାଇଡ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଟାଇଲ୍ସ	✓
ମିଡିଅମ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଟାଇଲ୍ସ	✓
ଲାର୍ଜ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଟାଇଲ୍ସ	
ଇଣ୍ଟ୍ରିଅର୍ କାନ୍ଥ	
୨ ଫୁଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	✓

ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟୀଜ୍ @ 25°C

ପ୍ରକାର	ଭିତ୍ତିବାଇଣ୍ଡ
ମିଶ୍ରଣ ଅନୁପାତ ଓଜନରେ	0.25 - 0.27
ମିଶ୍ରିତ ଘନତା, କେଜି/ଲିଟର	1.60 - 1.80
ଓପନ୍ ଟାଇମ୍, ମିନିଟ୍ସ (IS 15477: 2019)	ପ୍ରାୟ 20
ଆଡ୍ଜକ୍ଷେବିଲିଟୀ, ମିନିଟ୍ସ (IS 15477: 2019)	ପ୍ରାୟ 20
ପର୍ ଲାଇଫ୍, ଘଣ୍ଟା	2
ସେଟିଙ୍ଗ୍ ସମୟ, ଘଣ୍ଟା	24
ହେଉ1 ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ସମୟ, ଘଣ୍ଟା	24
ଆଡ୍ଜେସ୍ଟିଭ୍ ବହଳାପଣ, mm	3 - 12
ଆପ୍ଲିକେଶନ୍ ଟେମ୍ପରଚର୍ (ସର୍ଭେକ୍ଟର୍ ଓ ମାଟେରିଆଲ୍ସ), °C	5 - 35



IS 15477: 2019 ଅନୁଯାୟୀ ଉପାଦାନ ସବୁ

ପ୍ରକାର	ଭିତ୍ତିବାଇଣ୍ଡ	
ଏହି ଅନୁରୂପ ହେବା:	2T	
ପରୀକ୍ଷଣ ଉପାଦାନସବୁ	ଆବଶ୍ୟକତା	ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ
1. ଟେନ୍ସାଇଲ୍ ଆଡେଶନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗ୍ଥ		
a) ଡ୍ରାଇ କଣ୍ଟ୍ରିଣ୍ଡ, N/mm ²	ଅନୁ୍ୟନ 1.0	>1.2
b) ୱେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଣ୍ଡ, N/mm ²	ଅନୁ୍ୟନ 1.0	>1.1
2. ଶିଅର୍ ଆଡେଶନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗ୍ଥ		
a) ଡ୍ରାଇ କଣ୍ଟ୍ରିଣ୍ଡ, N/mm ²	ଅନୁ୍ୟନ 1.25	>1.35
b) ୱେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଣ୍ଡ, N/mm ²	ଅନୁ୍ୟନ 1.0	>1.1
c) ହୀର୍ ଏଜିଙ୍ଗ, N/mm ²	ଅନୁ୍ୟନ 1.0	>1.12
3. ସ୍କ୍ୱିପ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, mm	≤ 0.5	<0.4

EN 12004: 2017 ଅନୁଯାୟୀ ଉପାଦାନ ସବୁ

ପ୍ରକାର	ଭିତ୍ତିବାଇଣ୍ଡ	
ଏହି ଅନୁରୂପ ହେବା:	C1T	
ପରୀକ୍ଷଣ ଉପାଦାନସବୁ	ଆବଶ୍ୟକତା	ପରୀକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ
1. ଓପନ୍ ଟାଇମ୍ @ 20 minutes, N/mm ²	≥ 0.5	>0.7
2. ସ୍କ୍ୱିପ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, mm	≤ 0.5	<0.4
3. ଟେନ୍ସାଇଲ୍ ଆଡେଶନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗ୍ଥ		
a) ପ୍ରାୟମିକ, N/mm ²	≥ 0.5	>0.9
b) ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ ପରେ, N/mm ²	≥ 0.5	>0.8
c) ହୀର୍ ଏଜିଙ୍ଗ ପରେ, N/mm ²	≥ 0.5	>0.9
d) ପ୍ରୀଜ୍-ଥ ସାଇକଲ୍ସ ପରେ, N/mm ²	≥ 0.5	>0.8





BIRLA WHITE TILESTIX RANGE



Use Birla White Tilelynk for excellent results.



ଅଧିକ ଜାଣିବା
ପାଇଁ ସ୍କାନ କରନ୍ତୁ

ବିର୍ଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ - ଅଲଟ୍ରାଟେକ୍ ସିମେଣ୍ଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌ର ଏକ ଯୁନିଟ୍,

୨୩ ମହଲା, ବିର୍ଲା ସେଣ୍ଟ୍ରିଆଲ୍, ପାଣ୍ଡୁରଙ୍ଗ ରୁଧିକର୍ ମାର୍ଗ, ଓଲି, ମୁମ୍ବାଇ - 400030

ୱେବସାଇଟ୍: www.birlawhite.com | ନିଃଶୁଳ୍କ ନଂ.: 1800 11 1717

www.facebook.com/BirlaWhiteCement | twitter.com/BirlaWhite

✉ bw-consumercare@adityabirla.com