



లూజ్ టైల్స్ కి ఈజీ ఫిక్స్

వైట్ సిమెంట్  
అడ్వాంటేజ్ గల  
బర్లా వైట్

టైల్ సిక్స్

ఫినిష్ గొప్పది. పట్టు గట్టిది.



# టైల్స్ టిక్స్ విట్రీబిండ్


ఇది సిరామిక్, సెమీ-విట్రస్ టైల్, విట్రీఫైడ్ టైల్స్ మరియు నేచురల్ స్టోన్లను ఫిక్స్ చేయడానికి అత్యంత పాలిమర్ సవరించిన, వైట్ సిమెంట్ ఆధారిత సన్నని-సెట్ టైల్ అడ్ హెసివ్.



మన్నికైన



అధిక సంశ్లేషణ



వాడుకలో సౌలభ్యం



టైల్ ఆన్ టైల్

## ఫీచర్లు మరియు ప్రయోజనాలు:

- అంతర్గత ప్రాంతాలలో, ఫ్లోర్ అలాగే వాల్ అప్లికేషన్ కోసం ఉపయోగించవచ్చు.
- వాటర్ మరియు షాక్ రెసిస్టెంట్ - తడి ప్రాంతాలు మరియు కమర్షియల్ ఫ్లోర్కి కూడా అనుకూలం.
- సాగ్ రెసిస్టెంట్ ఫార్ములా నిలుపు గోడలపై అవాంతరాలు లేని అప్లికేషన్ను అందిస్తుంది.
- తక్కువ VOC ఆరోగ్యకరమైన జీవనం కోసం.

## తగినది:

క్షితిజ సమాంతర మరియు నిలువు ఉపరితలాలు, పొడి మరియు తడి ప్రాంతాలలో ఇండోర్ మరియు అవుట్డోర్ అప్లికేషన్ కోసం మరియు టైల్-ఆన్-టైల్ అప్లికేషన్ కోసం కూడా సిఫార్సు చేయబడింది.

ప్యాకేజింగ్: 20 కిలో బ్యాగ్

## సాంకేతిక వివరాలు:

పాల్ లైఫ్	టెన్సిల్ అడెషన్		షీర్ అడెషన్		**కవరేజ్	IS 15477: 2019	EN 12004: 2017	*షెల్ఫ్ లైఫ్
2 గంటలు	పొడి స్థితి	> 1.20 N/mm <sup>2</sup>	పొడి స్థితి	> 1.35 N/mm <sup>2</sup>	సుమారు. 55-60 ft <sup>2</sup>	టైప్ 2'T'	టైప్ CIT	12 నెలలు
	తడి స్థితి	> 1.10 N/mm <sup>2</sup>	తడి స్థితి	> 1.10 N/mm <sup>2</sup>				
			హీట్ ఏజింగ్	> 1.20 N/mm <sup>2</sup>				

\*సీల్డ్ ప్యాక్ కోసం కవర్ కింద నిల్వ ఉంచినప్పుడు, డైరెక్ట్ సూర్యకాంతి, తేమ వూఫ్ స్థితి మరియు ఉష్ణోగ్రతల తీవ్రత నుండి రక్షిస్తుంది.

\*\*ట్రోవెల్ నాచ్ పరిమాణం, టైల్ రకం మరియు పరిమాణం మరియు సబ్స్ట్రేట్ వృద్ధుత్వం మరియు సమానత్వంపై ఆధారపడి కవరేజ్ మారుతూ ఉంటుంది. 3 మిమీ మందంతో 20 కిలోల బ్యాగ్ కోసం 6 మిమీ x 6 మిమీ చదరపు నాచ్ ట్రోవెల్ని ఉపయోగించండి.

## అప్లికేషన్ ప్రాంతాలు:

ఇంటీరియర్ ఫ్లోర్స్	విట్రీబైండ్
సిరామిక్ టైల్స్	✓
సెమీ విట్రీయస్	✓
టైల్ మీద టైల్	✓
విట్రీఫైడ్ టైల్స్	✓
ఫార్నలీస్ టైల్స్	✓
గ్లాస్ మొజాయిక్స్	
న్యూచురల్ స్టోన్స్ - గ్రెనైట్/మార్బుల్	
చిన్న ఫార్రాట్ టైల్స్	✓
మీడియం ఫార్రాట్ టైల్స్	✓
పెద్ద ఫార్రాట్ టైల్స్	
<b>ఇంటీరియర్ వాల్</b>	
<b>9 అడుగుల వరకు</b>	✓

## ఫిజికల్ ప్రావర్టీస్ @ 25°C

వేరియంట్	విట్రీబైండ్
బరువు ద్వారా మిక్సింగ్ నిష్పత్తి	0.25 - 0.27
మిశ్రమ సాంద్రత, కిలో/లీటరు	1.60 - 1.80
ఓపెన్ టైం, నిమిషాలు (IS 15477: 2019)	సుమారు 20
అడ్జస్ట్ బిలిటీ, నిమిషాలు (IS 15477: 2019)	సుమారు 20
పాట్ లైఫ్, గంటలు	2
సెట్టింగ్ సమయం, గంటలు	24
భారీ ట్రాఫిక్కు సమయం, గంటలు	24
అడ్ హెసివ్ థిక్నెస్, mm	3 - 12
అప్లికేషన్ ఉష్ణోగ్రత (నబ్ స్ట్రీట్ మరియు మెటీరియల్స్), °C	5 - 35



## IS 15477: 2019 ప్రకారం ప్రావర్తీలు

వేరియంట్	విట్రీబైండ్	
దీనికి అనుగుణంగా:	2T	
టెస్టింగ్ ప్రావర్తీస్	రిక్వైర్మెంట్	టెస్ట్ ఫలితాలు
1. టెన్సిల్ అడ్ హెసివ్ స్ట్రెంత్		
a) డ్రై కండిషన్, N/mm <sup>2</sup>	కనిష్ట 1.0	>1.2
b) వెట్ కండిషన్, N/mm <sup>2</sup>	కనిష్ట 1.0	>1.1
2. షీర్ అడెషన్ బలం		
a) డ్రై కండిషన్, N/mm <sup>2</sup>	కనిష్ట 1.25	>1.35
b) వెట్ కండిషన్, N/mm <sup>2</sup>	కనిష్ట 1.0	>1.1
c) హీట్ ఏజింగ్, N/mm <sup>2</sup>	కనిష్ట 1.0	>1.2
3. స్లిప్ రెసిస్టెన్స్, mm	≤ 0.5	<0.4

## EN 12004: 2017 ప్రకారం ప్రావర్తీలు

వేరియంట్	విట్రీబైండ్	
దీనికి అనుగుణంగా:	C1T	
టెస్టింగ్ ప్రావర్తీస్	రిక్వైర్మెంట్	టెస్ట్ ఫలితాలు
1. ఓపెన్ నమయం @ 20 నిమిషాలు, N/mm <sup>2</sup>	≥ 0.5	>0.7
2. స్లిప్ రెసిస్టెన్స్, mm	≤ 0.5	<0.4
3. టెన్సిల్ అడ్ హెసివ్ స్ట్రెంత్		
a) ప్రారంభ, N/mm <sup>2</sup>	≥ 0.5	>0.9
b) నీటి ఇమ్మర్షన్ తర్వాత, N/mm <sup>2</sup>	≥ 0.5	>0.8
c) హీట్ ఏజింగ్ తర్వాత, N/mm <sup>2</sup>	≥ 0.5	>0.9
d) ఫ్రీజ్-థా సైకిల్స్ తర్వాత, N/mm <sup>2</sup>	≥ 0.5	>0.8





# BIRLA WHITE TILESTIX RANGE



Use Birla White Tilelynk for excellent results.



మరింత తెలుసుకోవడానికి  
స్కాన్ చేయండి

## **బిర్లా వైట్ - అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ లిమిటెడ్ యూనిట్,**

9వ అంతస్తు, బిర్లా సెంచూరియన్, పాండురంగ్ బుధ్ధర్ మార్గ్, వర్ది, ముంబై - 400030

🌐 వెబ్సైట్: [www.birlawhite.com](http://www.birlawhite.com) | 📞 టోల్ ఫ్రీ నెం.: 1800 11 1717

📘 [www.facebook.com/BirlaWhiteCement](https://www.facebook.com/BirlaWhiteCement) | 🐦 [twitter.com/BirlaWhite](https://twitter.com/BirlaWhite)

✉ [bw-consumercare@adityabirla.com](mailto:bw-consumercare@adityabirla.com)